


Lith.

252

yl

Lith. 252 yl

Kobell







# T a f e l n

zur

## Bestimmung der Mineralien

mittelst

**einfacher chemischer Versuche auf trockenem  
und nassem Wege.**

Von

**Franz v. Kobell.**

Neunte vermehrte Auflage.

---

**München, 1869.**

**Verlag der J. Lindauer'schen Buchhandlung.  
(Schöpping.)**

51 54



## Vorwort.

Es sind in der gegenwärtigen Auflage über 100 Species aufgenommen, welche in den vorhergehenden nicht berücksichtigt werden konnten und mag für die angewendete Anordnung sprechen, dass neue Species leicht einzureihen, wenn ihre Mischung, Verhalten vor dem Löthrohr und auf nassem Wege bekannt sind. Erfreulicherweise wird auch von den Mineralogen die chemische Charakteristik mehr und mehr gewürdigt und daher genauer und vollständiger bestimmt, als es sonst der Fall war.

Die Bestimmung eines Minerals von dessen vollkommener Ausbildung und Reinheit, und von der Geschicklichkeit des Bestimmers möglichst unabhängig zu machen, blieb fortwährend das Ziel, nach welchem ich strebte.

Für Lehrer bemerke ich, dass es zweckmässig ist, die Proben in klein geschlagenen Stücken (das dabei fallende Pulver wird durch ein Blechsieb abgeseibt) in nummerirten Gläsern zu den Uebungen herzugeben. Dabei wird kein Material verschwendet und kann auch ein Assistent durch einen betreffenden Katalog in der Leitung der Arbeiten unterstützt

werden. Zu dergleichen Proben dienen sonst unbrauchbare Doubletten einer Sammlung oder kann das Material von den Mineralienhandlungen in Freiberg in Sachsen, in Bonn und Heidelberg billig bezogen werden. Für die ersten Uebungen sind am besten Proben zu wählen, welche die in Anwendung kommenden Kennzeichen unzweideutig darbieten, dergleichen sind: Aluminit, Alunit, Anhydrit, Antimonit, Apophyllit, Argentit, Arsenopyrit, Atakamit, Baryt, Bornit, Bournonit, Calamin, Calcit, Cerussit, Chalkopyrit, Chalkosin, Cölestin, Cuprit, Datolith, Dialogit, Disthen, Dolomit, Galenit, Glaukodot, Gyps, Hämatit, Kassiterit, Kobaltin, Kryolith, Lasurit, Lievrit, Limonit, Liparit, Lithionit, Magnesit, Magnetit, Malachit, Manganit, Molybdänit, Natrolith, Nickelin, Operment, Pektolith, Psilomelan, Pyrit, Pyrolusit, Pyromorphit, Pyrrhotin, Realgar, Scheelit, Smaltin, Smithsonit, Siderit, Sphalerit, Strontianit, Talk, Tinkal, Witherit, Wolfram, Wollastonit, Wulfenit, Zinnober u. a. Wenn das Beobachtungsvermögen durch Bestimmung der vorgenannten Species geschärft worden, kann man zu anderen übergehen, welche theilweise mehr Aufmerksamkeit verlangen, um richtig erkannt zu werden.

München, im November 1868.

v. Kobell.



## Einleitung.

Die gegenwärtigen Tafeln haben den Zweck, das Auffinden und Bestimmen der Mineralien in der Art zu erleichtern, dass man durch einfache Versuche vor dem Löthrohre und auf nassem Wege schnell auf eine Gruppe von wenigen Species geführt wird, worunter irgend ein zu bestimmendes Mineral sich befindet. Aus dieser Gruppe lässt sich die in Frage stehende Species auch wieder meistens durch chemische Kennzeichen herausfinden und wenn man dann in irgend einer Charakteristik oder einem Handbuche der Mineralogie die physischen Eigenschaften der aufgefundenen Species vergleicht, so wird man sich vollends von der richtigen Bestimmung überzeugen können, oder bei leicht möglichen Verwechslungen ohne Schwierigkeit auf das Wahre geführt werden. Ich habe mich von den Vortheilen einer solchen Bestimmungsmethode zunächst durch ein Practicum überzeugt, welches ich an der hiesigen Universität seit mehr als dreissig Jahren geleitet habe. — Es ist dabei natürlich vorausgesetzt, dass man mit dem Gebrauche des Löthrohres, sowie

mit der Anstellung der einfachsten Auflösungs- und Präcipitationsversuche vertraut sei.

Eine kurze Anleitung hiezu habe ich in meinem Lehrbuch „die Mineralogie, leichtfasslich dargestellt etc.“ gegeben und Versuche, wie sie hier erfordert werden, sind ohne Schwierigkeit anzustellen.

Ich hoffe, dass diese Tafeln besonders für Diejenigen von einigem Nutzen sein werden, welche sich dem eigentlichen Studium der Mineralogie nicht gerade widmen können oder wollen, aber doch oft in den Fall kommen, dass die Bestimmung der Mineralien für sie von Interesse ist. So dürften sie dem Chemiker, Bergmann und Techniker nicht ganz unwillkommen sein.

Die Einrichtung ist von der Art, dass Derjenige, welcher ein Mineral bestimmen will, durch die Abtheilungen fortwährend angewiesen wird, was er vorzunehmen und welche Versuche er zu machen hat. Mit einem Schmelzversuche der Probe für sich und mit Soda, mit einem Auflösungsversuche und einigen Präcipitationen ist der Zweck meistens erreicht, wenn man dem Gange der Tafeln folgt und die Versuche mit einiger Genauigkeit ausführt. Dabei lernt man durch das Nachlesen gar bald eine Menge von Reactionen kennen und erwirbt sich in wenigen Stunden die Fähigkeit, Mineralien schnell und sicher zu bestimmen, zu deren Erkennung auf

nichtchemischem Wege gar manche mühsame Vorstudien nothwendig wären. Aber abgesehen davon, dass man die meisten Species leicht bestimmt, so bestimmt man sie auch in einer besonders technisch interessanten Weise, da mit den Versuchen häufig eine qualitative Analyse gemacht wird und ihre Resultate natürlich von einer allgemeineren Wichtigkeit sind, als z. B. Ausmittlung von Krystallisation, spec. Gewicht u. dergl.

Ich war bemüht, die Abtheilungen so zu ordnen und zu reihen, dass leicht zu begehende Beobachtungsfehler möglichst unschädlich gemacht sind und da einige Mineralien in gewissen Varietäten sowohl metallglänzend als nicht metallglänzend vorkommen, und ebenso bei einigen der Schmelzgrad unter 5 und über 5 je nach der Geschicklichkeit des Bläasers an der Gränze zweifelhaft erscheint, so sind dergl. in der einen und in der andern Abtheilung aufgeführt worden. Die gebrauchte Skale für die Schmelzgrade ist folgende:

1. *Antimonit* (Antimonoglanz),
  2. *Natrolith*,
  3. *Almandin* (Thoneisengranat). Nicht mehr am Lichte wie die vorigen, leicht und auch in etwas stumpfen Stücken vor dem Löthrohre schmelzend.
- { in gröbern oder feinem Splittern schon am Saume eines Kerzenlichtes (ohne Löthrohrblasen) schmelzend.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 4. <i>Amphibol</i> (Strahlstein aus dem Zillerthale),    | } | V. d. L. in weniger feinen und feineren Splittern schmelzbar. |
| 5. <i>Orthoklas</i> (Adular v. St. Gotthard)             |   |   |
| 6. <i>Broncit</i> (v. Kupferberg im Bayreuthischen etc.) |   |   |
| V. d. L. nur in den feinsten Spitzen etwas abrundbar.    |   |   |

Man hat Splitter dieser Mineralien vorrätig und vergleicht sie bei der Bestimmung mit ähnlichen der Probe.

*Bei dem Aufsuchen ist es nothwendig, die Vergleichung immer mit der ersten Gruppe anzufangen und dann zu den folgenden überzugehen, denn manchmal zeigt ein Mineral, welches in die Gruppe 1. gehört, auch den Charakter einer folgenden Gruppe, aber nicht umgekehrt. Zur Erleichterung des Aufsuchens ist die Uebersicht oder das Schema der ganzen Anordnung beigelegt. Diese Uebersicht giebt die nächste Anleitung zur Bestimmung eines fraglichen Minerals. Statt einer weitem Erklärung mögen einige Beispiele dienen.*

1) *Beispiel.* Man habe *Aluminit* zu bestimmen. Das Mineral ist nicht metallglänzend und unschmelzbar. Es gehört also, wie die Uebersicht anzeigt, unter II. C. Der Charakter der ersten hier befindlichen Gruppe bezieht sich auf das Verhalten

des mit Kobaltauflösung befeuchteten Minerals vor dem Löthrohre. Ein Versuch bestimmt es als zu dieser Gruppe gehörig. Da es im Kolben viel Wasser giebt, so ist man angewiesen, es unter a) zu suchen. Man findet, dass von den hier angeführten Mineralien Alunit und Aluminit mit Soda Hepar geben. Unser Mineral zeigt dieses Verhalten. Vom Aluminit heisst es, dass er in Salzsäure leicht auflöslich ist, von Alunit aber, dass er von dieser Säure nur wenig angegriffen wird. Ein Versuch mit Salzsäure bestimmt das Mineral als Aluminit und die Farbe unterscheidet ihn von dem z. Thl. ähnlichen Pissophan. — Damit denjenigen, welche mit chemischen Versuchen mehr vertraut sind, ein Mittel an die Hand gegeben werde, sich noch weitere Kenntnisse über die Zusammensetzung eines Minerals zu verschaffen, als dieses schon durch die in den Tafeln angeführten Kennzeichen geschieht, so ist bei jedem Species die chemische Formel angeführt worden. So findet man beim Aluminit die Formel  $\text{Al}_2\text{S}_3 + 9\text{H}$  und ersieht daraus, dass die wesentlichen Bestandtheile dieses Minerals Schwefelsäure, Thonerde und Wasser sind, kann danach noch weitere Versuche anstellen und sich die angestellten erklären.

2) *Beispiel.* Man habe *Bornit* (Buntkupfererz) zu bestimmen. Es ist metallglänzend und schmilzt vor dem Löthrohre, ohne einen merklichen Rauch

zu entwickeln, wobei man im Oxydationsfeuer den Geruch von schweflichter Säure wahrnehmen kann. Hieraus folgt, dass es sich unter I. A. 5) befinden müsse, wenn es mit Soda Hepar giebt, welches ein Versuch nachweist. Das Verhalten zeigt leicht, dass es keines der ersten der angegebenen Mineralien sein kann und dass es zu der Gruppe Chalkosin etc. gehört, deren salpetersaure Auflösung mit Aetzammoniak in Ueberschuss eine lasurblaue Farbe annimmt. Die Farbe unterscheidet es leicht von den übrigen dieser Gruppe. — Da die Farbe bei den meisten metallglänzenden Mineralien charakteristisch ist, so wurde sie bei diesen mit angeführt, wodurch manche Bestimmung noch abgekürzt wird.

Ebenso ist zuweilen die Krystallisation und das specifische Gewicht angeführt, wenn sie zur Charakteristik beitragen können. Die Bestimmung des specifischen Gewichtes ist durch die von Prof. Jolly erfundene Federwage ohne Gewichte so erleichtert, dass dazu nur wenige Minuten erfordert werden und verhältnissmässig sehr kleine Probestückchen genügen. (Dergl. Wagen sind von dem Mechaniker Berberich in München für 9 Gulden zu beziehen.) Für die Härte-Grade ist die Mohssche Skale gebraucht: 1. Talk, 2. Steinsalz, 3. Kalkspath, 4. Flusspath, 5. Apatit, 6. Orthoklas, 7. Quarz, 8. Topas, 9. Korund, 10. Diamant.

Noch muss ich bemerken, dass die Prüfung auf die Schmelzbarkeit in der Pincette vorgenommen werden muss\*) und besonders bei den strengflüssigen Mineralien hat man feine Splitter zu wählen, welche über die Platiuspitzen der Pincette hervorragen müssen. In stumpfen Stücken kann man ein Mineral leicht für unerschmelzbar halten, welches in Splittern recht gut schmilzt. Dabei ist die Probe etwas ausserhalb der Spitze des blauen Lichtkegels zu halten, wo die stärkste Hitze ist. Um bemerken zu können, ob ein Mineral der Flamme Färbung ertheilt, muss eine gute reine Flamme geblasen werden, an welcher besonders der blaue Theil deutlich erscheint. Stearinkerzen mit nicht zu dünnem Dochte geben eine sehr gute Flamme.

Um Heparbildung zu erkennen, schmilzt man das Pulver der Probe mit etwa dem dreifachen Volum Soda auf Kohle zusammen und bläst anhaltend darauf. Man sticht dann den Kohlentheil, an welchem der Fluss haftet, mit einem Messer heraus

---

\*) Mineralien, welche stark verknistern, reibt man zu einem feinen Pulver und streicht dieses dann, etwas mit Wasser befeuchtet, auf die Kohle. Beim Erhitzen vereinigen sich die Theilchen, wenn die Probe erschmelzbar ist, so dass man dann die zusammengesinterte Masse mit der Pincette fassen und weiter in der Flamme behandeln kann.

## XII

und bringt ihn auf eine Silbermünze und einen Tropfen Wasser dazu. Gelbliche oder bräunliche Flecken auf dem Silber zeigen die Heparbildung an.

Für die Bestimmung des Wassergehaltes wähle man Krystalle oder compacte Stücke, ohngefähr von der Grösse einer halben Erbse. Statt eines Glaskolbens kann man sich auch einer offenen Glasröhre (von 5 Zoll Länge) bedienen. Man schiebt die Probe hinein, und bläst dann von aussen darauf; das Wasser sammelt sich in Tropfen zu beiden Seiten der Probe an dem kältern Theil der Röhre. — Verknisternde Mineralien wickelt man in Kupferfolie, schiebt sie so in die Röhre und erhitzt sie. Um den Gewichtsverlust durch Glühen zu bestimmen, bedient man sich am besten eines kleinen dünnen, gestielten Platintiegels, welcher ohngefähr 2 Grammen gewöhnlicher Hydrate fassen kann, befestigt ihn in einem geeigneten Rohre von Messing an einem Stativ und gebraucht zum Erhitzen ein Aeolipil, dessen oberer Flammenkegel den Tiegel umspülen muss. Auf diese Weise wird bei talkerdehaltigen Silikaten, wie Chlorit, Ripidolith etc. das Wasser vollständig ausgetrieben, welches mit der gewöhnlichen Weingeistlampe nicht geschieht. Für die meisten Hydrate ist das Glühen in einer guten Gasflamme hinreichend. Bedient man sich zum Wägen der Jolly'schen Federwage, so genügt gewöhnlich



eine Probe von  $\frac{1}{2}$  Gramm Gewicht oder ein etwas über erbsengrosses Stückchen, um den Glühverlust zu bestimmen.

Bei den Auflösungsversuchen ist die Probe in einer Chalcedonschale möglichst fein zu reiben und die Säuren sind ziemlich concentrirt anzuwenden. Man bedient sich hiebei eines kleinen Digerirkolbens, oder einer Porcellanschale, welche über der Weingeistlampe erhitzt werden können. Bei den Proben, wo eine erscheinende Farbe charakteristisch (durch Behandlung der Lösung mit Stanniol, Eisen etc.), ist eine Porcellanschale am geeignetsten, wie ich überhaupt für derlei Versuche diese mehr anwende, als die Glaskolben. Mineralien, welche von der Härte des Quarzes oder härter sind, werden (mit wenigen Ausnahmen, Chrysolith und manche Granaten) von der Salzsäure unmittelbar nicht zersetzt. Um sich bei Silicaten und auch andern Verbindungen der Erden und Metalloxyde zu überzeugen, ob sie von Säuren zersetzt werden, prüft man die partielle Auflösung (nachdem das feine Pulver eine Viertelstunde oder länger mit der Säure gekocht worden war) mit Aetzammoniak und phosphorsaurem Natrium. Wenn diese beiden Reagentien einen merklichen Niederschlag geben, so ist es ein Zeichen, dass Zersetzung stattfindet, wenn sie aber nur einige Flocken fällen, so wird die Substanz nicht oder wenigstens nur sehr schwer zersetzt.

#### XIV

Werden Silicate als feines Pulver mit concentrirter Phosphorsäure bis zum anfangenden Fortrauchen der Säure erhitzt und (nach dem Erkalten) die Masse mit Wasser übergossen und aufgeköcht, so scheiden sich gelatinöse Klumpen von Kieselerde aus.

Manche Silicate gelatiniren, nachdem sie vorher geschmolzen wurden, so Granat, Vesuvian etc. Man schmilzt dazu mehrere Splitter oder kleine Stücke der Probe, klopft sie auf einem Ambos unter Papier zu Pulver, reibt dieses fein und kocht es in einer Reagenröhre mit etwas verdünnter Salzsäure, wo sich beim Verdampfen der Säure gallertartige Klumpen im Rückstand zeigen oder beim ruhigen Stehenlassen nach einiger Zeit (12 Stunden) eine deutliche im Glase unbewegliche Gallerte sich bildet. Rührt man sie dann mit einem Glasstabe unter Zusatz von Wasser um, so kann man sich in der Lösung mit Ammoniak, klesaurem Ammoniak etc. von einem Gehalt an Thonerde, Kalkerde etc. überzeugen.

Als Schwefelprobe auf nassem Wege dient in den meisten Fällen folgendes Verfahren. Man mengt eine Messerspitze voll vom Probepulver mit einem gleichen Volum Eisenpulver (ferrum alcoholisatum der Apotheker), bringt das Gemenge in ein Cylinderglas von  $2\frac{1}{2}$  Zoll Höhe und etwa einen Zoll

Durchmesser und giesst Salzsäure einige Linien hoch darauf (1 Vol. concentr. Säure und 1 Vol. Wasser), dann legt man einen Streifen Filtrirpapier, welches mit Bleizuckerlösung getränkt und wieder getrocknet wurde, auf einen passenden Kork und schliesst damit das Glas. Die Papierenden stehen frei nach aussen. Die Färbung des Papiers wird in etwa 1 Minute Zeit beobachtet, wobei das Glas geschüttelt werden kann. Von Verbindungen, welche auf diesem Wege deutliche Schwefelreaction zeigen, werde ich im Texte, wo es dienen kann, anführen: „Mit der Eisenprobe hepatisch reagirend.“

Zur Erkennung der Flusssäure bei Mineralien, welche solche mit concentrirter Schwefelsäure entwickeln, bedient man sich eines kleinen Platintiegels, welchen man mit einem in der Mitte durchbohrten Platindeckel bedeckt. Auf das kleine Loch in diesem Deckel legt man ein Stückchen einer Glasplatte. Man kann dann den Tiegel in freiem Feuer erhitzen und erkennt an dem, nach dem Versuche gereinigten und getrockneten Glase sehr deutlich die Corrosion.

Manche fluorhaltige Silicate, wie z. B. Topas, geben auf diese Weise keine Spur von Flusssäure. Um in solchen das Fluor sicher nachzuweisen, muss man das feine Pulver (von etwa 2 Grammen) mit Kalihydrat und etwas Wasserglas im Silbertiegel

schmelzen und etwa  $\frac{1}{4}$  Stunde im Fluss erhalten. Dann löst man die Masse mit Wasser auf, fällt die Kieselerde durch Salmiaklösung, filtrirt, säuert das Filtrat mit Salzsäure etwas an, setzt eine Lösung von salzsaurem Kalk zu und füllt mit Aetzammoniak das Fluorcalcium, welches wohl getrocknet und dann weiter mit Schwefelsäure geprüft wird.

Dass man nur von reinem und homogenem Material eine bestimmte Reaction hervorbringen kann, bedarf keiner Bemerkung. Glaubt man es mit einem nicht ganz reinen Material zu thun zu haben, so muss man auf das Vorkommen und die Begleiter desselben Rücksicht nehmen, und danach die Reactionen beurtheilen. So braust z. B. mancher Wollastonit mit Säuren, obwohl ihm diese Reaction nicht eigenthümlich ist. Der Grund hievon liegt in beigemengtem Kalkspath.

Es sind in diesen Tafeln ziemlich alle Mineral-species angeführt, welche bis jetzt hinlänglich bestimmt sind, und über deren chemisches Verhalten ich mir durch eigene Versuche oder glaubwürdige Angaben Anderer Kenntniss verschaffen konnte\*).

---

\*) Dazu lieferten schätzbares Material: *A. Kenngott's* Uebersicht der Resultate mineralogischer Forschungen von 1862—1865 und *Descriptive Mineralogy, comprising the most recent Discoveries by J. D. Dana, aided by G. J. Brush*, 5. edit. New York 1868,

Dass ich auch die fossilen Kohlen anhangsweise beigefügt habe, wird Manchem willkommen sein\*). Wo man durchsichtige Proben anwenden kann, ist die Bestimmung der einfachen oder doppelten Strahlenbrechung oft sehr nützlich. Man bedient sich dazu des Stauroscops (s. meine Mineralogie 2. Aufl.). Diejenigen Mineralien, welche das Kreuz im Stau-

---

ein Werk, welchem an Vollständigkeit und kritischer Zusammenstellung kein anderes ähnliches gleichkommt.

- \*) Der für die Versuche nöthige Apparat besteht wesentlich in Folgendem: Löthrohr, Pincette mit Platinspitzen, einige Platindrähte, Wachs- oder Stearinkerze (der innere Flammenkegel muss beim Blasen mit dem Löthrohre blau erscheinen, ebenso der untere Theil am Licht der brennenden Kerze), Hammer und Ambos, Kohlen, dünne Glasröhren oder Kolben, Glasstäbe, Cylindergläser, Glaskolben zum Kochen, Porcellanschalen, Filtrirtrichter, Platintiegel, ein kleiner Silbertiegel, eine Weingeistlampe, ein Aeolipil. Von Reagentien: Borax, Phosphorsalz, Soda (rein und frei von Schwefelsäure), Cyankalium, salpetersaure Kobaltauflösung, saures schwefelsaures Kali, schwefelsaures Eisenoxydul-Ammoniak in Krystallen, Salzsäure, Salpetersäure (beide chemisch rein), Schwefelsäure, concentrirte Phosphorsäure, Aetzammoniak, kleesaures Ammoniak, Kalilauge, kohlenaures Kali, phosphorsaures Natrum, salpetersaurer Baryt, salpetersaures Silberoxyd, Curcuma- und Lakmuspapier, Stanniol, Eisenpulver (frei von Schwefel) etc.

## XVIII

roscop beim Drehen mit Farben verändern oder drehen oder auslöschen, sind von doppelter Brechung, die es, in mehreren Richtungen im Stauroscop betrachtet und gedreht, nicht verändern, sind einfach brechend. — Zur Prüfung auf Pyroelectricität gebraucht man ein Haar des sog. Gembartes, welches zwischen den Fingern nach der Spitze gestrichen, stark + el. wird. —

---

## U e b e r s i c h t.

### I. Mineralien mit Metallglanz.

(Von den metallähnlich glänzenden sind nur diejenigen in dieser Abtheilung begriffen, welche zugleich, auch an dünnen Kanten, vollkommen undurchsichtig sind.)

Leicht vor andern zu unterscheiden sind die gediegenen unter dem Hammer dehnbaren Metalle und das Quecksilber. S. pag. 1.

Die übrigen bilden folgende Gruppen:

#### A. Schmelzbar von 1—5 oder auch leicht flüchtig.

1. Vor dem Löthrohr auf Kohle starken knoblauchartigen Geruch von Arsenik verbreitend. pag. 2.
2. V. d. L. auf Kohle oder in einer offenen Glasröhre erhitzt, starken rettigartigen Geruch von Selen verbreitend. pag. 6.
3. V. d. L. auf der Kohle einen weisslichen Beschlag gebend, der die Reductionsflamme grünlich und grünlichblau färbt. In einem kleinen Glaskolben mit viel concentr. Schwefelsäure *gelinde* erhitzt, der Säure eine purpurrothe oder auch hyazinthrothe Farbe ertheilend, welche auf Zusatz von Wasser unter Bildung eines schwarzgrauen Präcipitats (von Tellur) verschwindet. pag. 8.
4. V. d. L. auf Kohle starken Antimonrauch entwickelnd. pag. 10.
5. V. d. L. mit Soda Hepar gebend, ohne die allgemeinen Charaktere der vorhergehenden Abtheilung zu zeigen. pag. 18.
6. Nicht unter die vorhergehenden Abtheilungen gehörend. pag. 17.

#### B. Unschmelzbar oder von dem Schmelzgrade über 5 und nicht flüchtig.

1. V. d. L. dem Boraxglase, in sehr geringer Menge zugesetzt, im Oxydationsfeuer eine amethystrothe Farbe ertheilend. pag. 20.

b\*

2. V. d. L. im Reductionsfeuer auf Kohle anhaltend erhitzt, magnetisch werdend. pag. 22. \
3. An die vorhergehenden zum Theil sich anschliessend. pag. 23.

## *II. Mineralien ohne Metallglanz.*

- A. *Vor dem Löthrohre leicht verflüchtigend oder verbrennend.* pag. 26.
- B. *V. d. L. schmelzbar von 1—5 und nicht flüchtig oder nur theilweise.*
  - I. V. d. L. mit Soda auf Kohle geschmolzen, ein Metallkorn gebend oder für sich eine auf die Magnetnadel wirkende Masse:

- 
1. V. d. L. mit Soda ein Silberkorn gebend. pag. 28.
  2. V. d. L. mit Soda ein Bleikorn gebend. pag. 30.
  3. Es ertheilen mit Salzsäure befeuchtet der Löthrohrflamme eine schöne blaue Färbung und geben mit Salpetersäure eine Auflösung, welche sich bei Zusatz von Aetzammoniak in Ueberschuss lasurblau färbt. pag. 34.
    - a) V. d. L. auf Kohle starken arsenikalischen Geruch entwickelnd. pag. 34.
    - b) V. d. L. keinen arsenikalischen Geruch entwickelnd. pag. 36.
  4. V. d. L. dem Boraxglase eine schöne sapphirblaue Farbe ertheilend. pag. 38.
  5. V. d. L. in der Pincette oder auf der Kohle im Reductionsfeuer geschmolzen eine schwarze oder graue, auf die Magnetnadel wirkende Masse gebend, ohne unter die vorhergehenden Abtheilungen zu gehören. pag. 39.
    - a) Beim Schmelzen starken arsenikalischen Geruch entwickelnd. pag. 39.
    - b) In Salzsäure ohne merklichen Rückstand auflöslich und ohne Gallerte zu bilden. pag. 40.
    - c) Mit Salzsäure eine Gallerte bildend oder mit Ausscheidung von Kieselerde sich zersetzend. pag. 43.
    - d) Von Salzsäure nur wenig angegriffen. pag. 45.
  6. Nicht unter die vorhergehenden Gruppen gehörend. pag. 47.



## II. Mineralien ohne Metallglanz.

B. V. d. L. schmelzbar von 1—5 und nicht flüchtig  
oder nur theilweise.

II. V. d. L. mit Soda auf Kohle geschmolzen kein  
Metallkorn gebend und für sich keine auf die  
Magnetnadel wirkende Masse:

- 
1. Nach dem Schmelzen und anhaltenden Erhitzen auf Kohle, in der Pincette oder bei den sehr leichtflüssigen im Platinlöffel oder auf einem Platinbleche, alkalisch reagirend, und mit Wasser befeuchtet, Curcumapapier braun färbend. pag. 48.
    - a) In Wasser leicht und vollkommen auflöslich. pag. 48.
    - b) In Wasser schwer oder unauflöslich. pag. 50.
  2. In Salzsäure, einige auch in Wasser, ohne merklichen Rückstand auflöslich, beim Eindampfen der Lösung nicht gelatinirend. pag. 52.
  3. In Salzsäure zur vollkommenen steifen Gallerte auflöslich. pag. 54.
    - a) V. d. L. im Kolben Wasser gebend. pag. 55.
    - b) V. d. L. im Kolben kein oder nur Spuren von Wasser gebend. pag. 56.
  4. In Salzsäure mit Hinterlassung von Kieselerde auflöslich, ohne vollkommene Gallerte zu bilden. pag. 59.
    - a) V. d. L. im Kolben Wasser gebend. pag. 59.
    - b) V. d. L. im Kolben kein oder nur Spuren von Wasser gebend. pag. 62.
  5. Von Salzsäure wenig angegriffen und v. d. L. dem Boraxglase starke Manganfarbe ertheilend. pag. 64.
  6. Nicht unter die vorhergehenden Abtheilungen gehörend. pag. 65.

## II. Mineralien ohne Metallglanz.

### C. Unschmelzbar oder von dem Schmelzgrade über 5:

- 
1. Nach vorhergegangenem Glühen mit Kobaltauflösung befeuchtet und v. d. L. geglüht eine schöne blaue Farbe annehmend. pag. 72.
    - a) V. d. L. im Kolben viel Wasser gebend. pag. 72.
    - b) V. d. L. im Kolben kein oder nur wenig Wasser gebend. pag. 75.
  2. Mit Kobaltauflösung befeuchtet und v. d. L. geglüht eine grüne Farbe annehmend. pag. 78.
  3. Nach dem Glühen alkalisch reagirend und mit Wasser befeuchtet Curcumapapier braun färbend. pag. 79.
  4. In Salzsäure oder, wo diese nicht wirksam, in Salpetersäure vollkommen oder grösstentheils auflöslich, ohne beim Eindampfen der Lösung zu gelatiniren oder einen bedeutenden Rückstand von Kieselerde zu hinterlassen. pag. 81.
  5. Mit Salzsäure gelatinirend, oder sich mit Ausscheidung von Kieselerde zersetzend. pag. 86.
    - a) V. d. L. im Kolben Wasser gebend. pag. 86.
    - b) V. d. L. im Kolben kein oder nur Spuren von Wasser gebend. pag. 90.
  6. Nicht unter die vorhergehenden Gruppen gehörend. pag. 91.
    - a) In der Härte unter 7. pag. 91.
    - b) Von der Härte = 7 und darüber. pag. 90.



## I. Mineralien mit Metallglanz.

Von den Mineralien, welche unvollkommenen Metallglanz zeigen, sind nur diejenigen in dieser Abtheilung begriffen, welche zugleich *undurchsichtig* vorkommen, wie z. B. Wolfram, Chromeisenerz etc.

Es werden leicht durch ihre physischen Eigenschaften vor andern unterschieden und sind *unter dem Hammer dehnbar und geschmeidig*:

*Gediegen Silber* Ag, silberweiss, in Salpetersäure leicht auflöslich; die Auflösung giebt, auch stark verdünnt, mit Salzsäure einen weissen käsigen Niederschlag, welcher schnell am Licht seine Farbe verändert und bläulichgrau wird. H. 2, 5.

*Gediegen Gold* Au und *Elektrum* (Goldsilber)  $Ag + xAu$ , mehr oder weniger von goldgelber Farbe. Gediegen Gold nur in Salpetersalzsäure auflöslich, ohne einen merklichen Rückstand. Goldsilber wird von Salpetersalzsäure ganz oder theilweise zerlegt, mit Ausscheidung von Chlorsilber. Verdünnt man einige Tropfen der durch Eindampfen concentrirten Goldlösung mit einer grossen Menge Wasser, so dass die zuvor gelbe Flüssigkeit fast farblos wird, und erwärmt sie in einer Schale mit einem Stanniolblech, so färbt sie sich schön purpurroth und setzt beim Stehenlassen den sogenannten Goldpurpur (zinnsaures Goldoxydul) ab.

*Gediegen Kupfer* Cu, von kupferrother Farbe, in Salpetersäure zur himmelblauen Flüssigkeit auflöslich. Die Aufl. giebt mit Aetzammoniak ein blaues Präc., welches sich in Ueberschuss zur lasurblauen Flüssigkeit auflöst.

*Gediegen Blei* Pb, von bleigrauer Farbe: v. d. L. leicht schmelzbar, rauchend und die Kohle grünlichgelb beschlagend. In Salpetersäure leicht auflöslich. Die Auflösung giebt, stark verdünnt mit Salzsäure kein, dagegen mit Schwefelsäure ein starkes Präcipitat. H. 1,5.

*Gediegen Platin* Pt und *Palladium* Pd, beide unschmelzbar. Platin ist von stahlgrauer Farbe, wird nicht von Salpetersäure, aber von Salpetersalzsäure aufgelöst. Palladium, stahlgrau in's Silberweisse, wird von Salpetersäure, leichter von Salpetersalzsäure aufgelöst. Die Auflösung von Platin giebt mit kohlensaurem Kali ein gelbes, in Ueberschuss unauflösliches, die von Palladium ein bräunliches, in Ueberschuss auflösliches Präcipitat.

*Gediegen Eisen* Fe, lichte stahlgrau, vom Magnet gezogen. Unschmelzbar, in Salzsäure leicht auflöslich.

*Argentit*, welcher auch dehnbar, s. Abthl. 5., ebenso *Hessit*, Abthl. 3.

*Gediegen Quecksilber* Hg ist leicht zu erkennen, da es in gewöhnlicher Temperatur flüssig ist. Zinnweiss.

Die übrigen metallglänzenden Mineralien bilden folgende Gruppen. Es sind:

#### A. Schmelzbar von 1—5 oder leicht flüchtig.

1. *Auf der Kohle v. d. L. starken knoblauchartigen Geruch von Arsenik verbreitend.*

*Gediegen Arsenik* As verflüchtigt v. d. L. ohne zu schmelzen und sublimirt im Kolben als metallischer graulicher krystallinischer Beschlag. Bei manchem schmilzt der letzte sich verflüchtigende Theil. Auf frischem Bruche zinnweiss.

*Binnit*  $\overset{1}{\text{Pb}}^3 \overset{1}{\text{As}}^3$  schmilzt sehr leicht, allmählig verflüchtigend, von Salpetersäure wird er mit Ausscheidung von schwefelsaurem Bleioxyd aufgelöst. Die Lösung wird durch Ueberschuss von Ammoniak nicht blau gefärbt. Von concentrirter Kalilauge wird beim Kochen Schwefelarsenik extrahirt, aus der Lösung mit Salzsäure in gelben Flocken fällbar. Strich röthlichbraun. Aehnlich verhält sich der *Arsenomelan* und der *Jordanit*, letzterer mit schwarzem Strich.

*Dufrenoyzit*\*)  $\overset{1}{\text{Cu}}^3 \overset{1}{\text{As}}^3$ , *Tennantit* (Arsenikalisches Fahlerz) =  $\overset{1}{\text{Fe}}^1 \left\{ \overset{1}{\text{As}}^3 \right. + 2 \overset{1}{\text{Cu}}^4 \left\{ \overset{1}{\text{As}}^3 \right. , \textit{Polybasit} = \left. \overset{1}{\text{Ag}}^9 \right\} \overset{1}{\text{As}}^3$   
 $\left. \overset{1}{\text{Zn}}^4 \right\} \overset{1}{\text{Sb}}^3$  ,  $\left. \overset{1}{\text{Cu}}^9 \right\} \overset{1}{\text{Sb}}^3$

*Enargit* =  $\overset{1}{\text{Cu}}^3 \overset{1}{\text{As}}^3$  und *Domeykit* =  $\text{Cu}^6 \text{As}$ . V. d. L. auf Kohle geschmolzen und daun mit Salzsäure befeuchtet, ertheilen sie der Flamme eine blaue Farbe. Die salpetersaure Lösung färbt sich mit Aetzammoniak in Ueberschuss lasurblau, mit Salzsäure erhält man bei Polybasit ein starkes Präcipitat von Chlorsilber, bei den übrigen kein oder ein sehr geringes Präc. Mit Kalilauge bis zum Dickfliessen gekocht, dann mit Wasser gelöst und filtrirt, wird aus allen, den Domeykit ausgenommen, Schwefelarsenik (auch Schwefelantimon) ausgezogen, durch Salzsäure in gelben, auch röthlichgelben Flocken fällbar. Enargit ist unter 98°

\*) Nach Kenngott's Nomenklatur.

deutlich spaltbar, die übrigen sind nicht spaltbar. Dufrenoyzit hat eine dunkelstahlgraue Farbe, Tennantit eine lichte stahlgraue, Domeykit eine silberweisse in's Gelbe. Die salpetersaure Lösung der meisten Tennantite giebt mit Aetzammoniak ein röthlichbraunes Präcipitat von Eisenoxydhydrat; die Lösung von Dufrenoyzit giebt kein solches.

In die Nähe des Domeykit (sp. G. 7—7,5) der *Algodonit* und *Withneyit* (sp. G. 8,3).

*Smaltin* (Speisskobalt)  $\text{Co As}^2$ , *Skutterudit* (Tesseralkies)  $\text{Co As}^3$ , *Kobaltin* (Glanzkobalt)  $\text{Co As}^2 + \text{Co S}^2$ , *Glaukodot*  $\left. \begin{matrix} \text{Co} \\ \text{Ni} \\ \text{Fe} \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \text{As}^2 \\ \text{S}^2 \end{matrix}$  und *Alloklas* As, S, Bi, Co, Fe . . .

ertheilen v. d. L. dem Boraxglase eine sapphirblaue Farbe. Von Salpetersäure werden sie mit Ausscheidung von arsenichter Säure aufgelöst. Die Lösungen sind roth. Die concentr. Lösung von Alloklas wird von Wasser getrübt, die der übrigen nicht. Sie geben mit Wasserglas blaues Präc. Smaltin, Skutterudit und Glaukodot geben, im Glaskolben bis zum Schmelzen des Glases erhitzt, ein Sublimat von metallischem Arsenik, Kobaltin giebt kein solches Sublimat. Die stark saure und verdünnte Lösung von Kobaltin und Glaukodot giebt mit salzsaurem Baryt starkes Präc. von schwefelsaurem Baryt; die Lösungen von Smaltin und Skutterudit geben kein oder nur ein geringes Präcip. Kobaltin spaltet ausgezeichnet hexaedrisch, ebenso Skutterudit; Glaukodot spaltet nach einem rhomb. Prisma von  $110\frac{1}{2}^\circ$ ; Smaltin ist nicht spaltbar.

Mancher Smaltin ist stark nickelhaltig und nähert sich dem Chloanthit; dann ist seine salpetersaure Lö-

sung grünlich. Man erkennt den Nickelgehalt, wenn man das Pulver mit Salpetersäure zersetzt, dann (ohne zu filtriren) so lange tropfenweise Ammoniak zugiebt, bis deutliche alkalische Reaction eintritt, und unverdünnt filtrirt. Das Filtrat ist himmelblau.

Vergl. die folgenden und gediegen Wismuth, welches öfters mit Kobalterzen verunreinigt ist. Seine concentr. salpetersauro Lösung wird von Wasser getrübt wie bei Alloklas, dessen Farbe aber stahlgrau, während ged. Wismuth röthlich silberweiss.

*Nickelin* (Rothnickelkies)  $\text{Ni As}$ , *Chloanthit* (Weissnickelkies  $\text{Ni As}^2$  und *Gersdorffit* (Nickelarsenikglanz)  $\text{Ni S}^2 + \text{Ni As}^2$  geben mit Salpetersalzsäure gekocht, eine apfelgrüne Lösung. Mit Aetzammoniak in Ueberschuss erhält man eine sapphirblaue Flüssigkeit. Kalilauge und Kieselkali geben in der 'Aufl. grünliche Niederschläge. Salzsaurer Baryt bringt in der saueren verdünnten Aufl. des Gersdorffit ein starkes Präc. hervor, von den übrigen erhält man kein oder nur ein geringes. — Nickelin und Gersdorffit geben im Kolben kein Sublimat von metallischem Arsenik, dagegen erhält man ein solches von Chloanthit\*). Diesem ähnlich verhält sich der *Chatamit*, dessen Lösung mit Ammoniak in Ueberschuss ein rothbraunes Präc. giebt, ferner *Korynit*, welcher v. d. L. auf Kohle neben dem Arsenikrauch auch Antimonrauch giebt. — Diese Mineralien reagiren v. d. L. gewöhnlich auf Kobalt. — Die Farbe des Nickelin ist lichte kupferroth, die des Chloanthit und Chatamit zinnweiss, die des Gersdorffit

---

\*) Der *Rammelsbergit* unterscheidet sich vom Chloanthit nur durch die Krystallisation, welche bei diesem tesseral, bei jenem rhombisch.

lichte bleigrau, dem Zinnweissen sich nähernd. Der Korynit ist silberweiss in's Stahlgraue.

Vergl. *Ullmannit* 4.

*Arsenopyrit* (Arsenikkies)  $\text{FeS}^2 + \text{FeAs}^2$ . V. d. L. im Kolben giebt er ein Sublimat von metallischem Arsenik, und schmilzt dann zu einer schwarzen, nach langem Blasen magnetischen Kugel\*). In Salpetersäure ist er mit Ausscheidung von Schwefel und arsenichter Säure auflöslich. Die Aufl. giebt mit Aetzammoniak ein röthlichgelbes Präc. Mit der Eisenprobe stark hepatisch reagirend. Auf frischem Bruche silberweiss, etwas in's Grauliche. Sp. G. 6,2.

Vergl. gediegen Wismuth 6, und gediegen Antimon, welche öfters arsenikhaltig, und durch Leichtflüssigkeit und gelben oder weissen Beschlag der Kohle leicht zu erkennen sind.

Mancher Proustit zeigt auch metallischen Glanz, ist leicht kenntlich durch sein rothes Strichpulver.

2. *Es verbreiten v. d. L. auf Kohle, oder in einer offenen Glasröhre erhitzt, starken rettigartigen Geruch von Selen.* (Vergleiche auch die folgende Abtheilung.)

*Tiemannit* (Selenquecksilber) Hg, Se und *Lehrbachit* (Selenquecksilberblei) Pb, Hg, Se geben mit Soda im Kolben metallisches Quecksilber, ebenso wenn sie als Pulver mit Eisenpulver gemengt in Kupferfolie gewickelt, im Glasrohr erhitzt werden. Selenquecksilberblei giebt auf der Kohle mit Soda Bleikörner, Selenquecksilber nicht. Beide verdampfen leicht; Selenquecksilber mit Schmelzen, Selenquecksilberblei schon vor

---

\*) Aehnlich verhält sich der *Lölingit* (Glanzarsenikkies)  $\text{FeAs}^2$ , welcher aber nach dem Verjagen des Arsens nur schwer und unvollkommen auf der Oberfläche schmilzt. Spec. G. 7,2. Mit der Eisenprobe nicht oder nur schwach hepatisch reagirend.



dem Schmelzen. Die Farbe des erstern ist zwischen stahlgrau und schwärzlich-blaugrau, die des letztern bleigrau.

*Clausthalit* (Selenblei)  $Pb\ Se$  verflüchtigt v. d. L. grösstentheils, ohne zu schmelzen, und beschlägt die Kohle anfangs schwach metallisch grau, dann weiss und grünlichgelb. Mit Soda giebt er Bleikörner, doch schwierig. Die salpetersaure Aufl. fällt mit Schwefelsäure schwefelsaures Bleioxyd. Mit concentr. Schwefelsäure in einem Kolben bis zum anfangenden Verdampfen der Säure erhitzt, färbt sich diese schön grün und giebt mit Wasser ein schön rothes Präc. oder dergl. Trübung (v. Selen). Farbe bleigrau.

*Naumannit* (Selen Silber)  $Ag\ Se$  schmilzt leicht, in der äussern Flamme ruhig, in der innern mit Aufschäumen und giebt mit Borax ein reines Silberkorn. In concentr. Salpetersäure auflöslich. Die Aufl. giebt mit Salzsäure ein starkes Präc. von Chlorsilber. Farbe eisenschwarz.

*Berzelin* (Selenkupfer)  $Cu^2\ Se$ , *Raphanosmit* (Selenbleikupfer)  $Pb\ Se + Cu\ Se$  und *Eukairit*  $Cu^2\ Se + Ag\ Se$  schmelzen auf Kohle zu einem metallischen Korn, welches, mit Salzsäure befeuchtet, die Flamme schön blau färbt. In concentr. Salpetersäure sind sie aufl.; die Aufl. erhält mit Aetzammoniak in Ueberschuss versetzt eine lasurblaue Färbung. Die Aufl. von Eukairit giebt mit Salzsäure ein starkes Präc. von Chlorsilber, die von Raphanosmit mit Schwefelsäure ein Präc. von schwefelsaurem Bleioxyd, die von Berzelin mit beiden Säuren keinen Niederschlag. Die Farbe des Berzelin ist silberweiss, die von Eukairit und Raphanosmit bleigrau. Eine dem Berzelin ähnliche 18 Procent Thallium

enthaltende Verbindung ist der *Crookesit*, er färbt die Löthrohrflamme lebhaft grün.

3. *V. d. L. auf der Kohle einen weisslichen Beschlag gebend, der die Reductionsflamme grünlich oder grünlichblau färbt. In einem kleinen Glaskolben mit viel concentr. Schwefelsäure gelinde erhitzt, der Säure eine purpurrothe oder auch hyazinthrothe Farbe ertheilend, welche auf Zusatz von Wasser unter Bildung eines schwarzen Präcipitats (v. Tellur) verschwindet.*

Wenn man das Präc. auf einem Filtrum sammelt und trocknet, so ertheilt es der conc. Schwefelsäure beim anfangenden Erwärmen die Purpurfarbe; diese verschwindet bei fortgesetztem Erhitzen. Die meisten Tellurverbindungen entwickeln auf der Kohle v. d. L. auch etwas rettigartigen Geruch von Selen.

Die Tellurerze können nach der Farbe in zwei Gruppen unterschieden werden.

- a) Von zinnweisser oder silberweisser Farbe sind:

*Gediegen Tellur* Te. V. d. L. schmilzt es leicht, lässt sich ganz fortblasen, raucht stark und brennt mit grünlicher Flamme. In Salpetersäure ist es ohne Rückstand auflöslich. Die Auflösung giebt mit Kalilauge ein weisses, in Ueberschuss grösstentheils auflösliches Präcipitat. Salzsäure und Schwefelsäure bringen keinen merklichen Niederschlag hervor. Farbe zinnweiss in's Silberweisse.

*Hessit* (Tellursilber) Ag Te und *Altait* (Tellurblei) Pb Te sind in Salpetersäure ohne Rückstand auflöslich. Die Aufl. von Hessit giebt bei Ueberschuss von Salpetersäure mit Schwefelsäure kein, die von Altait ein starkes Präc. Der erste giebt mit Soda v. d. L. ein Silberkorn. Hessit ist geschmeidig, Altait milde, aber nicht geschmeidig. Farbe zinnweiss.

*Müllerin* (Weisstellur), Te, Au, Pb, Ag ist in Salpetersäure mit Ausscheidung von Gold grösstentheils aufl. Die Auflösung giebt mit Salzsäure ein Präcipitat von Chlorsilber, mit Schwefelsäure einen Niederschlag von schwefelsaurem Bleioxyd. Silberweiss in's Messinggelbe. Spröde. (Gehört wahrscheinlich zum *Sylvanit*.)

Vergl. die folgenden.

b) Von bleigrauer oder stahlgrauer Farbe sind:

*Tetradymit*, Bi, Te, S, schmilzt vor dem L. leicht zur silberweissen spröden Metallkugel. Ist in Salpetersäure leicht, mit Ausscheidung von etwas Schwefel, auflösl. Die Aufl. giebt mit Schwefelsäure und Salzsäure kein, mit Kalilauge ein weisses, in Ueberschuss unauflösliches Präc. Lichte bleigrau. In dünnen Blättchen etwas biegsam. Eine ähnliche Verbindung ist der *Josëit*.

*Sylvanit* (Schrifterz), Au, Ag, Te\*). — V. d. L. leicht schmelzend, bei längerem Blasen zum geschmeidigen Metallkorn. In Salpetersäure unvollkommen, in Salpetersalzsäure mit Ausscheidung von Chlorsilber aufl. Die Auflösung giebt bei den reineren Varietäten mit Schwefelsäure kein Präc. Lichte stahlgrau.

*Nagyagit* (Blättererz), Pb, Au, Te, S. V. d. L. leicht schmelzend, bei lange fortgesetztem Blasen zu einem geschmeidigen Metallkorn. In Salpetersalzsäure leicht und grösstentheils auflöslich. Die Aufl. giebt mit Schwefelsäure ein starkes Präc. von schwefelsaurem Bleioxyd. Mit concentr. Schwefelsäure erhält man beim Erwärmen nicht wie bei den vorhergehenden eine schön rothe Flüssigkeit, sondern eine hyazinthrothe oder

---

\*) Von ähnlicher Mischung (mit grösserem Silbergehalt) ist der *Petzit*.

bräunlichgelbe. Von Wasser wird sie mit Ausscheidung von Tellur entfärbt. Schwärzlich bleigrau.

Vergl. auch Belonit 5.

#### 4. *Es entwickeln v. d. L. starken Antimonrauch.*

Der Rauch ist beinahe geruchlos oder riecht nach schweflichter Säure oder schwach arsenikalisch von Schwefel- oder zufälligem Arsenikgehalt der Erze. Er beschlägt, wie er sich bei der ersten Einwirkung der Hitze entwickelt, die Kohle rein weiss und ertheilt der Reductionsflamme keine Farbe.

*Gediegen Antimon*  $\overset{11}{\text{Sb}}$ , *Antimonit* (*Antimonglanz*)  $\overset{11}{\text{Sb}}$ ,  
*Zinkenit*  $\overset{11}{\text{Pb}} \overset{11}{\text{Sb}}$ , *Jamesonit*  $\overset{11}{\text{Pb}}^2 \overset{11}{\text{Sb}}$  und *Bournonit*  
 $\overset{11}{\text{Pb}}^1 \overset{11}{\text{Sb}} + \overset{11}{\text{Cu}}^2 \overset{11}{\text{Sb}}$  sind v. d. L. vollkommen flüchtig  
 oder können grösstentheils fortgeblasen werden.

Gediegen Antimon unterscheidet sich von den übrigen schon durch seine zinnweisse Farbe. V. d. L. stark erhitzt brennt es lang fort, ohne dass man weiter darauf bläst und bedeckt sich mit weissen Nadeln von Oxyd\*).

Antimonit wird als Pulver von concentrirter Kalilauge schnell ockergelb gefärbt und ist darin grösstentheils auflöslich. Die Auflösung fällt mit Salzsäure gelbrothe Flocken. Bleigrau in's Stahlgrau.

Zinkenit, Jamesonit und Bournonit sind von stahlgrauer Farbe. Sie verändern, als Pulver mit Kalilauge digerirt, ihre Farbe nicht, doch wird von der Lauge beim Einkochen bis fast zur Trockene, Schwefelantimon ausgezogen, welches mit Salzsäure in gelbrothen oder orangefarbenen Flocken gefällt wird. Zinkenit und Jamesonit werden von Salpetersäure zu einem weissen

\*) Vgl. gediegen Wismuth und Bismuthin.

Pulver oxydirt, ohne dass viel aufgelöst und der Säure eine Farbe ertheilt wird. Von Bournonit erhält man eine partielle himmelblaue Auflösung, welche mit Schwefelsäure ein weisses Präc. von schwefelsaurem Bleioxyd giebt und mit Aetzammoniak in Ueberschuss eine lasurblaue Farbe annimmt. Dem Bournonit ähnlich verhält sich der *Stylotyp*, giebt aber in der salpetersalzs. Lösung mit Schwefelsäure kein Präcipitat.

Zinkenit ist nicht spaltbar, seine Härte = 3,5. Jamesonit ist vorzüglich in *einer* Richtung spaltbar, seine Härte = 2,5.

Diesen Mineralien stehen im chemischen Verhalten sehr nahe die selten vorkommenden Verbindungen (von  $\overset{1}{\text{Pb}}$  und  $\overset{1}{\text{Sb}}$ ): *Boulangerit*, *Geokronit*, *Kilbrikenit*, *Plagionit*, *Meneghinit*.

Auch mancher mit Antimonit gemengte *Galenit* (Bleiglanz) verhält sich ähnlich und ebenso *Kobellit*  $\overset{1}{\text{Pb}}^3 \overset{1}{\text{Bi}} \overset{1}{\text{Sb}}$ , welcher 35 Procent Schwefelwismuth enthält. Wird dessen Pulver mit concentr. Salpetersäure eingekocht, dann mit verdünnter Salpetersäure übergossen und filtrirt und das Filtrat wieder bis zur Krystallisation eingekocht, so entsteht beim Auflösen in Wasser eine weisse Trübung von bas. salpeters. Wismuthoxyd; wird dieses filtrirt, so fällt Schwefelsäure im Filtrat schwefels. Bleioxyd.

*Diskrasit* (Antimonsilber)  $\overset{1}{\text{Ag}} \overset{1}{\text{Sb}}$ , *Stephanit* (Sprödglasserz)  $\overset{1}{\text{Ag}}^5 \overset{1}{\text{Sb}}$ , *Polytelit* (Silberfahlerz\*)  $\left. \begin{matrix} \overset{1}{\text{Zn}}^4 \\ \overset{1}{\text{Fe}}^4 \end{matrix} \right\} \overset{1}{\text{Sb}} + 2$

\*) Das silberarme Antimonialfahlerz, *Tetraedrit*, unterscheidet sich von dem silberreichen durch den geringeren Niederschlag, welchen Salzsäure in der salpetersauren Aufl. hervorbringt, mit Ammoniak in Ueberschuss erhält man bei beiden eine lasurblaue Flüssigkeit.

$\left. \begin{array}{l} \text{Ag}^{\text{I}} \\ \text{Cu}^{\text{I}} \end{array} \right\} \text{Sb}^{\text{I}}$  und *Myargyrit*  $\text{Ag}^{\text{I}} \text{Sb}^{\text{I}}$  geben v. d. L. mit Soda, oder Borax und Soda ein geschmeidiges Silberkorn und die salpetersaure Auflösung fällt mit Salzsäure Chlorsilber. Diskrasit hat silberweisse Farbe, giebt mit Soda kein Hepar und wird von Kalilauge nicht angegriffen. Die übrigen geben mit Soda Hepar und von Kalilauge wird Schwefelantimon ausgezogen, welches durch Salzsäure in orangefarbenen Flocken gefällt wird. Die partielle salpetersaure Auflösung von Stephanit und Myargyrit nimmt, mit Aetzammoniak in Ueberschuss versetzt, keine oder nur eine schwach bläuliche, die von Polytelit aber eine lasurblaue Farbe an. Die Farbe von Stephanit ist eisenschwarz — schwärzlichbleigrau, im Striche schwarz, die von Myargyrit eisenschwarz — lichte stahlgrau, im Striche dunkelkirschroth, die von Polytelit stahlgrau — eisenschwarz, im Striche graulichschwarz. Die Härte von Stephanit und Myargyrit ist 2,5, die von Polytelit 3,5. Ein im Allgemeinen den vorhergehenden sich ähnlich verhaltendes Erz ist der tesseral krystallisirende *Brongniartit*  $\text{Sb}^{\text{I}}, \text{Ag}^{\text{I}}, \text{Pb}^{\text{I}}$ , welcher beim Zersetzen mit Salpetersäure schwefels. Bleioxyd ausscheidet. Ebenso der *Freieslebenit*, welcher aber klinorhombisch krystallisirt.

Vergl. *Pyrargyrit*.

*Spaniolith* (Quecksilberfahlerz)  $\text{Cu}, \text{Hg}, \text{Sb}, \text{S}$ . Die salpeters. Aufl. färbt sich mit Ammoniak in Uebersehuss lasurblau. Giebt mit Soda im Kolben Quecksilber.

*Chalkostibit* (Kupferantimonglanz)  $\text{Cu}^{\text{I}} \text{Sb}^{\text{I}}$  giebt mit Soda nach längerem Schmelzen ein Kupferkorn und in der

salpetersauern Aufl. bringt Salzsäure kein Präc. hervor, Ammoniak in Ueberschuss färbt sie lasurblau. Bleigrau-eisenschwarz.

*Ullmannit* (Nickelantimonglanz)  $\text{Ni S}^2 + \text{Ni Sb}^2$ , *Breithauptit* (Antimonnickel)  $\text{Ni Sb}$  und *Berthierit*  $\frac{1}{2}\text{e}^3 \overset{1}{\text{S}}\overset{1}{\text{b}}^2$ , geben nach anhaltendem Schmelzen auf Kohle eine magnetische Kugel. Breithauptit ist strengflüssig, Salzsäure greift ihn wenig an, Salpetersäure löst ihn leicht und vollkommen auf. Farbe lichte kupferroth in's Violette. Ullmannit ist leichtflüssig, Salzsäure greift ihn wenig an, Salpetersäure löst ihn mit Ausscheidung von Schwefel auf\*). Farbe bleigrau in's Stahlgraue. Berthierit ist leichtflüssig und wird von Salzsäure leicht und vollkommen mit Entwicklung von Schwefelwasserstoff aufgelöst; Farbe dunkel stahlgrau, etwas in's Bräunliche.

5. Es geben v. d. L. mit Soda Hepar, ohne dass ihnen die in den vorhergehenden Nummern angegebenen allgemeinen Charaktere zukommen. Mit der Eisenprobe hepatisch reagirend.

*Argentit* (Glaserz)  $\overset{1}{\text{Ag}}$  und *Jalpait*,  $\overset{1}{\text{Ag}}, \overset{1}{\text{Cu}}$ , sind von den folgenden leicht durch ihre Geschmeidigkeit zu unterscheiden, indem sie sich wie Blei schneiden lassen. Die salpeters. Lösung giebt mit Salzsäure starkes Präc. von Chlorsilber, mit Zusatz von Ammoniak färbt sie sich bei Jalpait blau, bei Argentit nicht. Mit Cyankalium v. d. L. auf Kohle leicht zu Silber und kupferhaltigem Silber reducirbar. Der *Akanthit* unterscheidet

---

\*) Im Uebrigen verhalten sich die Aufl. von Breithauptit und Ullmannit mit Ammoniak, wie unter I. bei Nickel in angegeben.

sich vom Argentit nur durch die Krystallisation, welche bei diesem tesseral, bei jenem rhombisch.

*Alabandin* (Manganglanz)  $\overset{1}{\text{Mn}}$  und *Hauerit*  $\overset{1}{\text{Mn}}$  sind von den folgenden leicht durch die Farbe des Pulvers zu unterscheiden, welche bei ersterem lauchgrün, bei letzterem bräunlichroth. Beide geben mit einem Gemisch von Phosphors. und Salpeters. eingekocht eine schöne violette Flüssigkeit.

*Zinnober*  $\overset{1}{\text{Hg}}$ , in manchen Variet. von bleigrauer Farbe, ist durch den rothen Strich charakterisirt. Giebt im Kolben mit Eisenpulver gemengt und in Kupferfolie gewickelt, metallisches Quecksilber.

Vergl. Proustit und Pyrargyrit.

*Galenit* (Bleiglanz)  $\overset{1}{\text{Pb}}$  kann v. d. L. mit Soda leicht zu Blei reducirt werden und beschlägt die Kohle grünlichgelb. Ist in concentr. Salpetersäure leicht mit Ausscheidung von Schwefel und schwefelsaurem Bleioxyd aufl. Bleigrau, würflich spaltbar. Die salpeters. Aufl. des Galenit nimmt mit Aetzammoniak in Ueberschuss versetzt keine blaue Farbe an. Letzteres ist aber der Fall bei der Aufl. des *Cuproplumbit*  $\overset{1}{\text{Cu}} + 2 \overset{1}{\text{Pb}}$ , der sonst ein dem Galenit ähnliches Verhalten v. d. L. zeigt. Der ebenfalls ähnliche *Huaskolit*  $\overset{1}{\text{Pb}} + 1\frac{1}{2} \overset{1}{\text{Zn}}$  giebt nach Zersetzung mit Salpetersäure und (nach zugesetzter Schwefelsäure) Abscheidung des schwefels. Bleioxyds, mit Ammoniak keine blaue Farbe und weiter mit Schwefelammonium ein weissliches Präc. von Schwefelzink.

*Chalkosin* (Kupferglanz),  $\overset{1}{\text{Cu}}$ , *Stromeyerit* (Silberkupferglanz),  $\overset{1}{\text{Cu}} \overset{1}{\text{Ag}}$ , *Wittichit* (Kupferwismutherz)  $\overset{1}{\text{Cu}}^3 \overset{1}{\text{Bi}}$ ,



*Stannin* (Zinnkies),  $\left. \begin{matrix} \text{Fe}^2 \\ \text{Zn}^2 \end{matrix} \right\} \text{Sn} + \text{Cu}^2 \text{Sn}$ , *Chalkopyrit*

(Kupferkies),  $\text{Cu} \text{Fe}$ , *Cuban*,  $\text{Cu} \text{Fe} + 2 \text{Fe}$ , *Bornit*

(Buntkupfererz\*),  $\text{Cu}^5 \text{Fe}$ , *Belonit* (Nadelerz),  $\text{Cu}^2 \text{Bi}$

+  $\text{Pb}^3 \text{Bi}$ , *Saynit* (Nickelwismuthglanz),  $\text{Bi} + 10 \text{Ni}$ ,

*Cuproplumbit*,  $\text{Cu} \text{Pb}^2$  und *Pentlandit* (Eisennickelkies),

$\text{Ni} + 2 \text{Fe}$  geben mit Salpetersäure eine partielle

himmelblaue oder grüne Auflösung, welche durch Aetz-

ammoniak in Ueberschuss eine himmelblaue oder la-

surblaue Farbe annimmt. Wird die blaue ammoniakal.

Flüssigkeit mit Schwefelsäure stark angesäuert, und

dann ein Streifen von blankem Eisenblech hineinge-

stellt, so wird auf diesem bei allen, mit Ausnahme

von Saynit und Pentlandit (wenn ihnen nicht Chalko-

pyrit beigemischt ist) metallisches Kupfer gefällt. Die

Farbe von Chalkopyrit\*\*) und Cuban ist messinggelb,

der letztere hexaedrisch spaltbar, der erstere nicht;

die Farbe des Bornit ist auf frischem Bruche kupfer-

roth in's Gelbe. Die Farbe von Pentlandit ist tom-

backbraun. Diese Erze schmelzen v. d. L. zu einer

spröden stahlgrauen Kugel, welche vom Magnet ge-

zogen wird. Pentlandit wirkt schon unmittelbar auf

die Magnetsadel.

\*) Ein in Farbe und Buntanlaufen dem Bornit ähnliches Kupfer-  
erz ist der *Castillit*, S, Cu, Zn, Pb, Ag, Fe, giebt beim  
Zersetzen mit Salpetersäure einen Rückstand von schwefel-  
saurem Bleioxyd.

\*\*) Dem Chalkopyrit sehr ähnlich ist der *Barnhardtit* (Homich-  
lin). Die messinggelbe Farbe des frischen Bruches ändert  
sich bei ihm in 24 Stunden in Goldgelb.

Die übrigen, deren Farbe grau ist, unterscheidet man auf folgende Weise:

- a. Die gesättigte salpetersaure Aufl. giebt bei Zusatz von Wasser ein weisses Präc. bei Wittichit, Saynit und Belonit. In der sauern Aufl. von Belonit bringt Schwefelsäure ein Präc. von schwefelsauerm Bleioxyd hervor, was bei den übrigen nicht der Fall ist. (Vergl. Chiviatit.) Wittichit giebt v. d. L. mit Soda ein Kupferkorn\*), Saynit ein graues nickelhaltiges stark magnetisches Korn.
- b. Die gesättigte salpeters. Aufl. giebt mit Wasser kein Präc., dagegen mit Schwefelsäure ein solches von schwefelsauerm Bleioxyd bei Cuproplumbit.
- c. Die salpeters. Aufl. giebt mit Wasser und Schwefelsäure kein, dagegen mit Salzsäure ein starkes Präc. von Chlorsilber bei Stromeyerit.
- d. Von den erwähnten Reagentien wird in der Aufl. kein oder ein sehr geringes Präcipitat erhalten bei Chalkosin und Stannin. Vergl. Tetraedrit.

Chalkosin giebt v. d. L. auf Kohle bei längerem Blasen schon für sich ein geschmeidiges Kupferkorn und ist in Salpetersäure mit Ausscheidung von Schwefel auflöslich. Farbe schwärzlichbleigrau — stahlgrau. Stannin giebt für sich kein geschmeidiges Metallkorn und wird von Salpetersäure mit Ausscheidung von Schwefel und Zinnoxid aufgelöst. Farbe stahlgrau in's Messinggelbe. Dem (rhombisch krystallisirenden) Chalkosin ähnliche Kupfersulphu-

---

\*) Dem Wittichit ähnlich verhalten sich *Tannenit* und *Klaprothit*, welche ebenfalls Verbindungen von  $\text{Cu}$  und  $\text{Bi}$ .

rete sind der *Carmenit*\*), *Digenit* und *Cupwcin* (hexagonal).

*Millerit* (Haarkies)  $\overset{1}{\text{Ni}}$ , *Linnéit* (Siegenit)  $\overset{1}{\text{Ni}} \overset{1}{\text{Ni}}$  mit  $\overset{1}{\text{Co}} \overset{1}{\text{Co}}$ , *Carrollit*  $\overset{1}{\text{Cu}} \overset{1}{\text{Co}}$ , *Pyrit* (Eisenkies)  $\overset{1}{\text{Fe}}$ , *Pyrröthin* (Magnetkies)  $\overset{1}{\text{Fe}} \overset{1}{\text{Fe}}$  und *Sternbergit* S, Ag, Fe schmelzen vor dem Lichte zu einer auf die Magnetnadel wirkenden Kugel, welche, mit Salzsäure befeuchtet, der Flamme keine merkliche Färbung ertheilt, ausser bei Carrollit, welcher so behandelt die Flamme blan färbt. Die partielle salpetersaure Auflösung ist nicht himmelblau gefärbt. Linnéit und Carrollit ertheilen v. d. L. dem Boraxglase eine sapphirblane Färbung. In Salpetersäure sind sie leicht und vollkommen zu einer rosenrothen Flüssigkeit auflöslich. Die Aufl. giebt mit salzsanerm Baryt ein weisses Präcipitat. Aus der Lösung von Carrollit fällt Eisen metallisches Kupfer. Farbe zwischen zinnweiss und lichte stahlgrau. — Sternbergit ist v. d. L. theilweise zu Silber reducirbar. Die partielle salpetersaure Aufl. giebt mit Salzsäure ein starkes Präc. von Chlorsilber. Farbe dunkel tobackbraun. — Pyrit und Pyrröthin geben v. d. L. nur die Reaction von Eisen und Schwefel. Pyrit\*\*) wirkt vor dem Schmelzen nicht auf die Magnetnadel und wird von Salzsäure nur wenig angegriffen. Farbe speissgelb. Pyrröthin wirkt schon für sich auf die Magnetnadel und ist in Salzsäure mit

\*) Nach *Dana* ist der *Carmenit* ein mit *Covellin* gemengter *Chalkosin*.

\*\*) *Markasit* (rhombischer Eisenkies, *Speerkies*) und *Pyrit* (tesseraler Eisenkies) sind nur durch die Krystallisation zu unterscheiden. Von Salpetersäure werden sie zersetzt.

Entwicklung von Schwefelwasserstoff grösstentheils auflöslich. Farbe speissgelb in's Kupferrothe, gewöhnlich tombackbraun angelaufen. — Millerit wird von Salpetersäure nur wenig angegriffen. Mit Salpetersalzsäure erhält man eine grünliche Auflösung, worin Kalilauge ein grünliches Präc. hervorbringt. Messinggelb in's Speissgelbe, bis jetzt nur in haarförmigen Krystallen vorgekommen.

*Bismuthin* (Wismuthglanz)  $\overset{||}{\text{Bi}}$  schmilzt v. d. L. im Reductionsfeuer mit Kochen und Spritzen, giebt eine Wismuthkugel und beschlägt die Kohle gelblich. In Salpetersäure ist er mit Ausscheidung von Schwefel auflöslich. Die concentr. Aufl. trübt sich beim Verdünnen mit Wasser und giebt ein weisses Präc. Lichte bleigrau in's Stahlgrau. Der *Chiviatit*, von sonst ähnlichem Verhalten, wird von Salpetersäure mit Ausscheidung von schwefels. Bleioxyd zersetzt. Vergl. gediegen Wismuth.

6. Es sind noch übrig:

*Amalgam*  $\text{Ag Hg}^2$ ,  $\text{Ag Hg}^3$  giebt v. d. L. im Kolben mit Kochen und Spritzen metallisches Quecksilber und hinterlässt eine aufgequollene Silbermasse. In Salpetersäure leicht auflöslich. Silberweiss. Das silberreichste Amalgam mit 86 Proc. Silber ist der *Arquerit*  $\text{Ag}^6 \text{Hg}$ .

*Gediegen Wismuth*  $\text{Bi}$ , ist leicht schmelzbar, brennt aus der Flamme genommen nicht fort, verdampft bei längerem Blasen und beschlägt die Kohle anfangs weiss, dann z. Th. orangefarben oder gelb, welche Farbe sich beim Abkühlen etwas bleicht. In einer Glasröhre giebt es beinahe keinen Rauch und das Metall umgiebt

sich mit geschmolzenem Oxyd von dunkelbrauner Farbe, welches beim Erkalten gelb wird. Durch dieses Verhalten ist es leicht von gediegen Antimon und Tellur zu unterscheiden. Ist in Salpetersäure leicht auflöslich. Die gesättigte Aufl. giebt mit viel Wasser ein weisses Präc. Farbe röthlich silberweiss. Lässt sich mit dem Hammer nicht ausplatten.

*Hämatit* (Rotheisenerz)  $\ddot{\text{F}}\text{e}$ , schwer schmelzbar, wird im Reductionsfeuer magnetisch, ist im Striche kirschroth.

*Cuprit*, manchmal metallähnlich glänzend, ist leicht zu Kupfer reducirbar.

*Magnetit* (Magneisenerz), meistens über 5 schmelzbar, ist leicht durch die Eigenschaft, für sich schon stark auf die Magnetnadel zu wirken und durch den schwarzen Strich zu erkennen.

*Wolfram*  $\text{Mn}$ ,  $\text{Fe}$ ,  $\ddot{\text{W}}$  schmilzt v. d. Lichte = 3 zu einer grauen, öfters krystallinischen Kugel. Mit Phosphorsäure stark eingekocht einen schönen blauen Syrup gebend, dessen Farbe besonders beim Abkühlen hervortritt. Mit Wasser verdünnt erhält man eine anfangs röthlichgelbe, dann farblose Flüssigkeit. Auf Zusatz von Eisenpulver und etwas Schwefelsäure färbt sie sich beim Umschütteln allmählig intensiv sapphirblau. Diese Flüssigkeit mit viel Wasser verdünnt verliert nach einigen Minuten wieder die blaue Farbe. Wird dem blauen Syrup mit Phosphors. etwas Salpeters. zugesetzt, so ändert sich seine Farbe in Violett (die Manganreaction). — Grauschwarz in's Eisenschwarze, Strich dunkel rothbraun.

*Schwarzer Mangankiesel*  $\text{Mn}^3 \ddot{\text{S}}\text{i} + 3 \text{H}$  schmilzt v. d. L: mit Anschwellen und giebt im Kolben viel

Wasser. Ertheilt dem Boraxglase im Oxydationsfeuer starke amethystrothe Färbung. Wird von Salzsäure mit Ausscheidung von Kieselerde aufgelöst, ohne zu gelatiniren. Bleigrau in's Eisenschwarze. Vgl. Klipsteinit.

*Psilomelan*, in manchen Var. (schwer) schmelzbar, reagirt v. d. L. mit Borax stark auf Mangan und entwickelt beim Kochen mit concentr. Salzsäure Chlor. Dunkel bläulichgrau, amorph.

*Fayalit*, *Lievrit* und *Allanit*, manchmal metallähnlich glänzend, gelatiniren vollkommen mit Salzsäure. Fayalit ist für sich (ohne vorheriges Schmelzen) magnetisch, die übrigen nicht. Allanit bläht sich v. d. L. stark auf, Lievrit nur wenig, beide schmelzen leicht.

*Plattnerit*, Pb, von metallähnlichem Diamantglanz, eisenschwarz, im Striche braun, ist mit Soda v. d. L. leicht zu Blei reducirbar.

*Samarskit*,  $\overset{+}{\text{Nb}}$ , Fe,  $\overset{+}{\text{U}}$ , Y, von unvollkommenem Metallglanz, schmelzbar = 4–5 zu einer stahlgrauen Masse. Mit Kalihydrat im Silbertiegel geschmolzen und mit Wasser ausgelaugt und filtrirt, erhält man eine grüne Lösung, welche mit Salzsäure neutralisirt ein weissliches Präcipitat giebt. Wird dieses mit einer hinreichenden Menge rauchender Salzsäure und Stanniol einige Minuten gekocht und dann mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnt, so giebt es eine klare sapphirblaue Lösung. — Schwarz, Strichpulver dunkelrothbraun.

## B. Unschmelzbar oder von dem Schmelzgrade über 5.

1. *Es ertheilen dem Boraxglase in sehr geringer Menge zugesetzt im Oxydationsfeuer eine amethystrothe Farbe.*

Die hierher gehörenden Manganoxyde sind in concentr. Salzsäure mehr oder weniger leicht und mit Chlorentwicklung auflöslich. Sie geben beim Einkochen des Pulvers mit Phosphorsäure bis zur dicken Syrupconsistenz eine schön violette Flüssigkeit, welche mit Wasser verdünnt durch Schütteln mit einigen Krystallen von Eisenvitriol sich entfärbt.

Vergl. Franklinit in der folgenden Abtheilung, er wirkt für sich merklich auf die Magnetnadel.

*Crednerit*  $\text{Cu}^3\text{Mn}^2$  ertheilt mit Salzsäure befeuchtet der Löthrohrflamme eine schöne blaue Farbe. Die salzs. Aufl. giebt mit Aetzammoniak in Ueberschuss ein Präc. und eine lasurblaue Flüssigkeit, welches bei den folgenden nicht der Fall ist.

*Braunit*  $\text{Mn}$ . Dunkel bräunlichschwarz. Strich schwarz, ein wenig in's Bräunliche. Hart zwischen Orthoklas und Quarz. Giebt v. d. L. im Kolben kein oder nur Spuren von Wasser.

*Hausmannit*  $\text{Mn Mn}$ . Bräunlichschwarz. Strich kastanienbraun, röthlichbraun. Hart zwischen Apatit und Orthoklas. Giebt v. d. L. im Kolben kein Wasser.

*Manganit*  $\text{Mn H}$ . Stahlgrau — eisenschwarz. Strich dunkel röthlichbraun. Hart zwischen Kalkspath und Flussspath. Giebt v. d. L. im Kolben Wasser,

*Psilomelan*  $\text{Mn, Mn, Ba, Ka}$ . Bläulich — graulichschwarz, schwärzlich-grau. Strich bräunlich-schwarz, schwarz. Hart zwischen Apatit und Orthoklas. Giebt v. d. L. im Kolben Wasser. Die meisten Var. geben in der salzsauern Aufl. mit Schwefelsäure ein starkes Präc. von schwefelsaurem Baryt. (Bisher nur amorph vorgekommen.)

*Pyrolusit* (Polianit)  $\ddot{M}n$ . Eisenschwarz zum Stahlgrauen. Strich schwarz. Hart zwischen Steinsalz und Kalkspath. V. d. L. im Kolben kein oder nur Spuren von Wasser gebend.

Vergl. Alabandin und Hauerit.

2. *Es werden, im Reductionsfeuer auf Kohle geglüht, auf die Magnetnadel wirksam oder sind es schon für sich.*

*Hämatit* (Rotheisenerz)  $\ddot{F}e$  ist von den folgenden durch kirschrothen Strich bei eisenschwarzer, stahlgrauer oder auch bräunlichrother Farbe zu unterscheiden. In Salzsäure langsam auflöslich.

*Franklinit*  $\left. \begin{array}{l} \ddot{M}n \\ \ddot{F}e \\ \ddot{Z}n \end{array} \right\} \ddot{F}e$  und *Magnetit* (Magneisenerz)

$\ddot{F}e$   $\ddot{F}e$ , sind für sich magnetisch. Von concentrirter Salzsäure werden beide langsam aufgelöst. Franklinit entwickelt dabei Chlorgas, Magnetit nicht. Franklinit giebt beim Einkochen des Pulvers mit Phosphorsäure eine schön violette Flüssigkeit, Magnetit nicht. Die Farbe beider ist eisenschwarz, das Pulver von Franklinit röthlichbraun, von Magnetit schwarz. Vergl. das folgende Titaneisen. Der in Salzs. schwer lösliche *Magnoferrit* oder *Magnesioferrit* giebt nach Oxydation des Eisenoxyduls mit chlorsaurem Kali und Fällen mit Ueberschuss von Ammoniak, im Filtrat mit phosphors. Natron ein Präcipitat von phosphors. Ammoniak-Magnesia.

*Titaneisen*  $\ddot{F}e$   $\ddot{T}i$  (Menakan, Ilmenit, Hystatit, Kibdelophan, Iserin etc.) wirkt auf die Magnetnadel, ist



aber von den vorhergehenden leicht zu unterscheiden, indem man das feine Pulver mit concentr. Salzsäure kocht, filtrirt und das Filtrat mit Stanniol kocht, wobei die Flüssigkeit allmählig eine schöne blaue oder violette Farbe annimmt, welche beim Verdünnen rosenroth wird. Eisenschwarz — stahlgrau, Strich schwarz.

Vergl. Rutil und Arkansit, welche durch Beimengung von Titaneisen auch öfters magnetisch sind. Sie werden von Salzsäure nur sehr wenig angegriffen.

*Limonit* (Brauneisenerz) in manchen Var. von metallähnlichem Glanze, unterscheidet sich leicht von den vorhergehenden durch die ockergelbe Farbe des Striches.

Mancher eisenhaltige *Sphalerit* (Zinkblende) mit metallähnlichem Glanze wird leicht erkannt, indem er, mit Eisenpulver gemengt, mit Salzsäure Schwefelwasserstoff entwickelt.

Vergl. auch die folgende Abtheilung.

3. An die vorhergehenden schliessen sich an: Chromit und Niobit.

*Chromit* (Chromeisenerz)  $\left. \begin{array}{l} \text{Fe} \\ \text{Mg} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Cr} \\ \text{Al} \end{array}$  ist in manchen Var.

stark magnetisch, in manchen aber beinahe gar nicht. Er wird von Salzsäure nur wenig angegriffen, mit Phosphorsäure eingedampft giebt er eine smaragdgrüne Lösung; mancher euthält Manganoxyd und giebt dann eine violette Lösung, beim Schütteln mit Krystallen von Eisenvitriol verschwindet aber diese Farbe (des Manganoxyds) und kommt die grüne des Chromoxyds zum Vorschein. — V. d. L. für sich unveränderlich; von Borax und Phosphorsalz wird er laugsam und vollkommen aufgelöst. Die Gläser zeigen nach dem

Erkalten schöne smaragdgrüne Farbe. — Eisenschwarz, pechschwarz. Strich gelblichbraun.

*Molybdänit* (Molybdänglanz)  $\text{Mo}$  und *Graphit*  $\text{C}$  sind beide sehr weich, ihre Härte ist 1,5. Die Farbe von Molybdänit ist röthlichbleigrau, die von Graphit eisenschwarz, stahlgrau. V. d. L. färbt der Molybdänit in der Pincette die Flamme lichte grün und giebt mit Soda Hepar. Mit etwas Salpeter im Platinlöffel erhitzt, detonnirt er lebhaft mit Feuererscheinung. Mit concentrirter Salpetersäure eingekocht, giebt er eine weisse Masse, welche, mit Kalilauge gekocht, eine partielle Lösung giebt, die mit Salzsäure angesäuert und ziemlich verdünnt beim Umrühren mit Stanniol schön blau gefärbt wird. Graphit zeigt kein ähnliches Verhalten. Mancher verpufft mit Salpeter, doch nicht lebhaft. Nach dem Verpuffen giebt die mit Wasser behandelte Masse eine alkalisch reagirende Flüssigkeit, welche auf Zusatz von Salzsäure braust. Wenn man ein Stückchen Graphit mit einer Zinkkluppe fasst und in eine Aufl. von Kupfervitriol taucht, so wird es fast sogleich mit Kupfer überzogen, beim Molybdänit geschieht dieses nur sehr langsam.

*Arkansit*,  $\text{Ti}$ , *Perowskit*,  $\text{Ca Ti}$  (und mancher Rutil mit metallähnl. Glanze). Wenn sie fein pulverisirt mit Kalihydrat zusammengeschmolzen und dann mit Salzsäure behandelt werden, so nimmt die Aufl. beim Kochen mit Stanniol allmählig eine blaue Farbe an, die sich bei einigem Verdünnen in's Violette oder Rosenrothe ändert, aber nicht bleicht. Perowskit krystallisirt gewöhnlich in Würfeln, Arkansit in rhomb. Comb., einer hexag. Pyr. gleichend. Ihre Farbe ist eisenschwarz-grau.

*Iridosmin* (Newjanskit und Sisserskit) = Ir, Os. V. d. L. wird es weder von Borax noch von Phosphorsalz merklich angegriffen. In Salpetersalzsäure unauflöslich. Mit der Zinkkluppe in Kupfervitriol getaucht, sogleich mit Kupfer überzogen. Spec. Gew. bei Newjanskit 19,4, bei Sisserskit 21,2. Zinnweiss — bleigrau. Hart wie Quarz.

*Tantalit* und *Niobit* Mn, Fe,  $\overset{\cdot\cdot}{\text{Ta}}$ ,  $\overset{\cdot\cdot}{\text{Nb}}$ , W, Sn und *Ytter-*

*tantal*\*)  $\left. \begin{array}{l} \overset{\cdot\cdot}{\text{Ca}^3} \\ \overset{\cdot\cdot}{\text{Y}^3} \\ \overset{\cdot\cdot}{\text{Fe}^3} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \overset{\cdot\cdot}{\text{Ta}} \\ \overset{\cdot\cdot}{\text{W}} \end{array}$  werden von Säuren nur wenig an-

gegriffen. V. d. L. ist der Tantalit und Niobit für sich unveränderlich, Yttertantal verändert seine Farbe sogleich in's Gelbliche oder Weisse.

Wird das Pulver von Tantalit (v. Kimito) und von Niobit (aus Bayern) mit Kalihydrat im Silbertiegel geschmolzen, mit Wasser ausgelaugt und filtrirt, so giebt die Lösung mit Salzsäure neutralisirt ein Präc. (die Metallsäure), welches mit verdünnter Schwefelsäure zum Kochen erhitzt, weiss wird; auf Zusatz von Zink färbt sich das Präcipitat von Niobit in der heissen Flüssigkeit tief smalteblau und behält diese Farbe bei Zusatz von Wasser ziemlich lang; das Präc. von Tantalit färbt sich dabei merklich weniger und verliert die Farbe durch Wasser schnell.

Aehnlich dem Niobit verhält sich der *Dianit*\*\*)

\*) In der Mischung nahe stehend ist der *Fergusonit*  $\left. \begin{array}{l} \overset{\cdot\cdot}{\text{Y}^3} \\ \overset{\cdot\cdot}{\text{Ce}^3} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \overset{\cdot\cdot}{\text{Ta}} \\ \overset{\cdot\cdot}{\text{F.}} \end{array}$

Wahrscheinlich giebt es mehrere Species von Yttertantal; mancher zeigt keinen metallähnlichen Glanz.

\*\*) Ich glaube den Namen Dianit für die Tantal-freien oder sehr

(die analoge niobsaure Verbindung, welche keine oder nur wenig Tantalsäure enthält), unterscheidet sich aber leicht, wenn man das obige Präcipitat mit einer hinreichenden Menge rauchender Salzsäure und Stanniol einige Minuten kocht und dann ein gleiches Volum Wasser zusetzt. Dabei löst sich die Niobsäure zu einer klaren, sapphirblauen Flüssigkeit, während die Säure des Niobits und ebenso die des Tantalits ungelöst bleibt und die Flüssigkeit farblos filtrirt. Die Farbe dieser Min. ist eisenschwarz, das Pulver von Yttertantal graulich, vom Dianit grauschwarz, auch röthlichbraun, von Niobit bräunlichschwarz, von Tantalit braun\*).

Vergl. Polykras und Aeschinit.

*Nasturan* (Uranpecherz) ist in Salpetersäure grösstentheils zu einer gelben Flüssigkeit aufl., worin Aetzammoniak ein schwefelgelbes Präc. hervorbringt. Mit Phosphorsäure eingekocht, giebt es eine smaragdgrüne Lösung. Meistens fettglänzend und pechschwarz. Sp. Gew. 7,9 — 8.

## II. Mineralien ohne Metallglanz.

### A. Vor dem Löthrohre leicht verflüchtigend oder verbrennend.

*Schwefel S* brennt vor dem Lichte erhitzt mit blauer Flamme und verbreitet starken Geruch von schweflichter Säure. Farbe schwefelgelb, honiggelb, durch Einmengungen auch graulich und bräunlich.

---

wonig Tantal enthaltenden Verbindungen dieser Art beibehalten zu dürfen, um sie von dem ursprünglichen Niobit Roso's, dessen Säure 40 Procent Tantalsäure enthält, zu unterscheiden.

\*) Das spec. Gew. des Dianit (von Tammela) ist 5,5, das des Tantalit 7,1—7,8, das des Niobit 6,4.

*Realgar*  $\overset{11}{\text{As}}$  und *Opferment*  $\overset{11}{\text{As}}$  schmelzen beide sehr leicht und verflüchtigen mit starkem arsenikalischem Rauch\*). In Kalilauge sind sie ganz oder grösstentheils auflöslich. Salzsäure fällt aus der Aufl. citrongelbe Flocken. Realgar hat eine morgenrothe, Opferment eine citrongelbe Farbe.

*Arsenit* (Arsenichte Säure)  $\bar{\text{As}}$ . V. d. L. mit Soda auf der Kohle Arsenikgeruch entwickelnd. Im Kolben als krystallinischer Beschlag sublimirend. Farblos, weiss.

*Valentinit* (Antimonoxyd)  $\bar{\text{Sb}}$  und *Pyrostibit* (Antimonblende)  $\bar{\text{Sb}} + 2 \overset{11}{\text{Sb}}$  schmelzen sehr leicht und verdampfen, indem sie die Kohle mit weissem Rauch beschlagen. Sie sind in Wasser unauflöslich. Valentinit ist in Salzsäure leicht und ohne Gasentwicklung auflöslich. Pyrostibit löst sich grösstentheils unter Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas auf. Das Pulver von Valentinit verändert mit Kalilauge seine Farbe nicht, das von Pyrostibit wird schnell ockergelb gefärbt. Valentinit hat eine weisse, Pyrostibit eine kirschrothe Farbe. Der *Senarmontit* ist vom Valentinit nur durch die Krystallisation verschieden, welche bei diesem rhombisch, bei jenem tesseral (Oktaeder).

*Salmiak*  $\text{NH}^4 \text{Cl}$  und *Maskagnin*  $\text{NH}^4 \text{OS} + \text{H}$ , verflüchtigen mit starkem Rauch; Salmiak ohne zu

\*) Wenn man eine kleine Probo in Kupferfolie gut einwickelt, in eine Glasröhre schiebt und mit der Löthrohrflamme erhitzt, so erhält man neben einem Sublimat von Schwefelarsenik auch einen Spiegel von metallischem Arsenik. Bricht man dann die Röhre in der Nähe des Spiegels ab und erhitzt diesen, so erhält man deutlicher den knoblauchartigen Geruch des Arsenikrauches, als bei dem unmittelbaren Schmelzen obiger Schwefelverbindungen.

schmelzen, Maskagnin leicht schmelzend und schäumend. Sie sind in Wasser leicht aufl. Die Aufl. von Salmiak giebt mit salzsauerm Baryt kein, die von Maskagnin ein starkes Präc. von schwefelsauerm Baryt. Beide entwickeln, mit Kalilauge übergossen, ammoniakalischen Geruch. Ihre Farbe ist weiss.

*Zimober* Hg, von rothem Striche. Wird das Pulver mit Eisenpulver zusammengerieben und in Kupferfolie gewickelt im Glasrohre v. d. L. erhitzt, so erhält man metallisches Quecksilber, der Rückstand entwickelt mit Salzsäure Schwefelwasserstoff. — *Calomel* (Chlorquecksilber) Hg Cl giebt mit Soda wie der vorige behandelt ebenfalls Quecksilber. Sein Pulver ist weiss und wird durch Kalilauge sogleich schwarz gefärbt.

*Chlorblei*, z. Th. flüchtig, beschlägt die Kohle grünlichgelb und giebt mit Soda Bleikugeln.

S. die fossilen Kohlen im Anhang.

## B. Schmelzbar von 1—5 und nicht oder nur zum Theil flüchtig.

I. V. d. L. mit Soda auf der Kohle behandelt ein Metallkorn gebend, oder eine auf die Magnetnadel wirkende Perle\*).

1. *Es geben vor dem Löthrohre, nach vorhergegangenem Rösten, mit Soda ein Silberkorn.*

(Es ist gut, das Korn noch einmal mit Borax zu schmelzen, um das Silber ganz rein und geschmeidig zu erhalten.)

*Proustite* (Arsensilberblende)  $\overset{1}{\text{Ag}}^3 \overset{111}{\text{As}}$  und *Pyrargyrite* (Antimonsilberblende)  $\overset{1}{\text{Ag}}^3 \overset{111}{\text{Sb}}$  unterscheiden sich

\*) Alle nichtmetallisch glänzenden Mineralien, welche v. d. L. arsenikalischen Geruch verbreiten, gehören, den Pharmakolith ausgenommen, hieher.

von den folgenden schon durch die rothe Farbe des Striches. V. d. L. entwickelt Proustit starken arsenikalischen Geruch. Pyrargyrit beschlägt die Kohle mit Antimonrauch. Mit Kalilauge wird das Pulver von beiden beim Erwärmen sogleich schwarz gefärbt und durch längeres Kochen zum Theil zersetzt. Die mit Salzsäure neutralisirte Lauge fällt bei Proustit citrongelbe Flocken von Schwefelarsenik, bei Pyrargyrit orangefarbene von Schwefelantimon. Die Farbe des erstern ist cochenill-karmesinroth, die des letztern karmesinroth-schwärzlichbleigrau. Dem Proustit ähnlich verhält sich der *Xanthokon*  $\overset{|}{\text{Ag}}^3 \overset{||}{\text{As}} + 2 \overset{|}{\text{Ag}}^3 \overset{||}{\text{As}}$ , welcher durch seine pomeranzengelbe Farbe und eben solchen Strich leicht zu unterscheiden. — Vergleiche Myargyrit.

*Kerargyr* (Chlorsilber)  $\text{Ag Cl}$ , *Jodit* (Jodsilber)  $\text{AgI}$  und *Embolit*  $\text{Ag, Br, Cl}$ , sind geschmeidig und lassen sich platt schlagen. In einer an einem Ende geschlossenen Glasröhre mit Krystallen von saurem schwefelsaurem Kali geschmolzen, geben sie folgende Erscheinungen: die im Flusse schwimmende Perle von Jodsilber ist heiss ganz dunkel, fast schwarz und wird erst bei allmähligem Erkalten pyroproth, die Perle von Chlorsilber hat heiss eine hyazinth-rothgelbe, wenig intensive Farbe, die von Bromsilber ist heiss intensiv pyroproth. Beim Erkalten gehen diese Farben bei allen in orange- und schwefelgelb über. In einem kleinen Cylinderglas mit gefeiltm Zink gemengt und mit sehr verdünnter Schwefelsäure einige Zeit in Berührung, nehmen diese Silberverbindungen eine schwärzliche Farbe an. Giesst man die Lösung ab und etwas

Stärkelösung zu und weiter einige Tropfen mit etwas conc. Salzsäure versetzten Chamäleonlösung, so nimmt die Flüssigkeit von Jodit eine blaue oder blauschwarze Farbe an, die von Embolit wird gelb, die von Kerargyr nimmt keine Farbe an. Wird obige Lösung von Embolit (ohne Stärkelösung) mit etwas der mit Salzsäure versetzten Chamäleonlösung und dann mit Aether gemischt und fleissig umgerührt, so nimmt die Aetherschichte eine gelbe Farbe an, während die Flüssigkeit unter ihr farblos ist. Dieses Verhalten ist für Brom charakteristisch, wenn man sich vorher überzeugt hat, dass kein Jod vorhanden, weil dieses ähnliche Reaction giebt, von Chlor entsteht aber unter diesen Verhältnissen keine Färbung des Aethers.

*Selbit* (Kohlensaures Silberoxyd)  $\text{Ag}_2\text{O}$  ist in Salpetersäure leicht und mit Brausen auflöslich, Farbe aschgrau in's Schwarze (auf dem Striche metallisch glänzend).

2. *Es geben vor dem Löthrohre mit Soda ein Bleikorn.*

Von den hieher gehörenden Verbindungen giebt die salpetersaure Lösung mit Schwefelsäure ein starkes Präc. von schwefelsaurem Bleioxyd. Mit Kalilauge gekocht erhält man eine Lösung, welche mit chromsaurem Kali entweder unmittelbar oder auf Zusatz von Essigsäure einen orangefarbenen oder gelben Niederschlag hervorbringt.

*Bindheimit*  $\text{Pb}^3\text{Sb} + 4\text{H}$ , giebt v. d. L. auf Kohle Blei und Antimonbeschlag, im Kolben Wasser. Weiss.

*Mimetesit* (Arseniksaures Bleioxyd)  $\text{Pb}_3\text{As}_2$ . V. d. L. auf Kohle wird es mit Entwicklung von starkem arsenikalischen Rauche reducirt. In der Pinzette, in der äussern Flamme geschmolzen, krystalli-



siren manche Varietäten, wie Pyromorphit. Farbe gelblichgrün, bräunlich. — Diesem Mineral sehr nahe-  
stehend ist der *Hedyphan*  $\text{Pb Cl} + 3 \left\{ \begin{array}{l} \text{Pb}^3 \ddot{\text{A}} \\ \text{Ca}^3 \ddot{\text{P}} \end{array} \right.$

Er ist v. d. L. auf Kohle für sich z. Th. reducirbar, z. Th. aber giebt er eine weisse Schlacke, welche für sich geschmolzen krystallisirt.

*Pyromorphit*  $\text{Pb Cl} + 3 \text{Pb}^3 \ddot{\text{P}}$  wird v. d. L. auf Kohle für sich nicht reducirt und schmilzt zu einer beim Erkalten öfters deutlich krystallisirenden Perle. Farbe gewöhnlich grün, in verschiedenen Abänderungen, auch braun und weiss.

*Mennig*  $\ddot{\text{Pb}}$ , *Krokoit* (Chromsaures Bleioxyd)  $\text{Pb } \ddot{\text{C}}\text{h}$ , *Phönicit*  $\text{Pb}^3 \ddot{\text{C}}\text{h}^2$  und *Dechenit*,  $\ddot{\text{V}}$ ,  $\ddot{\text{As}}$ ,  $\text{Pb}$ ,  $\text{Zn}$  sind von rother Farbe. Krokoit, Phönicit und Dechenit ertheilen v. d. L. dem Boraxglase in geringer Menge zugesetzt eine smaragdgrüne Farbe, welche beim Dechenit im Oxydationsfeuer allmählig lichte olivengrün, dann gelb wird und sich bleicht. Sie sind in Salzsäure ohne Brausen mit Ausscheidung von Chlorblei zu einer smaragdgrünen Flüssigkeit auflöslich\*), welche bei Zusatz von Weingeist concentrirt und von dem sich ausscheidenden Chlorblei abgegossen, beim Dechenit durch Zusatz von Wasser eine himmelblaue Farbe annimmt, bei den übrigen grün bleibt. Krokoit giebt mit Phosphorsäure anfangs eine rothgelbe Lösung, welche beim Concentriren smaragdgrün wird und dann beim Verdünnen mit Wasser diese Farbe behält,

---

\*) Bei hinreichender Menge von Salzsäure und hinlänglichem Kochen.

Dechenit giebt ebenso behandelt keine grüne, sondern eine gelbliche Lösung. Mennig giebt mit Borax ein gelbes, beim Abkühlen sich entfärbendes Glas und ertheilt der Salzsäure keine Farbe. Das Strichpulver von Krokoit und Dechenit ist pomeranzengelb, das von Phönicit ziegelroth.

*Linarit*  $\text{Pb } \bar{\text{S}} + \text{Cu } \bar{\text{H}}$  ist durch seine lasurblaue Farbe charakterisirt. Wird von Salpetersäure bei anfangendem Erwärmen unter Ausscheidung von schwefelsauerm Bleioxyd entfärbt.

*Cerussit* (Bleicarbonat, Weissbleierz)  $\text{Pb } \bar{\text{C}}$ , *Lanarkit*  $\text{Pb } \bar{\text{C}} + \text{Pb } \bar{\text{S}}$  und *Kerasin* (Hornblei)  $\text{Pb } \bar{\text{Cl}} + \text{Pb } \bar{\text{C}}$  lösen sich in Salpetersäure mit Brausen auf, Lanarkit nur unvollkommen. Die Aufl. von Kerasin giebt mit salpeters. Silberaufl. ein starkes Präc. von Chlorsilber, die von Lanarkit mit salpetersauerm Baryt ein Präc. von schwefelsauerm Baryt, die von Cerussit mit diesen Reagentien kein Präc. — Farbe weiss, gelblich, graulich etc. Dem Lanarkit ähnlich verhält sich der *Leadhillit*  $3 \text{Pb } \bar{\text{C}} + \text{Pb } \bar{\text{S}}$ , welcher rhombisch krystallisirt; von gleicher Mischung, aber hexagonal (rhomboedrisch) ist der *Susannit*. Lanarkit krystallisirt klinorhombisch.

*Mendipit* (Chlorblei)  $\text{Pb } \bar{\text{Cl}} + 2 \text{Pb}$  ist in Salpetersäure leicht und ohne Brausen aufl. Die Aufl. giebt mit Silberauflösung ein starkes Präc. — Farblos, weiss. Aehnlich verhält sich der Matlockit  $\text{Pb } \bar{\text{Cl}} + \text{Pb}$ .

*Anglesit* (Bleivitriol)  $\text{Pb } \bar{\text{S}}$  ist nur schwer in Salpetersäure auflöslich. Giebt v. d. L. mit Soda Hepar und reducirt sich.

**Wulfenit** (Molybdänsaures Bleioxyd)  $\text{Pb Mo}$ . Mit Salzsäure gekocht und die Lösung stark verdünnt, erhält diese beim Umrühren mit einem Stanniolblech eine blaue Farbe. Mit concentr. Phosphorsäure gekocht giebt er eine blass grünliche Lösung, welche, mit dem 4fachen Volum Wasser verdünnt, sich zuweilen trübt. Schüttelt man diese Flüssigkeit mit *sehr wenig* Eisenpulver, so färbt sie sich blau, bei grösserer Menge von Eisen aber olivengrün (in gewöhnlicher Temperatur). Erhitzt man das Pulver in einer Porcellanschale mit concentrirter Schwefelsäure und setzt dann Weingeist zu, so färbt sich beim Erkalten die Flüssigkeit, besonders an den Wänden der Schale schön lasurblau. — Farbe wachsgelb, honig-pomeranzgelb.

**Stolzit** (Wolframsaures Bleioxyd)  $\text{Pb W}$ . Mit Phosphorsäure wie der vorige behandelt, trübt sich die Lösung beim Verdünnen nicht, mit Eisenpulver färbt sich die verdünnte Lösung, aber erst beim Erwärmen, sehr schön blau und ändert bei grösserem Eisenzusatz diese Farbe nicht. Von Schwefelsäure wird das Pulver schön citrongelb gefärbt. Die Säure nimmt keine Farbe an. Farbe gelblich, gelblichbraun.

**Vauquelinit**  $\text{Cu}^3 \text{Ch}^2 + 2 \text{Pb}^3 \text{Ch}^2$ , **Vanadinit** (Vanadinbleierz)  $\text{Pb}^3 \text{V}$  mit  $\text{Pb}$   $\text{Cl}$  und **Eusynchit**  $\left. \begin{matrix} \text{Pb}^3 \\ \text{Zn}^3 \end{matrix} \right\} \text{V}$

ertheilen v. d. L. dem Boraxglase im Reductionsfeuer eine smaragdgrüne Farbe, die beim Vauquelinit auch im Oxydationsfeuer grün bleibt, bei den andern aber gelb wird. In Salpetersäure sind sie auflöslich. Die Aufl. von Vauquelinit ist grün, die von Vanadinit und Eusynchit gelb oder farblos. Die Lösungen von Vau-

quelinit und Eusynchit geben mit salpeters. Silberlösung kein Prác., die von Vanadinit giebt ein Prác. oder eine Trübung. Alle drei Species geben mit concentr. Salzsäure bei Zusatz von Weingeist eine smaragdgrüne Auflösung, welche, zum Ausscheiden von Chlorblei concentrirt, auf Zusatz von Wasser bei Vanadinit und Eusynchit eine himmelblaue Farbe annimmt, bei Vauquelinit aber grün bleibt. Die Farbe von Vauquelinit ist schwärzlichgrün, olivengrün, die von Vanadinit braun, auch gelblich, die von Eusynchit gelbroth-ocker-gelb. Der Vanadinit krystallisirt hexagonal, der chemisch ähnliche *Descloizit* rhombisch. Vergl. Bleigummi.

3. Es ertheilen, mit Salzsäure befeuchtet, der Löthrohrflamme eine schöne blaue Färbung und geben mit Salpetersäure eine himmelblaue oder auch grüne Auflösung, welche sich bei Zusatz von Aetzammoniak in Ueberschuss lasurblau färbt.

Die hieher gehörenden Kupferoxydverbindungen werden durch Kochen mit Kalilauge grösstentheils so zersetzt, dass sie ihre Säure an das Kali abgeben.

- a. Es entwickeln v. d. L. starken arsenikalischen Geruch (die meisten geben für sich ein weisses sprödes Metallkorn von Arsenikkupfer). Sind von grüner Farbe.

*Chenevixit*,  $\overset{::}{\text{As}}$ ,  $\overset{::}{\text{Cu}}$ ,  $\overset{::}{\text{Fe}}$ ,  $\overset{::}{\text{H}}$ . Schmilzt zu einer schwarzen magnetischen Schlacke, die folgenden geben kein magnetisches Schmelzprodukt.

*Bayldonit*,  $\overset{::}{\text{As}}$ ,  $\overset{::}{\text{Cu}}$ ,  $\overset{::}{\text{Pb}}$ ,  $\overset{::}{\text{H}}$ . Die salpeters. Lösung giebt mit Schwefelsäure ein Prác. von schwefels. Bleioxyd.

*Olivinit*  $\text{Cu}^4 \left\{ \begin{array}{l} \overset{::}{\text{As}} \\ \overset{::}{\text{P}} \end{array} \right. + \overset{::}{\text{H}}$ . V. d. L. in der Pincette

geschmolzen krystallisirt er beim Abkühlen als eine strahlige Masse von schwärzlicher Farbe, deren Oberfläche mit prismatischen Krystallen netzförmig bedeckt ist. Giebt im Kolben nur sehr wenig Wasser (4 Proc.). Farbe olivengrün, lauch-schwärzlichgrün. Ein ähnliches Mineral mit 7 Proc. Wasser ist der *Abichit* (Klinoklas).

*Tirolit* (Kupferschaum)  $\text{Cu}^5 \overset{\text{ii}}{\text{As}} + 10 \text{H}$  +  $\text{Ca} \bar{\text{C}}$   
 und *Chalkophyllit* (Kupferglimmer)  $\text{Cu}^8 \overset{\text{ii}}{\text{As}} + 23 \text{H}$   
 verknistern v. d. L. sehr heftig und geben im Kolben viel Wasser. Chalkophyllit ist in Ammoniak ohne Rückstand, Tirolit mit Ausscheidung von kohlen-sauerem Kalk auflöslich. Beide sind in *einer* Richtung sehr vollkommen spaltbar. Die Farbe von Tirolit ist apfel- und spangrün, die von Chalkophyllit smaragdgrün in's Spangrüne. Hier schliesst sich an der *Konichalcit*,  $\overset{\text{ii}}{\text{As}}$ ,  $\text{Cu}$ ,  $\text{Ca}$ ,  $\text{H}$ , welcher dicht vorkommt, mit splitt- rigem Bruch. Die geschmolzene Probe reagirt alkalisch.

*Livokonit* (Linsenerz)  $\text{Cu}$ ,  $\bar{\text{Al}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{As}}$ ,  $\text{H}$ . V. d. L. verknistert er nicht und nimmt, gelinde erhitzt, eine schöne smalteblaue Farbe an. In Ammoniak ist er mit Ausscheidung weisser Flocken auflöslich. Enthält viel Wasser und erleidet einen Glühverlust von 22 Procent. Farbe himmelblau, auch in's Grüne.

*Euchroit*  $\text{Cu}^4 \overset{\text{ii}}{\text{As}} + 7 \text{H}$  und *Erinit*  $\text{Cu}^5 \overset{\text{ii}}{\text{As}} + 2 \text{H}$   
 unterscheiden sich vorzüglich durch den Gewichtsverlust, welchen sie im Feuer erleiden. Der erste verliert  $18\frac{1}{2}$  Procent, der zweite nur 5 Procent Wasser. Ihre Farbe ist smaragdgrün. Erinit amorph.

Ein diesem ähnliches ebenfalls amorphes Mineral mit 13 Proc. Wasser ist der *Cornwallit*.

- b. Es entwickeln v. d. L. keinen arsenikalischen Geruch. Die meisten geben für sich schon ein geschmeidiges Kupferkorn.

*Atakamit*  $\text{Cu Cl} + 3 \text{Cu H}$  färbt für sich schon, ohne vorher mit Salzsäure befeuchtet worden zu sein, die Löthrohrflamme oder eine Lichtflamme schön blau. Die salpeters. Lösung fällt mit Silberlösung Chlorsilber. Farbe grün, lauch-schwärzlich-olivensmaragdgrün. Nahestehend der *Tallingit* und *Percylit*, welcher letzterer in der salpeters. Lösung mit Schwefels. ein Präc. von schwefels. Bleioxyd giebt. — Vergl. Atlasit.

*Chalkanthit* (Kupfervitriol)  $\text{Cu S} + 5 \text{H}$ , *Brochantit*  $2 (\text{Cu}^3 \text{S} + \text{H}) + \text{Cu H}^3$  und *Covellin* (Kupferindig)  $\text{Cu}$  geben v. d. L. mit Soda Hepar, was bei den folgenden nicht stattfindet. Kupfervitriol ist in Wasser leicht auflöslich. Farbe himmelblau. Brochantit und Covellin sind in Wasser unaufl., werden aber von Salpetersäure aufgelöst. Die Aufl. geben mit salpetersaurem Baryt Präc. von schwefelsaurem Baryt. Covellin brennt im Oxydationsfeuer und entwickelt den Geruch von schweflichter Säure, Brochantit zeigt dieses Verhalten nicht. Die Farbe von Covellin ist indigoblau-schwarz, die von Brochantit smaragdgrün. Dem Brochantit ähnlich verhält sich der *Langit*. Er hat eine grünlichblaue Farbe. Brochantit enthält 12 Proc. Wasser, Langit 16 Procent.

*Cuprit* (Rothkupfererz)  $\text{Cu}$  und *Kupferschwärze*  $\text{Cu}$  sind in Säuren leicht und ruhig auflöslich. Die con-

centr. salzsaure Aufl. von Cuprit giebt mit Wasser verdünnt ein weisses Präcipitat (Kupferchlorür), mit Kalilauge ein ockergelbes. Die ähnliche von Kupferschwärze giebt mit Wasser keinen, mit Kalilauge einen bläulichen Niederschlag. Die Farbe von Cuprit ist cochenillroth, die von Kupferschwärze bräunlich oder bräunlichschwarz. (Die meiste Kupferschwärze braust etwas mit Säuren.) Das reine  $\text{Cu}$  ist der *Tenorit*, dunkel stahlgrau, in dünnen Blättchen braun durchscheinend.

*Malachit*  $\text{Cu} \ddot{\text{C}} + \text{Cu} \ddot{\text{H}}$ , *Azurit* (Kupferlasur)  $2 \text{Cu} \ddot{\text{C}} + \text{Cu} \ddot{\text{H}}$  und *Mysorin*  $\text{Cu} \ddot{\text{C}}$  lösen sich in Salpetersäure mit Brausen, unter Entwicklung von Kohlenensäure auf. Malachit und Azurit geben v. d. L. im Kolben viel, Mysorin kein oder sehr wenig Wasser. Die Farbe des Malachits ist immer grün, die des Azurit blau, meistens lasurblau, die von Mysorin bräunlichschwarz. — *Aurichalcit* und *Buratit* verhalten sich wie zinkhaltiger Malachit und geben v. d. L. auf Kohle einen Zinkbeschlag. — *Atlasit* verhält sich wie Malachit, die salpeters. Lösung giebt aber mit Silberlösung ein Präcipitat von Chlorsilber.

*Libethenit* und *Lunnit* (Phosphorochalcit)  $\text{Cu}^4 \ddot{\text{P}} + \ddot{\text{H}}$  und  $\text{Cu}^6 \ddot{\text{P}} + 3 \ddot{\text{H}}$  sind in Salpetersäure leicht und ruhig auflöslich. Die (nicht zu saure) Aufl. giebt mit essigsauerm Bleioxyd ein Präc. von phosphorsaurem Bleioxyd, welches v. d. L. zur polyedrischen Kugel schmilzt. In Ammoniak sind sie wenig auflöslich. Farbe olivengrün — span- und schwärzlichgrün. Der Libethenit verliert beim Glühen 7 Proc., der Lunnit 14 Procent Wasser.

Aehnlich verhalten sich (mit 9 bis 10 $\frac{1}{2}$  Procent Wasser) der *Ehilit*  $\text{Cu}^5 \ddot{\text{P}} + 3 \ddot{\text{H}}$  (in einer Richtung vollkommen spaltbar) und der *Tägilit*  $\text{Cu}^4 \ddot{\text{P}} + 3 \ddot{\text{H}}$ . *Chalkolith*  $\text{Cu}^2 \ddot{\text{P}} + \ddot{\text{U}}^3 \ddot{\text{P}} + 16 \ddot{\text{H}}$ . Die salpetersaure Aufl. hat eine gelblichgrüne Farbe und giebt mit Aetzammoniak in Ueberschuss ein bläulich-grünes Präc. und eine blaue Flüssigkeit. Das Präc., welches die vorhergehenden Mineralien mit Ammoniak geben, wird in Ueberschuss meist vollkommen wieder aufgelöst. Durch essigsames Bleioxyd erhält man aus der salpetersauren Aufl. ein Präcipitat von phosphorsaurem Bleioxyd. Farbe smaragdgrün. In einer Richtung sehr vollkommen spaltbar.

*Volborthit*,  $\text{Cu}$ ,  $\ddot{\text{V}}$ ,  $\ddot{\text{H}}$ , schmilzt sehr leicht und giebt mit Soda ein Kupferkorn. Reibt man das Pulver mit Soda zusammen und erhitzt das Gemenge in einem Platintiegel bis zum Schmelzen, und kocht die Masse mit Wasser aus, so giebt die mit Salzsäure versetzte Lösung beim Einkochen eine smaragdgrüne Flüssigkeit, welche sich auf Zusatz von etwas Wasser lichte himmelblau färbt. Die Farbe des Volborthit ist gelbgrün.

4. *Es ertheilen v. d. L. dem Boraxglase eine schöne sapphirblaue Farbe: (Verbreiten, auf Kohle geschmolzen, starken Arsenikgeruch.)*

*Erythrin* (Kobaltblüthe)  $\text{Co}^3 \ddot{\text{As}} + 8 \ddot{\text{H}}$  giebt v. d. L. im Kolben Wasser und färbt sich smalteblau. In Salzsäure zur rosenrothen Flüssigkeit auflöslich. — Karmesin-pfirichblüth-rosenroth etc.

*Annabergit*  $\text{Ni}^3 \ddot{\text{As}} + 8 \ddot{\text{H}}$  (immer etwas Kobaltoxyd enthaltend). V. d. L. im Kolben giebt er viel



Wasser. Die salzsaure und salpetersaure Auflösung hat eine grüne Farbe. Aetzammoniak giebt ein grünliches Präc., welches sich in Ueberschuss mit sapphirblauer Farbe auflöst. Farbe apfel- und zeisiggrün.

5. *Es geben v. d. L. in der Pincette oder auf Kohle im Reductionsfeuer geschmolzen eine schwarze, die Magnetnadel irritirende Masse, ohne unter die vorhergehenden Abtheilungen zu gehören:*

(Um den Magnetismus zu beobachten, ist es gut, von den leichtflüssigen möglichst grosse Proben zu schmelzen und einige Zeit dem Reductionsfeuer auszusetzen.)

a) Es entwickeln beim Schmelzen auf Kohle starken arsenikalischen Geruch:

*Pittizit* (Eisensinter)  $\ddot{\text{F}}\text{e}^2 \ddot{\text{A}}\text{s} + 12 \text{H}$ . *Beudantit*

(Würfelerz)  $\ddot{\text{F}}\text{e}^4 \ddot{\text{A}}\text{s} + 15 \text{H}$  und *Skorodit*  $\ddot{\text{F}}\text{e} \ddot{\text{A}}\text{s}$

+ 4 H schmelzen vor dem Löthrohr leicht zu einer magnetischen Perle. Mit Kalilauge wird das Pulver schnell röthlichbraun gefärbt. Beudantit und Skorodit kommen krystallisirt vor, der erste tesseral, der zweite rhombisch. Ihre Farbe ist gewöhnlich grün in verschiedenen Abänderungen. Eisensinter ist amorph, opalartig. Farbe bräunlich, blutroth, auch weiss.

*Arseniosiderit*,  $\text{Ca}^3 \ddot{\text{A}}\text{s} + \ddot{\text{F}}\text{e}^3 \ddot{\text{A}}\text{s} + 6 \text{H}$ , fasrig, seidenglänzend, bräunlichgelb.

*Pyromelin* Ni, S, H, As, lichte bläulichgrün, in Wasser grösstentheils auflöslich, mit Ammoniak in Ueberschuss eine kornblaue Flüssigkeit gebend.

- b) Es sind in Salzsäure ohne merklichen Rückstand auflöslich und ohne Gallerte zu bilden:

(Entwickeln v. d. L. keinen Arsenikgeruch.)

*Pettkoit*,  $\bar{S}$ ,  $\bar{Fe}$ ,  $Fe$  ( $H$   $1\frac{1}{2}$  Proc.) giebt v. d. L. im Kolben nur sehr wenig Wasser, ist in Wasser löslich, mit salzs. Baryt wird schwefels. Baryt gefällt. Schwarz, Strich schmutzig grünlich.

*Melanterit* (Eisenvitriol)  $Fe \bar{S} + 7 H$  und *Botryogen*  $Fe$ ,  $\bar{Fe}$ ,  $Mg$ ,  $\bar{S}$ ,  $H$  blähen sich v. d. L. stark auf und schmelzen unvollkommen im Reductionsfeuer zu einer magnetischen Schlacke. Sie sind im Wasser auflöslich, Melanterit vollkommen, Botryogen mit Hinterlassung eines gelben Rückstandes. Die Aufl. giebt mit salzsauerem Baryt starkes Präc. von schwefelsauerem Baryt, mit Aetzammoniak ein grünliches Präc., welches sich bald an der Luft bräunlichroth färbt. Botryogen hat eine hyazinthrothe Farbe, Strich gelb, Melanterit ist grün. Dem Botryogen ähnlich verhalten sich *Römcrit*, gelbbraun, *Coquimbit*, *Jarosit* und *Fibroferrit*, sämmtlich gelb, der letztere in fasrigen seidenglänzenden Massen vorkommend. Diese Verbindungen werden als Pulver mit Kalilauge übergossen sogleich bräunlichroth, Melanterit anfangs grünlich, dann schwarz. Hieher gehören auch (ebenfalls von gelbem Pulver) der *Copiapit*, der *Raimondit*, *Pastreit* und *Karphosiderit*, welche in Wasser unlöslich.

Ein ähnliches Sulphat, der *Voltait*, unterscheidet sich von den vorhergehenden durch schwarze (dunkelgrüne Farbe) und oktaedrische Krystallisation.

Alle diese Sulphate geben v. d. L. im Kolben viel Wasser.

*Eisenspath*  $\text{Fe} \ddot{\text{C}}$ , z. Thl. schwer schmelzbar, wird beim Glühen schwarz und magnetisch. Löst sich in erwärmter Salzsäure mit Brausen auf. Vergl. Mesitinspath.

*Hureaulit*  $\left. \begin{array}{l} \text{Mn} \\ \text{Fe} \end{array} \right\}^5 \ddot{\text{P}}^2 + 5 \text{H}$  und *Triplit*  $\text{Fe} \text{P} +$

$\text{Mn}^3 \ddot{\text{P}}$  sind vor dem Löthrohr leicht schmelzbar und färben, mit Schwefelsäure befeuchtet, die Flamme schwach bläulichgrün. Von Borax werden sie im Oxydationsfeuer zu einem amethystfarbenen Glase aufgelöst. Hureaulit giebt im Kolben viel Wasser, Triplit nur wenig. Mit Phosphorsäure stark eingekocht, geben beide eine farblose Flüssigkeit, welche sich auf Zusatz von Salpetersäure violett färbt. Hureaulit ist von röthlichgelber Farbe, nicht spaltbar, Triplit braunschwarz, spaltbar nach drei aufeinander rechtwinklichen Richtungen. Dem Triplit ähnlich verhält sich mit Phosphorsäure der *Zwieselit*, beide geben mit Schwefelsäure merkliche Reaction von Flusssäure. Farbe nelkenbraun, fettglänzend. Hier schliesst sich an der *Sarkopsid* von fleischrother Farbe, Strich strohgelb. Vergl. den folgenden Triphylin.

*Triphylin*  $\text{L}^3 \ddot{\text{P}} + 2 \left\{ \begin{array}{l} \text{Fe}^3 \\ \text{Mn}^3 \end{array} \right\} \ddot{\text{P}}$  verhält sich v. d. L.

den vorhergehenden ähnlich, giebt aber mit Borax keine so deutliche Reaction auf Manganoxyd, sondern mehr ein von Eisenoxyd gefärbtes Glas. Wird die salzsaure Auflösung mit Zusatz von Salpetersäure zur Trockne gelinde abgedampft, dann Weingeist zugesetzt und dieser zum Kochen erhitzt und angezündet, so bemerkt man von Zeit zu Zeit, besonders zuletzt,


purpurrothe Streifen in der Flamme. Dieses Verhalten unterscheidet den Triphylin leicht von ähnlichen Eisenphosphaten. Mit Phosphorsäure verhält er sich wie die vorigen. Farbe grünlichgrau, bläulich etc. spaltbar nach vier Richtungen.

*Diadochit*  $\text{Fe}^{\text{ii}} \text{P}^{\text{ii}} + 4 \text{Fe} \text{S} + 32 \text{H}$ , sehr leicht in Salzsäure löslich, die Lösung giebt mit salzsaurem Baryt starkes Präc. von schwefelsaurem Baryt. Amorph, roth-gelbbraun, Pulver gelb.


*Vivianit*  $\text{Fe}^{\text{ii}} \text{P}^{\text{ii}} + 8 \text{H}$ , *Kraurit* (Grüneisenstein)  $\text{Fe}^{\text{ii}} \text{P}^{\text{ii}} + 2\frac{1}{2} \text{H}$ , *Kakoxen*  $\text{Fe}^{\text{ii}} \text{P}^{\text{ii}} + 12 \text{H}$  und *Borickit* schmelzen v. d. L. leicht und verhalten sich, mit Schwefelsäure befeuchtet, wie die vorhergehenden. Dem Boraxglase ertheilen sie aber nur die Farbe des Eisenoxyds (im Oxydationsfeuer roth, beim Abkühlen gelblich, im Reductionsfeuer bouteillengrün). Die salzsaure Lösung giebt mit salzsaurem Baryt kein Präc. Sie geben im Kolben viel Wasser. *Kakoxen* verliert beim Glühen 33 Proc. Wasser, *Vivianit* 28 Procent, *Borickit* 19 Proc, *Kraurit*  $8\frac{1}{2}$  Proc. Die Farbe des *Vivianit* ist blau in verschiedenen Abänderungen, die von *Kraurit* dunkel lauchgrün, die von *Kakoxen* ocker-gelb, die von *Borickit* röthlichbraun. Ein ähnliches Phosphat ist der *Beraunit*, von hyazinthrother bis röthlichbrauner Farbe.

*Hämatit* (Rotheisenerz) ist leicht durch die kirschrothe Farbe des Striches zu erkennen (meistens im Schmelzgrade über 5).

- c) Es bilden mit Salzsäure eine Gallerte, oder werden leicht mit Ausscheidung von Kieselerde zersetzt\*).




Wasser und schmilzt, sich etwas aufblähend, zu einem schwarzen Glase. Bildet mit Salzsäure vollkommene Gallerte. (*Sideroschisolith* verhält sich ähnlich und gehört vielleicht zu derselben Species.) Rabenschwarz, im Striche dunkel lauchgrün, hart zwischen Steinsalz und Kalkspatb.



*melan*, von ähnlicher Mischung, geben im Kolben Wasser (9 Proc.) und werden ohne Gallertbildung von Salzsäure zersetzt. Die Farbe des Chalcodit ist grün in's Broncefarbene, die von *Stilpnomelan* schwarz. Ihr Strichpulver ist grünlichgrau. Dem Chalcodit nahestehend sind: *Voigtit* und *Ekmanit*. Diese Mineralien sind glimmerähnlich blättrig. — Von bräunlichgelbem Strich ist der amorphe *Palagonit*,  $\bar{\text{Si}}$ ,  $\bar{\text{Al}}$ ,  $\bar{\text{Fe}}$ ,  $\bar{\text{Ca}}$ ,  $\bar{\text{Mg}}$ ,  $\bar{\text{H}}$ . Giebt im Kolben viel Wasser, schmilzt = 3 zu einem schwarzen glänzenden magnetischen Glase. Mancher wird mit, mancher ohne Gallertbildung zersetzt. Vergl. Jollyt.

\*) Dass der Rückstand Kieselerde sei, erkennt man, wenn er sich in Kalilauge leicht und vollkommen oder grösstentheils auflöst. Die Lösung fällt auf Zusatz einer hinreichenden Menge Salmiaklösung sogleich oder nach einiger Zeit weisse Flocken von Kieselerdehydrat.



V. d. L. geben sie kein oder nur Spuren von Wasser. Allanit bläht sich stark auf und schmilzt leicht zu einem voluminösen bräunlichen oder schwärzlichen Glase. Die salzsaure Lösung giebt nach Abscheidung der Kieselerde mit Aetzammoniak ein starkes Präcipitat, welches auf Zusatz einer hinreichenden Menge Klee-säure sich mit Hinterlassung eines weissen Rückstandes auflöst. Dieser Rückstand giebt geglüht, und dann nach Entfernung des kohlen-sauren Kalkes durch verdünnte Salzsäure, wieder geglüht eine blass ziegelrothe Masse (Ceroxyd). Bräunlich grünlichschwarz, Strich grünlichgrau, hart wie Orthoklas. — Lievrit bläht sich nur wenig auf, knistert und schmilzt ruhig zu einer eisenschwarzen Perle. Bräunlichschwarz, Strich schwarz, hart zwischen Apatit und Orthoklas.

*Fayalit*,  $\overset{\cdot}{\text{Fe}}^3 \overset{\cdot}{\text{Si}}$ , für sich magnetisch, leicht schmelzbar, gelatinirt, schwarz, krystallinisch. Sp. Gew. 4,1.


*Pyrosmalith*, Fe, Cl,  $\overset{\cdot}{\text{Fe}}$ , Mn,  $\overset{\cdot}{\text{Fe}}$ ,  $\overset{\cdot}{\text{Si}}$  und *Astrophyllit*  $\overset{\cdot}{\text{Si}}$ ,  $\overset{\cdot}{\text{Ti}}$ ,  $\overset{\cdot}{\text{Fe}}$ , H . . . werden von Salzsäure mit Aus-scheidung von Kieselerde zersetzt, ohne zu gelatiniren. V. d. L. schmelzen sie sehr leicht = 2—2,5. Pyro-smalith ertheilt mit einem Glase von Phosphorsalz und Kupferoxyd zusammengescholzen der Flamme eine blaue Färbung, Astrophyllit nicht. Beide sind in einer Richtung sehr deutlich spaltbar. Spaltungsplatten von Pyrosmalith drehen das Kreuz im Stauroskop nicht,

Astrophyllit dreht es. Die salzsaure Lösung des letzteren mit Stanniol eingekocht, färbt sich violett, beim Verdünnen rosenroth (von Titansäure).

*Lepidomelan*,  $3 (\bar{\text{Al}}, \bar{\text{Fe}}) \bar{\text{Si}} + (\text{Fe}, \text{Ka})^3 \bar{\text{Si}}$ , in körnig schuppigen Massen, rabenschwarz, Strich berggrün. Von Salzsäure leicht zersetzt, hinterlässt er die Kieselerde in der Form der schuppigen Blättchen.

Mancher *Allochroit* (Eisenkalkgranat)  $\text{Ca}^3 \bar{\text{Si}} + \bar{\text{Fe}} \bar{\text{Si}}$  wird ebenfalls von concentr. Salzsäure grösstentheils zu einer gallertähnlichen Masse zerlegt. Ist leicht schmelzbar. Farbe grün, braun, schwarz, nicht spaltbar. *Thraulit* und *Xylotil* (Bergholz) sind nur schwer schmelzbar und werden nach längerem Blasen magnetisch. Von Salzsäure werden sie ohne Gallertbildung zersetzt. *Thraulit* ist bräunlichschwarz, amorph, *Xylotil* braun, fasrig und holzähnlich. Beide geben v. d. L. im Kolben Wasser\*).

d) Es werden von der Salzsäure nur wenig angegriffen:



sehr leicht = 1,7—2 mit starkem Anschwellen und Blasen austreibend zum schwarzen Glase. Arfvedsonit giebt im Kolben kein Wasser, spaltet vollkommen unter  $123^\circ 50'$ , und ist von schwarzer im Striche

\*) Mancher *Thoneisenstein* ist schmelzbar, nach dem Schmelzen magnetisch und wird von concentrirter Salzsäure mit Ausscheidung von Thon etc. aufgelöst. Strich meist ockergelb, auch bräunlichroth.

graulich-seladongrüner Farbe\*). Krokydolith giebt im Kolben etwas Wasser, ist von lavendelblauer Farbe und bis jetzt fast nur in faserigen Aggregaten beobachtet worden.

(Vergl. Amphibol und Turmalin, welche in einigen Varietäten nach dem Schmelzen schwach auf die Magnethadel wirken.)

*Seladonit* (Grünerde)  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\dot{\text{Fe}}$ ,  $\dot{\text{Ka}}$ ,  $\dot{\text{H}}$ ,  $\dot{\text{Mg}}$ , schmilzt v. d. L. ruhig ohne Anschwellen = 3 und giebt im Kolben etwas Wasser. Farbe seladongrün. Härte = 1.

*Achmit*  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\dot{\text{Na}}$ ,  $\ddot{\text{Fe}}$ ,  $\dot{\text{Fe}}$  und *Babingtonit*  $3 \dot{\text{Ca}}^3 \ddot{\text{Si}}^2 + \ddot{\text{Fe}} \ddot{\text{Si}}^2$  schmelzen ruhig, Achmit = 2, Babingtonit = 2,6 zu einem schwarzen glänzenden Glase. Achmit ist spaltbar unter einem Winkel von ungefähr 93°. Babingtonit giebt nach dem Aufschliessen mit Kali und Fällern der salzsauern Auflösung mit Aetzammoniak noch weiter mit klesauerem Ammoniak ein starkes Präcipitat, Achmit aber keines oder ein sehr geringes. (Vergl. Augit.)

*Almandin* (Thoneisengranat)  $\dot{\text{Fe}}^3 \ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}$ , schmilzt ruhig = 3, gelatinirt nach dem Schmelzen, ist nicht spaltbar und seine Härte = 7—7,5. Farbe roth, braunroth. Sp. Gew. 3,7—4. Vergl. auch *Allochroit*.

*Wolfram* und *Ferberit*,  $\ddot{\text{W}}$ ,  $\dot{\text{Fe}}$ ,  $\dot{\text{Mn}}$ , schwarz, Strich bräunlich, von metallähnlichem Glasglanz, geben, mit concentr. Phosphorsäure eingekocht, einen blauen Syrup, der, mit Wasser verdünnt, eine farblose Lösung giebt. Auf Zusatz und Schütteln mit Eisenpulver färbt sich diese Lösung schön blau. Aehnlich verhält sich der *Megabasit* (Blumit), wesentlich,  $\dot{\text{Mn}}$   $\ddot{\text{W}}$ . Strich ockergelb.

\* ) Ein ähnliches Silicat, der *Aegyryn*, spaltet unter 93°.



*Rhodonit* (Mangankiesel) wird nach dem Schmelzen in manchen Var. auch magnetisch. Ertheilt dem Boraxglase eine schöne Amethystfarbe. Rosenroth, bräunlichroth.

*Lithionit* (Lithionglimmer), öfters nach dem Schmelzen magnetisch, färbt die Löthrohrflamme deutlich purpurroth. Ist in *einer* Richtung sehr ausgezeichnet spaltbar. Vergl. auch Pistazit (pistaziengrün).

*Stilpnomelan*, wird von Salzsäure etwas schwer zersetzt. Schmilzt leicht = 3, giebt im Kolben Wasser. Schwarz. — Vergl. *Lepidomelan*.

6) Es sind noch übrig:

*Molybdänocker*  $\bar{M}o$ , schmilzt v. d. L. auf Kohle, raucht und wird eingesogen. Mit Soda erhält man beim Schlemmen der Kohle ein stahlgraues Pulver von reducirtem Molybdän. Mit Phosphorsalz giebt er im Reductionsfeuer ein dunkles Glas, welches beim Erkalten klar und schön grün wird. In Salzsäure leicht auflöslich; die Auflösung ist farblos, nimmt aber beim Umrühren mit Stanniol sogleich blaue Farbe an. Farbe schwefelgelb in's Pomeranzengelbe.

*Eulytin* (Wismuthblende), wesentlich  $\bar{B}i^1 \bar{S}i^3$ , schmilzt v. d. L. leicht zu einer braunen Perle. Mit Soda auf Kohle zum Wismuthkorn reducirbar. Bildet mit Salzsäure vollkommene Gallerte. Farbe braun in's Gelbe.

*Bismuthit*  $\bar{C}$ ,  $\bar{B}i$ ,  $\bar{H}$ . V. d. L. leicht zu Wismuth reducirbar, in Salzsäure mit Brausen auflöslich.

Vergl. Samarskit. Vergl. auch aus der vorigen Abtheilung c. den *Allanit*, welcher nach dem Schmelzen nicht immer magnetisch reagirt. — Vergl. auch *Lepidomelan*.

II. V. d. L. mit Soda geschmolzen kein Metallkorn gebend und keine auf die Magnethadel wirkende Masse:

1. *Es reagiren, nach dem Schmelzen und anhaltendem Erhitzen auf Kohle, in der Pincette, oder im Platinlöffel, alkalisch und färben ein angefeuchtetes Kurkumapapier rothbraun. Die Probe ist in Splittern anzuwenden und nicht als Pulver\*).*

a) In Wasser leicht und vollkommen auflöslich:

*Salpeter* (Kalisalpeter)  $\text{K}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{N}}$  und *Nitratin* (Natronsalpeter)  $\text{N}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{N}}$ . V. d. L. auf Kohle verpuffen sie lebhaft, was bei den folgenden nicht geschieht. Im Platindraht geschmolzen färbt Kalisalpeter die Flamme bläulich mit einem Stich in's Rothe, Nitratin stark gelb. In der Aufl. von Salpeter bringt Platinauflösung einen gelben, in der von Nitratin keinen Niederschlag hervor.

*Soda*  $\text{N}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{C}} + 10\ddot{\text{H}}$  und  $\text{N}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{C}} + \ddot{\text{H}}$  und *Trona*  $\text{N}\ddot{\text{a}}^2\ddot{\text{C}}^3 + 4\ddot{\text{H}}$  geben v. d. L. im Kolben viel Wasser. Die wässerige Auflösung reagirt alkalisch und braust beim Zusatz einer Säure. Die Krystalle von Soda verwittern schnell an der Luft, die von Trona aber nicht.

*Mirabilit* (Glaubersalz)  $\text{N}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{S}} + 10\ddot{\text{H}}$ , *Thenardit*  $\text{N}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{S}}$ , *Glaserit* (Schwefelsaures Kali)  $\text{K}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{S}}$ , *Epsomit* (Bittersalz)  $\text{M}\ddot{\text{g}}\ddot{\text{S}} + 7\ddot{\text{H}}$  und *Kalialaun*  $\text{K}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{S}} + \text{Äl}\ddot{\text{S}}^3 + 24\ddot{\text{H}}$ .

\*) Wie *Kenngott* gezeigt hat, reagiren eine Menge von Silicaten und andern Verbindungen für sich oder nach dem Schmelzen alkalisch, wenn sie als *Pulver* auf Kurkumapapier gebracht und mit Wasser befeuchtet werden. Sie zeigen aber in Splittern diese Reaction nicht, während dieses bei den hier aufgeführten sehr deutlich der Fall ist.

Ihre Aufl. in Wasser reagirt nicht alkalisch und braust nicht beim Zusatz einer Säure. Mit salzsauerm Baryt erhält man ein starkes in Säuren unaufösl. Präc. von schwefelsauerm Baryt. Kalialaun und Epsomit geben in ihren Auflösungen mit kohlsauerm Kali weisse Niederschläge\*). Sie unterscheiden sich leicht v. d. L., indem die, nach dem Austreiben des Wassers stark geglühte Masse des erstern mit Kobaltauflösung befeuchtet und erhitzt eine schöne blaue, die des letztern eine blass fleischrothe Farbe annimmt. Die übrigen geben mit Alkalien in ihren Aufl. keine Niederschläge. Die concentr. Aufl. von Glaserit wird durch Platinaufl. gelb, die von Thenardit und Mirabilit nicht gefällt. Thenardit giebt v. d. L. im Kolben kein, Mirabilit sehr viel Wasser.

*Steinsalz* Na Cl und *Sylvin* Ka Cl sind leicht durch den Geschmack zu erkennen. Die wässerige Auflösung giebt mit Barytaufl. und Alkalien kein, mit salpetersauerm Silberoxyd aber ein starkes Präc. von Chlorsilber; sie reagirt nicht alkalisch und giebt mit Platinauflösung von Steinsalz kein, von Sylvin aber ein starkes gelbes Präcipitat.

*Tinkal* Na B<sup>2</sup> + 10 H. Die Aufl. reagirt alkalisch: braust nicht mit Säuren und giebt mit Schwefelsäure zersetzt und zur Trockne abgedampft, eine Masse, welche dem Alkohol die Eigenschaft ertheilt, mit grüner Flamme zu brennen.

---

\*) Aehnlich verhält sich der *Kainit*, 2 Mg S + Ka Cl + 6 H, dessen wässerige Lösung aber mit Silberlösung ein starkes Präcipitat von Chlorsilber giebt.

b) In Wasser schwer oder unauflöslich:

*Borocalcit*  $\text{Ca B}^2 + 6 \text{H}$  schmilzt = 1, färbt für sich die Flamme gelb. Giebt im Kolben viel Wasser. In Salzsäure leicht und ruhig auf. Abgedampft ertheilt die Masse dem Weingeist die Eigenschaft, mit grüner Flamme zu brennen. (Zartfasrige filzartige Massen.) In heissem Wasser z. Thl. löslich, die Lösung reagirt alkalisch. — Ebenso verhält sich der *Boronatocalcit* (Ulexit).

*Gaylussit*  $\text{Ca C} + \text{Na C} + 6 \text{H}$ , *Witherit*  $\text{Ba C}$  und *Staffelit*  $\text{Ca}^3 \text{P}$ ,  $\text{Ca C}$  werden von verdünnter Salzsäure mit Brausen aufgelöst. Die stark verdünnte saure Aufl. giebt mit Schwefelsäure bei Gaylussit und Staffelit kein, bei Witherit ein starkes Präc. Gaylussit giebt v. d. L. im Kolben viel, Witherit und Staffelit geben kein Wasser. Die salzsaure Lösung des Staffelit giebt mit Aetzammoniak ein Präcipitat, die der übrigen nicht. Vergl. *Strontianit*, welcher die Löthrohrflamme purpurroth färbt.

*Anhydrit*  $\text{Ca S}$ , *Gyps*  $\text{Ca S} + 2 \text{H}$ , *Polyhallit*  $\text{Ka S} + \text{Mg S} + 2 \text{Ca S} + 2 \text{H}$  und *Brongniartin*  $\text{Na S} + \text{Ca S}$  sind in viel Salzsäure ruhig auflöslich. Die Aufl. giebt mit salzsaurem Baryt starkes Präc. von schwefelsaurem Baryt, nach dem Neutralisiren mit Ammoniak erhält man mit kleeaurem Ammoniak ein Präc. von kleeaurem Kalk. Gyps giebt v. d. L. im Kolben viel Wasser, Polyhallit giebt wenig, die übrigen nur Spuren davon. Polyhallit und Brongniartin werden von Wasser mit Ausscheidung von schwefelsaurem Kalk zersetzt. Kocht man eine Probe mit Wasser und fil-

trirt, so erhält man bei beiden durch kleesaures Ammoniak ein geringes Präc., wird dieses filtrirt, so erhält man mit phosphors. Natrum und Ammoniak bei Brongniartin kein, bei Polyhallit aber ein starkes Präcipitat. Ihre Schmelzbarkeit ist = 1,5. — Anhydrit und Gyps sind in Wasser nur wenig auflöslich: ihre Schmelzbarkeit = 2,5—3. Die Härte des Anhydrit = 3,5, alle übrigen sind weicher.

*Baryt*  $Ba \ddot{S}$  und *Cölestin*  $Sr \ddot{S}$  werden von Salzsäure nicht oder nur sehr wenig angegriffen; die Salzsäure, mit welcher feines Pulver von Cölestin gekocht wurde, trübt sich mit salzs. Baryt. V. d. L. mit Soda geben sie Hepar. Baryt ertheilt beim Schmelzen in der Pincette der Flamme eine blass gelblichgrüne, Cölestin eine schwach purpurrothe Färbung. Lässt man auf geschmolzene Stückchen, welche anhaltend im Reductionfeuer erhitzt wurden, einen Tropfen Salzsäure fallen und hält sie dann an den blauen Saum der Lichtflamme (ohne darauf zu blasen), so wird die Flamme schön purpurroth gefärbt, wenn die Probe Cölestin, aber nicht, wenn sie Baryt ist.

*Liparit* (Fluss)  $Ca \ddot{F}$ , *Kryolith*  $3 Na \ddot{F} + Al \ddot{F}^3$  und *Pharmakolith*  $Ca^2 \ddot{As} + 6 \ddot{H}$  geben v. d. L. mit Soda kein Hepar, und brausen nicht mit Salzsäure. Pharmakolith ist von den übrigen leicht durch den arsenikalischen Geruch zu unterscheiden, welchen er beim Schmelzen auf Kohle (in möglichst grossen Stücken angewendet) entwickelt. Fluss und Kryolith entwickeln mit Schwefelsäure in einem Glaskolben erhitzt viel flusssaures Gas, welches das Glas angreift. Die Schmelzbarkeit von Kryolith ist = 1, die von Fluss = 3. Der

Antozon-haltige Liparit (Antozonit) entwickelt beim Reiben chlorartigen Geruch.

Dem Kryolith ähnlich verhält sich der *Chiolith*  $3 \text{Na F} + 2 \text{Al F}_3$ . Er kommt gewöhnlich nur klein-körnig vor, während der Kryolith bis jetzt immer in grosskrystallinischen Massen gefunden wurde, welche nach drei rechtwinkligen Richtungen spaltbar sind. Nahe steht ferner der *Pachnolith*, welcher sich von den vorhergehenden dadurch unterscheidet, dass er im Kolben ein stark sauer reagirendes Wasser giebt. Aehnliche Verbindungen sind (ohne Wasser) der *Arksutit* und *Chodneffit*, (mit Wasser) der *Thomsenolit* und *Gearksutit* (mit 19 Proc. Ca).

*Cancrinit*  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\ddot{\text{C}}$ ,  $\ddot{\text{Al}}$ ,  $\dot{\text{Ca}}$ ,  $\dot{\text{Na}}$  braust mit concentr. Salzsäure, und damit erwärmt, gelatinirt er. V. d. L. wird er sogleich weiss und trübe und schmilzt = 2,5 mit starkem Aufblähen und Schäumen zu einem weissen blasigen Glase, welches befeuchtet auf Curcumapapier nach einigem Liegen alkalisch reagirt. Gehört zum Nephelin.

2. *Es sind in Salzsäure, einige auch in Wasser, ohne merklichen Rückstand auflöslich. Die Auflösung bildet keine Gallerte.*

*Chondroarsenit*,  $\ddot{\text{As}}$ ,  $\dot{\text{Mn}}$ ,  $\dot{\text{H}}$  . . . leicht schmelzbar, auf Kohle Arsenikrauch entwickelnd, das Boraxglas amethystroth färbend. Farbe gelb.

*Adamin*  $\dot{\text{Zn}}^3 \ddot{\text{As}} + \dot{\text{Zn}} \dot{\text{H}}$ , leicht schmelzbar, auf Kohle mit Entwicklung von Arsenikrauch einen Zinkbeschlag gebend. Honiggelb.

*Tschermigit* (Ammoniakalaun)  $\text{N H}^4 \text{O } \ddot{\text{S}} + \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{S}}^3 + 24$

$\dot{H}$ , *Keramohalit*  $\ddot{Al} \ddot{S}^3 + 18 \dot{H}$  und *Goslarit* (Zinkvitriol)  $\dot{Zn} \ddot{S} + 7 \dot{H}$  schmelzen beim ersten Erhitzen und blähen sich zu einer unschmelzbaren Masse auf. Diese nimmt mit Kobaltanfl. befeuchtet und geglüht beim Tschermigit und Keramohalit eine schöne blaue, beim Goslarit eine grüne Farbe an. Sie geben mit Soda Hepar und sind in Wasser auf. Tschermigit entwickelt mit Kalilauge übergossen ammoniakalischen Geruch, Keramohalit nicht.

*Struwit*  $\ddot{N} H^4 O Mg^3 \ddot{P} + 12 \dot{H}$  schmilzt leicht, giebt im Kolben viel Wasser, mit Soda kein Hepar und entwickelt, als Pulver mit Kalilauge übergossen, Ammoniak, an einem mit Salzsäure befeuchteten und darüber gehaltenen Glasstab Salmiaknebel bildend.

*Sassolin* (Borsäure)  $\ddot{Bo} + 3 \dot{H}$ , *Boracit*  $Mg Cl + 2$

$Mg^3 \ddot{B}^4$  und *Hydroboracit*  $\left. \begin{array}{l} \dot{Ca}^3 \\ Mg^3 \end{array} \right\} \ddot{B}^4 + 18 \dot{H}$  schmel-

zen v. d. L. leicht und mit Schäumen und färben die Flamme grün. Werden sie als Pulver mit Schwefelsäure befeuchtet und erhitzt, und dann Alkohol darüber abgebrannt, so brennt dieser mit grüner Flamme. Dieses geschieht nicht bei den folgenden. Boracit giebt v. d. L. kein, oder nur Spuren von Wasser, die übrigen geben sehr viel Wasser. Die Borsäure ist in Wasser und Weingeist auflöslich, die übrigen sind es nicht. Der Hydroboracit enthält 26 Proc. Wasser, ein ähnliches Mineral, *Szajbelyit*, enthält nur 7 Proc. — Dem Boracit steht sehr nahe der *Stassfurtit*.

Vergl. Tinkal.

*Alabandin* und *Hauerit* geben mit Phosphors. und zu-

gesetzter Salpetersäure eingekocht violette Lösungen.  
Vergl. I. A. 5.

*Wagnerit*  $\text{Mg} \overset{\text{I}}{\text{F}} + \overset{\text{II}}{\text{Mg}}^3 \overset{\text{II}}{\text{P}}$  und *Apatit*  $3 \overset{\text{II}}{\text{Ca}}^3 \overset{\text{II}}{\text{P}} + \text{Ca} \overset{\text{VI}}{\text{F}}$  schmelzen v. d. L. *Apatit* ruhig = 5, *Wagnerit* mit Sprudeln = 3–3,5 und färben mit Schwefelsäure befeuchtet die Flamme vorübergehend blass bläulichgrün. Die nicht zu saure salpetersaure Aufl. von beiden giebt mit essigsauerm Bleioxyd ein starkes Präc. von phosphorsaurem Bleioxyd, welches v. d. L. zur polyedrischen Kugel schmilzt. *Wagnerit* ist auch in verdünnter Schwefelsäure auflöslich, *Apatit* nicht. Der *Brushit*  $2 \overset{\text{II}}{\text{Ca}} \overset{\text{II}}{\text{P}} + 5 \overset{\text{II}}{\text{H}}$  verhält sich auf nassem Wege dem *Apatit* ähnlich, giebt aber im Kolben viel Wasser, 26 Procent.

*Amblygonit*  $\left. \begin{array}{l} \overset{\text{I}}{\text{L}}^5 \\ \overset{\text{I}}{\text{Na}}^5 \end{array} \right\} \overset{\text{II}}{\text{P}}^3 + \overset{\text{II}}{\text{Al}}^5 \overset{\text{II}}{\text{P}}^3 + \text{R Fl} + \text{Al Fl}^3$

schmilzt sehr leicht = 2 und färbt die Flamme purpurroth. Ist in concentr. Salzsäure und Schwefelsäure schwer auflöslich und entwickelt mit letzterer Flusssäure. Spaltbar unter  $106^\circ 10'$ , hart = 6. Phosphorescirt beim Erwärmen mit lichtblauem Schein.

*Uranit*  $\overset{\text{II}}{\text{Ca}}^2 \overset{\text{II}}{\text{P}} + \overset{\text{II}}{\text{U}}^4 \overset{\text{II}}{\text{P}} + 16 \overset{\text{II}}{\text{H}}$  schmilzt v. d. L. leicht, giebt im Kolben viel Wasser, und mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer ein gelbes Glas, welches im Reductionsfeuer schön grün wird. Die salzsaure oder salpetersaure Auflösung hat eine gelbe Farbe und giebt mit Aetzammoniak ein gelbliches Präcipitat.

Vergl. Chalcolith.

3. *Es sind in Salzsäure zur vollkommenen steifen Gallerte auflöslich:*



a) V. d. L. im Kolben Wasser gebend:


*Datolith*  $3 \text{Ca} \text{Bo} + \text{Ca}^3 \text{Si}^4 + 3 \text{H}$  giebt im Kolben wenig Wasser (die übrigen geben viel Wasser), schmilzt zu einem dichten klaren, meistens farblosen Glase und färbt dabei die Flamme schön grün. Uebergiesst man die Gallerte mit Weingeist, so erhält dieser die Eigenschaft, mit grüner Flamme zu brennen.

*Edingtonit*  $\text{Si}, \text{Al}, \text{Ba}, \text{H}$ , die salzsaure verdünnte Lösung giebt mit Schwefelsäure ein Präc. von schwefels. Baryt. Sp. Gew. 2,7.

*Natrolith*  $\text{Na} \text{Si} + \text{Al} \text{Si} + 2 \text{H}$  schmilzt v. d. L. ruhig = 2, ohne merkliches Aufblähen oder Anschwellen, das Glas ist hell, fast durchsichtig. Die salzsaure Auflösung giebt, nachdem die Thonerde durch Aetzammoniak gefällt worden, durch kohlenensaures Ammoniak kein oder ein sehr geringes Präcip. Glühverlust 9 Procent.

*Skolezit*  $\text{Ca} \text{Si} + \text{Al} \text{Si} + 3 \text{H}$  und *Laumontit*  $\text{Ca}^3 \text{Si}^2 + 3 \text{Al} \text{Si}^2 + 12 \text{H}$  krümmen sich beim Schmelzen wurmförmig, vorzüglich Skolezit. Dieser giebt in der äusseren Flamme eine voluminöse, schaumartige, stark leuchtende Masse, welche in der innern zu einem bläsigen schwach durchscheinenden Glase zusammenfällt. Laumontit schmilzt unter Entwicklung einiger Luftblasen zu einem weissen durchscheinenden Email. Die Härte der Skolezit = 5,5, die des Laumontit = 3. Der Skolezit wird durch Erwärmen electricisch.

Dem Skolezit sehr nahe stehend sind und zeigen sehr ähnliches chemisches Verhalten: *Mesolith* und *Thomsonit* (Comptonit), sind aber nicht pyroelectricisch.



schmilzt mit geringem Aufblähen = 3 (mancher zerbröckelt, wie Arragonit). Bisher nur in Krystallen beobachtet, welche rechteckige, mit einer Rhombenpyramide zugespitzte Prismen; gewöhnlich in Zwillingen, bei gemeinschaftlicher Hauptaxe ein Individuum gegen das andere um 90° gedreht.

In die Nähe des Phillipsit gehört der *Gismondin*, welcher in scheinbaren Quadratpyramiden krystallisiert.

*Ittnerit*,  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\bar{\text{Al}}$ ,  $\bar{\text{Na}}$ ,  $\text{Ca}$ ,  $\bar{\text{S}}$ ,  $\text{H}$  . . . schmilzt mit Aufblähen und unterscheidet sich von den vorhergehenden dadurch, dass die salzsaure Lösung von Barytlösung getrübt wird.

Vergl. auch aus der folgenden Abtheilung 4. Apophyllit, Okenit und Analcim, welche von Salzsäure zu einer gallertähnlichen Masse zersetzt werden.

b) V. d. L. im Kolben kein oder nur Spuren von Wasser gebend (vergl. Datolith aus der vorhergehenden Abthl.):

*Tephroit* (Manganchrysolith)  $\text{Mn}^2 \ddot{\text{Si}}$  und *Helvin*  $\text{Mn}$ ,  $\text{Mn}$ ,  $\text{Fe}$ ,  $\text{Be}$ ,  $\ddot{\text{Si}}$ , unterscheiden sich leicht von den folgenden, indem sie mit Borax ein stark amethystroth gefärbtes Glas geben. Helvin entwickelt mit Salzsäure Schwefelwasserstoff, Tephroit nicht. Tephroit ist rechtwinklich spaltbar (in einer Richtung sehr vollkommen), Helvin nicht. Die Farbe von Helvin ist honiggelb, wachsgelb; die von Tephroit röthlichbraun, graulich. Dem Helvin nahestehend ist der zinkhaltige *Danalit*. Er giebt v. d. L. mit Soda auf Kohle einen geringen

Zinkbeschlag, mit Borax Eisenreaction. Farbe fleischroth in's Graue.

*Hauyn*,  $\bar{\text{Si}}$ ,  $\bar{\text{Al}}$ ,  $\bar{\text{Ca}}$ ,  $\bar{\text{Ka}}$ ,  $\bar{\text{S}}$ , S und *Lasurit* (Lasurstein) von ähnlicher Mischung, sind von himmelblauer und lasurblauer Farbe. Hauyn schmilzt schwer = 4,5, Lasurstein leicht = 3, beide zu einem weissen Glase. Beide geben v. d. L. mit Soda auf Kohle Hepar, mit charakteristischen bräunlichrothen Flecken.

*Nosin* und *Skolopsit*,  $\bar{\text{Si}}$ ,  $\bar{\text{Al}}$ ,  $\bar{\text{Ca}}$ ,  $\bar{\text{Na}}$ ,  $\bar{\text{S}}$  sind von graulicher oder bräunlicher Farbe, Nosin schmilzt = 4,5, Skolopsit = 3 mit Schäumen und Sprudeln. Die salzsaure Aufl. beider giebt mit salzs. Baryt ein Präc. von schwefelsaurem Baryt. Nosin kommt meistens in Rhombendodecaedern krystallisirt vor, Skolopsit derb mit splittrigem Bruche.

*Sodalith*  $\text{Na Cl} + \text{Na}^3 \bar{\text{Si}} + 3 \bar{\text{Al}} \bar{\text{Si}}$  und *Eudialyt*  $\bar{\text{Si}}$ ,  $\bar{\text{Zr}}$ ,  $\bar{\text{Ca}}$ ,  $\bar{\text{Na}}$ ,  $\bar{\text{Fe}}$ , Cl reagiren v. d. L. mit einem Fluss von Phosphorsalz und Kupferoxyd zusammengesmolzen auf Chlor, indem dabei die Flamme vorübergehend blau gefärbt wird. In der salpetersauren Auflösung giebt Silberauflösung ein Präc. von Chlorsilber. Die verdünnte salzs. Lösung von Eudialyt färbt Curcumapapier orangegelb, mit schwefelsaurem Kali zur Krystallisation eingekocht und dann mit Wasser gekocht, trübt sie sich von gefälltter Zirkonerde. Sodalith schmilzt v. d. L. zu einem klaren farblosen Glase, Eudialyt zu einem undurchsichtigen pistaziengrünen Glase. Das sp. Gew. des Sodalith ist 2,3, das des Eudialyt 2,9.

*Wollastonit*  $\bar{\text{Ca}}^3 \bar{\text{Si}}$  schmilzt v. d. L. ruhig zu einem ungefärbten halbdurchsichtigen Glase. Die salzsaure

Auflösung giebt, nach Abscheidung der Kieselerde, mit Aetzammoniak kein oder ein unbedeutendes Präcipitat; mit kohlsauerem Ammoniak aber einen reichlichen Niederschlag von kohlsauerem Kalk. Vergl. Pektolith.

*Nephelin* (Eläolith, Davyn)  $\left. \begin{matrix} \text{Na}^2 \\ \text{Ka}^2 \end{matrix} \right\} \bar{\text{Si}} + 2 \bar{\text{Al}} \bar{\text{Si}}, \text{Mejo-}$

nit  $\text{Ca}^3 \bar{\text{Si}} + 2 \bar{\text{Al}} \bar{\text{Si}}$  und *Humboldttilith* (Melilith)

$2 \left. \begin{matrix} \text{Ca}^3 \\ \text{Mg}^3 \\ \text{Na}^3 \end{matrix} \right\} \bar{\text{Si}} + \left. \begin{matrix} \bar{\text{Al}} \\ \bar{\text{Fe}} \end{matrix} \right\} \bar{\text{Si}}$ . Die Auflösung dieser Mi-

neralien giebt mit Aetzammoniak einen Niederschlag. Mejonit schmilzt mit Schäumen und Leuchten zu einem blasigen Glase, welches sich aber nicht vollkommen runden lässt. Die übrigen schmelzen ohne ein solches Schäumen. Die Lösung des Nephelin giebt nach Abscheidung der Thonerde durch Aetzammoniak, im Filtrat mit kleesaurem Ammoniak kein oder ein geringes, die des Humboldttilith ein starkes Präcipitat. (Der zersetzte kalkhaltige Nephelin reagirt nach dem Glühen alkalisch, der Humboldttilith nicht. Vergl. Cancrinit.) Nephelin krystallisirt hexagonal, Humboldttilith quadratisch. Dem Humboldttilith ähnlich verhält sich der *Barsowit*  $\text{Ca}^3 \bar{\text{Si}}^2 + 3 \bar{\text{Al}} \bar{\text{Si}}$ , welcher aber v. d. L. etwas schwerer = 4 schmilzt, während die Schmelzbarkeit des Humboldttilith = 3. Auch bläht sich der Humboldttilith beim Schmelzen ein wenig auf, der Barsowit schmilzt ganz ruhig.

Vergl. Gehlenit, welcher nur sehr schwer schmelzbar ist, und Tachylit, 4. b.

4. Es sind in Salzsäure mit Hinterlassung von Kieselerde auflöslich, ohne vollkommene Gallerte zu bilden. (Bei vielen muss das feine Pulver mit concentrirter Säure behandelt werden.)

a) V. d. L. im Kolben Wasser gebend:

*Klipsteinit*  $\text{Mn}^3 \text{Si} + \text{Mn}^2 \text{Si} + 4 \text{H}$ . Von Salzsäure unter Chlorentwicklung leicht zersetzt, die Kieselerde als schleimiges Pulver absetzend. Mit concentr. Phosphorsäure eine violette Lösung gebend.

*Apophyllit*  $\text{Ka Si}^2 + 8 \text{Ca Si} + 16 \text{H}$ , *Pektolith*  $3 \text{Na} \left\{ \text{Si} + 4 \text{Ca}^3 \text{Si}^2 + 3 \text{H} \right.$  und *Okenit*  $\text{Ca}^3 \text{Si}^4 + \text{Ka}$

6 H werden von Salzsäure sehr leicht zersetzt und hinterlassen die Kieselerde in gallertartigen Klumpen, ohne eine steife Gallerte zu bilden. Nach Abscheidung der Kieselerde\*) giebt die Auflösung (mit überschüssiger Säure) durch Aetzammoniak kein oder nur ein sehr geringes Präcipitat. — Pektolith schmilzt v. d. L. leicht unter Entwicklung einiger Luftblasen zu einem weissen durchscheinenden emailleartigen Glase. Er giebt im Kolben nur wenig Wasser und bildet nach dem Glühen oder Schmelzen mit der Salzsäure eine Gallerte. — Die übrigen geben im Kolben viel Wasser. Sie werden nach vorhergegangenem Glühen oder Schmelzen von Salzsäure nur schwer angegriffen. Apophyllit schmilzt = 1,5 zu einem blasigen weissen Glase,

\*) Zur vollkommenen Abscheidung der Kieselerde muss man die Auflösung zur Trockene abdampfen, wieder mit etwas Salzsäure digeriren und dann filtriren.

Okenit = 2,5—3 mit Schäumen zu einer porcellanartigen Masse\*). Vergl. Xonaltit.

*Analcim*  $\ddot{\text{N}}\text{a}^3 \ddot{\text{S}}\text{i}^2 + 3 \ddot{\text{A}}\text{l} \ddot{\text{S}}\text{i}^2 + 6 \ddot{\text{H}}$  wird von der Salzsäure, wie die vorhergehenden, zu einer gallertähnlichen Masse zerlegt. Manche ganz frische Varietäten bilden eine vollkommene Gallerte. Die Auflösung giebt nach Abscheidung der Kieselerde mit Aetzammoniak ein starkes Präcipitat. V. d. L. wird er bei der ersten Einwirkung der Flamme weiss und trübe, bei anfangender Schmelzung aber wasserklar, und giebt, ohne sich aufzublähen, ein glänzendes Glas. — Meistens in Krystallen, Würfel und Trapezoeder. Nicht spaltbar.

*Pyrosklerit*  $\left. \begin{array}{l} \ddot{\text{A}}\text{l} \\ \ddot{\text{C}}\text{r} \end{array} \right\} \ddot{\text{S}}\text{i} + 2 \left. \begin{array}{l} \text{Mg}^3 \\ \text{Fe}^3 \end{array} \right\} \ddot{\text{S}}\text{i} + 1\frac{1}{2} \ddot{\text{H}},$  *Chonikrit*


$\ddot{\text{A}}\text{l}^2 \ddot{\text{S}}\text{i} + 3 \left. \begin{array}{l} \text{Mg}^3 \\ \text{Ca}^3 \\ \text{Fe}^3 \end{array} \right\} \ddot{\text{S}}\text{i} + 6 \ddot{\text{H}}$  und *Jollyt*  $\left. \begin{array}{l} \text{Fe}^3 \\ \text{Mg}^3 \end{array} \right\} \ddot{\text{S}}\text{i}$

+ 2  $\ddot{\text{A}}\text{l} \ddot{\text{S}}\text{i} + 6 \ddot{\text{H}}$  unterscheiden sich von den vorhergehenden und folgenden durch ihre geringe Härte, welche der des Kalkspaths gleich kommt. Chonikrit schmilzt v. d. L. = 3,5—4 mit Blasenwerfen, ist nicht spaltbar, weisslich. Pyrosklerit schmilzt = 4 ohne Blasenwerfen, ist in einer Richtung spaltbar, grün; Jollyt bläht sich etwas auf, schmilzt schwer, amorph, braun, Pulver lichtgrünlich.


*Mosandrit*  $\ddot{\text{C}}\text{e}, \ddot{\text{C}}\text{a}, \ddot{\text{N}}\text{a}, \ddot{\text{S}}\text{i}, \ddot{\text{T}}\text{i}, \ddot{\text{H}}$  und *Katapleit*  $\ddot{\text{Z}}\text{r}, \ddot{\text{N}}\text{a}, \ddot{\text{C}}\text{a}, \ddot{\text{S}}\text{i}, \ddot{\text{H}}$ , haben die Härte 4—4 $\frac{1}{2}$  und zeigen Spaltbarkeit. Mosandrit schmilzt anfangs mit einigem Bla-

\*) Vergl. Meerschaum.

senwerfen, dann ruhig = 2,5—3 zu einem gelbbraunen Glase, Katapleit = 3 ruhig zu einer weissen porcellanähnlichen Perle. Die verdünnte salzs. Lösung von Katapleit färbt Curcumapapier orangegelb und giebt mit schwefels. Kali eingekocht ein Präc. von Zirkonerde. Man muss fast bis zur Trockne einkochen, dann wieder mit Wasser lösen. Mosandrit zeigt dieses Verhalten nicht\*).



mit Schäumen und Aufblähen = 3. Er unterscheidet sich von ähnlichen Mineralien leicht dadurch, dass die verdünnte salzsaure Aufl. mit Schwefelsäure einen in Säuren unauflöslichen Niederschlag giebt.



und *Prehnit*  $\text{Ca}^2 \bar{\text{Si}} + \bar{\text{Al}} \bar{\text{Si}} + \text{H}$  blähen sich v. d. L. mehr oder weniger stark auf und schmelzen mit Krümmungen zu emailleähnlichen Massen\*\*). *Prehnit* giebt im Kolben nur wenig Wasser und verliert beim Glühen nur 4,3 Proc. an Gewicht. Die übrigen geben im Kolben viel Wasser und verlieren beim Glühen 15—20 Proc. *Chabasit* unterscheidet sich leicht durch seine

- \*) Der Titangehalt des *Mosandrit* verräth sich durch Kochen der salzsauren Lösung mit Stanniol; er kann nur gering sein, denn die so behandelte Lösung zeigt nur eine schwach röthliche Färbung.
- \*\*) Nach *Fischer* (*Clavis der Silicate*) schmilzt *Desmin* zu einem blasigen Glas. Ich habe am Schmelzprodukt ganz normaler Krystalle von *Stilbit* und *Desmin* keinen Unterschied gefunden.

rhomboedrische Krystallisation und unvollkommene Spaltbarkeit. Stilbit und Desmin sind in *einer* Richtung sehr vollkommen spaltbar. Das Krystallsystem des Stilbits ist klinorhombisch, das des Desmin rhombisch. Ein ähnliches fasriges, kleinkugliches Mineral ist der *Mordenit* mit 12 Proc. Wasser, schmilzt ohne Aufblähen.

*Sepiolith* (Meerschaum) unterscheidet sich von den vorhergehenden leicht, indem er weit strengflüssiger ist und begierig Wasser einsaugt. Der *Deveylit* (Gymnit)  $\text{Mg}^2 \text{Si} + 3 \text{H}$  ist ebenfalls strengflüssig (5), amorph, von schwachem Wachsglanz, saugt kein Wasser ein.

*Sordawalit*,  $\text{Si}$ ,  $\text{Al}$ ,  $\text{Fe}$ ,  $\text{Mg}$ ,  $\text{H}$ , amorph. Schmilzt (2,5) ruhig zu einem dichten schwarzen glänzenden Glase. Von Salzsäure etwas schwer zersetzt, die Lösung giebt mit Aetzammoniak starkes grünlichgraues Präcipitat. — Bräunlichschwarz.

b) V. d. L. kein oder nur Spuren von Wasser gebend (vergl. v. a Pektolith, Chonikrit und Prehnit). Mancher Lasurstein bildet keine vollkommene Gallerte. Ist leicht an der lasurblauen Farbe kenntlich.

*Kryophyllit*,  $\text{Si}$ ,  $\text{Al}$ ,  $\text{Ka}$ ,  $\text{Li}$  . . . . Glimmerartig, durch die Spaltungsblätter gesehen, smaragdgrün. Sehr leicht schmelzend.

*Tachylit*  $\left. \begin{array}{l} \text{Fe}^3 \\ \text{Ca}^3 \\ \text{Na}^3 \end{array} \right\} \text{Si}^2 + \text{Al Si}$ . Amorph. V. d. L. schmilzt

er sehr leicht (2,5) und ruhig zu einem schwarzen glänzenden Glase, von Salzs. wird er mit Ausscheidung



gelatinöser Kieselerde zersetzt. Die Lösung, mit Stanniol eingekocht, nimmt keine violette Farbe an.


*Schorlomit*,  $\text{Ca}^3 \ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{Fe}} \ddot{\text{Si}} + \text{Ca} \ddot{\text{Ti}}^2$  und *Tschewkinit*  $\text{Ce}$ ,  $\text{Fe}$ ,  $\text{Ti}$ ,  $\ddot{\text{Si}}$  schmelzen = 3—4, der erstere ruhig, der zweite mit starkem Aufblähen zu einem schwarzen Glase oder einer graulichen Masse. Schorlomit wird von Salzsäure etwas schwer zersetzt und scheidet die Kieselerde als ein schleimiges Pulver ab. Die Aufl. mit Stanniol zur Concentration eingekocht nimmt eine violette, beim Verdünnen rosenrothe Farbe an. Tschewkinit wird von concentr. Salzsäure leicht zersetzt und scheidet gelatinöse Kieselerde aus, verhält sich mit Stanniol wie Schorlomit. Beide schwarz mit starkem Glasglanz auf frischem Bruch. Pulver grau. — Dem Schorlomit ähnlich verhält sich der *Ivaarit*, der vielleicht mit ihm zu vereinigen ist.

*Wernerit*  $\left. \begin{array}{l} \text{Ca}^3 \\ \text{Na}^3 \end{array} \right\} \ddot{\text{Si}}^2 + 2 \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}$  und *Porcellanit*  $\ddot{\text{Si}}$ ,

$\ddot{\text{Al}}$ ,  $\text{Ca}$ ,  $\text{Na}$ ,  $\text{Cl}$  schmelzen v. d. L. anfangs = 2,5 unter Schäumen und Leuchten zu einem weissen blasigen Glase, welches sich nicht leicht vollkommen runden lässt. Sind ziemlich deutlich nach zwei rechtwinkligen Richtungen spaltbar. Zum Wernerit gehören der *Nuttalit*, *Glaukolith* und *Stroganowit*.

*Wöhlerit*,  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\ddot{\text{Nb}}$ ,  $\ddot{\text{Zr}}$ ,  $\text{Ca}$ ,  $\text{Na}$ . V. d. L. leicht schmelzbar = 3 zu einem lichtgrünen sehr blasigen Glase. Von Salzsäure mit Ausscheidung flockiger Kieselerde zersetzt. Die salzs. Aufl., mit Zusatz von Stanniol stark eingekocht, nimmt zuletzt eine schön blaue Farbe an und giebt bei Zusatz von etwas Wasser eine blau

filtrirende Lösung. Diese Lösung färbt Curcumapapier orangegelb. Weingelb, honiggelb, bräunlichroth. Der sogenannte *Eukolith* gehört wahrscheinlich hierher.



$\bar{\text{Al}} \bar{\text{Si}}$  schmelzen v. d. L. ruhig zu einem ziemlich dichten klaren Glase. Anorthit schmilzt schwerer (4,5) als Labrador (3,5). Labrador ist nach zwei Richtungen ungleich spaltbar unter  $94^\circ$ , er zeigt auf den vollkommenen Spaltungsflächen zarte Streifung, auf den weniger vollkommenen keine, und häufig Farbenwandlung von blau und grün, auch roth und gelb. Anorthit ist vollkommen unter  $94^\circ 12'$  spaltbar. Der Labrador wird von Salzsäure nicht ganz vollständig zersetzt.

Auch mancher *Grossular* (Thonkalkgranat)  $\text{Ca}^3 \bar{\text{Si}} + \bar{\text{Al}} \bar{\text{Si}}$  wird von concentr. Salzsäure grösstentheils zersetzt. Er schmilzt v. d. L. ruhig = 3 und ist von den vorhergehenden leicht durch den Mangel an Spaltbarkeit zu unterscheiden.

Auch mancher *Sphen* wird von concentr. Salzsäure mit Ausscheidung von Kieselerde zerlegt. Die Auflösung mit Stanniol gekocht nimmt eine violette Farbe an.

S. Danburit, welcher die Löthrohrflamme schön grün färbt. Vergl. Tephroit, welcher dem Boraxglase eine amethystrothe Farbe ertheilt.

5. *Es werden von der Salzsäure nur wenig angegriffen und ertheilen v. d. L. dem Boraxglase eine starke Mangfarbe. Sie geben mit Phosphorsäure zur Syrupeconsistenz eingekocht eine Masse, welche bei Manganepidot unmittelbar eine violette Farbe zeigt, bei*

den übrigen aber diese Farbe durch Umrühren mit einem in Salpetersäure getauchten Glasstab annimmt.

*Karpholith*  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\ddot{\text{Al}}$ ,  $\ddot{\text{Fe}}$ ,  $\text{Mn}$ ,  $\ddot{\text{Fe}}$ ,  $\text{H}$  giebt v. d. L. im Kolben eine merkliche Quantität Wasser, welches sauer ist und das Glas angreift. (Die folgenden geben kein Wasser.) Bis jetzt nur in fasrigen und schmalstrahligen Massen von strohgelber Farbe vorgekommen.

*Spessartin* (Thonmangangranat)  $\text{Mn}^3 \ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}$ . V. d. L. ruhig schmelzbar = 3. Nicht spaltbar. Bräunlichroth.

*Piemontit* (Manganepidot)  $\text{Ca}^3 \ddot{\text{Si}} + 2 \left. \begin{array}{l} \ddot{\text{Al}} \\ \ddot{\text{Mn}} \\ \ddot{\text{Fe}} \end{array} \right\} \ddot{\text{Si}}$ . V. d. L.

mit Sprudeln schmelzbar = 2—2,5. Spaltbar in einer Richtung deutlich, in einer zweiten weniger. Kirschroth-röthlichschwarz.

*Rhodonit* (Rother Mangankiesel)  $\text{Mn}^3 \ddot{\text{Si}}^2$ . V. d. L. ruhig schmelzbar = 3. Spaltbar deutlich unter  $92^\circ 55'$ . Rosenroth, pfirsichblüthroth. Der ähnliche *Richterit* (Manganamphibol) spaltet unter  $124^\circ$ .

6. Die noch übrigen Mineralien von II. sind, den Scheelith ausgenommen, kieselsaure Verbindungen, welche von der Salzsäure nicht angegriffen oder nur unvollkommen zersetzt werden:

(Vergl. Pyrophyllit, der sich stellenweise v. d. L. etwas rundet.)

*Danburit*  $\text{Ca}^3 \ddot{\text{Si}} + 3 \ddot{\text{B}} \ddot{\text{Si}}$  schmilzt = 3 zu einer in der Hitze klaren, beim Erkalten trüb werdenden Perle und färbt die Flamme schön grün. Mit Schwefelsäure gekocht, bis die Säure verdampft ist, ertheilt der Rückstand dem Weingeist die Eigenschaft, mit grüner Flamme zu brennen. Nahestehend der *Howlit*.

*Scheelit*  $\dot{\text{Ca}} \ddot{\text{W}}$  schmilzt v. d. L. schwer = 5. Das Pulver ist in Salzsäure und Salpetersäure mit Hinterlassung eines grünlichgelben oder citrongelben Pulvers (von Wolframsäure) auflöslich. Mit Phosphorsäure bis zum anfangenden Verflüchtigen derselben eingekocht, giebt er nach dem Erkalten eine schöne blaue Masse, die in Wasser gelöst die Farbe zuweilen schnell verliert. Wird aber der entfärbten Lösung Eisenpulver zugesetzt, so färbt sie sich, anhaltend damit geschüttelt, wieder sehr schön blau. — Sp. Gew. 6.

*Lithionit*  $\left. \begin{matrix} \text{Ka} \\ \text{L} \end{matrix} \right\} \text{F, } \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}$  und *Cookeit*,  $\ddot{\text{Si}}, \ddot{\text{Al}}, \dot{\text{Ka}}, \dot{\text{L}}, \dot{\text{H}}$ , sind glimmerartig, in *einer* Richtung sehr vollkommen spaltbar. Lithionit schmilzt = 2, färbt die Flamme purpurroth, giebt im Kolben kein oder nur Spuren von Wasser, Cookeit bläht sich stark auf, färbt die Flamme ebenfalls roth, giebt aber im Kolben viel Wasser.

*Thermophyllit*,  $\ddot{\text{Si}}, \dot{\text{Mg}}, \dot{\text{H}} \dots$  *Euphyllit*,  $\ddot{\text{Si}}, \ddot{\text{Al}}, \dot{\text{Ca}}, \dot{\text{H}}$ , und *Margarit* (Emerylit)  $\ddot{\text{Si}}, \ddot{\text{Al}}, \dot{\text{Ca}}, \dot{\text{H}} \dots$  sind wie die vorigen glimmerartig. Thermophyllit bläht sich v. d. L. sehr stark auf und giebt im Kolben eine merkliche Menge Wasser, die übrigen sind ohne Aufblähen schmelzbar (= 4—4,5) und geben wenig Wasser. Ihre Blätter sind nicht elastisch. Euphyllit wird von Schwefelsäure leicht, Margarit schwer zersetzt. Vergl. Muskowit und Biotit.

*Petalit*  $\left. \begin{matrix} \dot{\text{Li}}^3 \\ \dot{\text{Na}}^3 \end{matrix} \right\} \ddot{\text{Si}}^4 + 4 \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}^4$  und *Triphan*  $\left. \begin{matrix} \dot{\text{Li}}^3 \\ \dot{\text{Na}}^3 \end{matrix} \right\} \ddot{\text{Si}}^2 + 4 \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}^2$  zeigen nicht die leichte und vollkommene Spaltbarkeit der vorigen und die Härte ist 6,5. Sie

färben aber die Löthrohrflamme auch roth, besonders wenn man an ein Stückchen in der Pincette saures schwefelsaures Kali anschmilzt, dieses einigemale wiederholt und beim Blasen die Perle etwas in der Flamme hin und her bewegt. Petalit schmilzt ruhig zu einem weissen Email, Triphan bläht sich etwas auf und bekommt feine Zweige, welche schnell zu einem klaren oder weissen Glase schmelzen. Das sp. Gew: des Petalit ist 2,43, das des Triphan 3,1.

*Leukophan*,  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\text{Ca}$ ,  $\text{Be}$ ,  $\text{Na}^{\text{F}}$ , schmilzt leicht (unter 3) und ruhig zu einem durchsichtigen farblosen Glase. Spaltbar vorzüglich in *einer* Richtung. H. 3,5—4. Phosphorescirt beim Erwärmen stark und anhaltend mit röthlich violettem Lichte; auch mit dem Hammer im Dunkeln geschlagen, werden die Stücke momentan mit einem röthlichen Schein erleuchtet.

*Wilsonit*,  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\ddot{\text{Al}}$ ,  $\text{Ca}$ ,  $\text{Ka}$ ,  $\text{H}$ . Schmelzbar = 2, mit Anschwellen zu einem weisslichen Glase, giebt im Kolben etwas Wasser. Härte = 3. Deutlich rechtwinklig spaltbar.

*Sordawalit*, schmelzbar = 2,5, amorph, bräunlichschwarz. Vergl. Abth. 4. a.

*Diallage*  $\begin{matrix} \text{Ca}^3 \\ \text{Mg}^3 \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} \ddot{\text{Si}}^3 \\ \ddot{\text{Si}}^3 \end{matrix} \right.$  schmelzbar = 3,5, ausgezeichnet durch metallähnlichen Perlmutterglanz, und deutliche Spaltbarkeit in *einer* Richtung.

*Harmotom* (Barytharmotom)  $\text{Ba} \ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}^2 + 5 \text{H}$  unterscheidet sich von den vorhergehenden und folgenden leicht dadurch, dass er v. d. L. im Kolben eine merkliche Quantität Wasser giebt und dass die partielle salzsaure Aufl. von Schwefelsäure getrübt wird und ein Präc. von schwefelsaurem Baryt giebt. —

Gewöhnlich wie der Kalkharmotom, in Zwillingskrystallen.

*Axinit*  $\bar{S}i$ ,  $\bar{A}l$ ,  $\dot{C}a$ ,  $\dot{F}e$ ,  $\bar{M}n$ ,  $\bar{B}o$  und *Turmalin*  $\bar{S}i$ ,  $\bar{A}l$ ,  $\dot{F}e$ ,  $\dot{K}a$ ,  $\dot{N}a$ ,  $\bar{L}$ ,  $\bar{B}o$ . Ihre Härte ist 6,5—7,5. Sie ertheilen, mit einem Gemenge von Flussspath und saurem schwefelsaurem Kali zusammengesmolzen, der Löthrohrflamme eine vorübergehende grüne Färbung\*). *Axinit* schmilzt leicht und mit starkem Aufwallen zu einem glänzenden dunkelgrünen Glase. (Das feine Pulver des geschmolzenen *Axinit*s gelatinirt mit der Salzsäure.) *Turmalin* zeigt in verschiedenen Species verschiedenes Verhalten. Ein Theil schmilzt leicht und mit Aufwallen, zuweilen sich krümmend, zu einem weissen, auch grünlichgrauen, seltner schwarzen Glase; ein Theil ist sehr strengflüssig und einige (*Lithionturmaline*) sind unschmelzbar. — Der *Turmalin* wird durch Erwärmen stark elektrisch, der *Axinit* nicht.

*Diopsid*  $\dot{C}a^3 \bar{S}i^2 + Mg^3 \bar{S}i^2$  und *Augit*  $\dot{C}a^3 \bar{S}i^2 + Mg^3 \left. \begin{array}{l} \bar{S}i^{2**} \\ \dot{F}e^3 \end{array} \right\}$ . Ihre Härte = 6. Sie sind schmelzbar = 3,5—4 theils ruhig, theils mit geringem Blasen-

\*) Man sieht die Färbung bei guter Flamme am deutlichsten, wenn man an den glühenden Platindraht das Gemenge von Flussspath und saurem schwefelsaurem Kali durch Berührung (ohne darauf zu blasen) anschmilzt und die Oberfläche des Flusses mit dem feinen Mineralpulver bedeckt. Es zeigt sich dann die Färbung bei dem ersten Zusammenschmelzen. Wenn man das feine Pulver von geschmolzenem *Axinit* oder *Turmalin* mit Schwefelsäure digerirt, bis zu einem Brei abdampft und dann Weingeist darüber anzündet, so breunt er mit grüner Flamme.

\*\*) Ein Eisenkalk-Augit mit wenig Magnesia ist der *Hedenbergit*.

werfen, Diopsid zu einem weisslichen, Augit zu einem schwarzen Glase. Beide sind deutlich spaltbar unter  $93^{\circ}$  und  $87^{\circ}$ . Der Diopsid ist farblos oder lichte grünlich und graulich, der Augit schwarz oder dunkelgrün gefärbt.

*Tremolit* (Grammatit)  $\text{Ca}^3 \bar{\text{Si}}^2 + 3 \text{Mg}^3 \bar{\text{Si}}^2$  und *Amphibol* (Strahlstein, Hornblende)  $\text{Ca}^3 \bar{\text{Si}}^2 + 3 \begin{matrix} \text{Mg}^3 \\ \text{Fe}^3 \end{matrix} \bar{\text{Si}}^2$ .

Ihre Härte = 5,5. Sie schmelzen = 3—4 mit Anschwellen und Kochen, Tremolit zu einem weissen oder wenig gefärbten, Amphibol zu einem schwarzen oder graulichen Glase. Beide sind deutlich spaltbar unter  $124\frac{1}{2}^{\circ}$  und  $55\frac{1}{2}^{\circ}$ . Der Tremolit ist farblos oder weiss in's Grünliche, Grauliche etc., der Amphibol grün oder schwarz gefärbt. — Hieher der Asbest und Amianth. Der *Richterit* ist ein Mangan-haltiger Tremolit; mit conc. Phosphorsäure eingekocht giebt er auf Zusatz von Salpeters. eine schön violette Masse. Dem Tremolit in der Mischung nahestehend ist der *Nephrit*, welcher dicht vorkommt. Bruch splittrig, H. 6. Grünlich. Fühlt sich etwas fettig an.

*Sphen* (Titanit)  $\text{Ca}^3 \bar{\text{Si}}^4 + 3 \text{Ca} \bar{\text{Ti}}^2$ . V. d. L. schmilzt er = 3,5—4 mit einigem Aufwallen zu einem schwärzlichen Glase. Von concentr. Salzsäure wird er, meist unvollkommen, zersetzt. Die Aufl. mit Stanniol gekocht nimmt allmählig eine violette Farbe an, die beim Verdünnen mit Wasser rosenroth wird. Krystallsystem klinorhombisch. Der *Guarinit* ist dieselbe Verbindung mit quadratischer Krystallisation.

*Yttrotitanit*  $\text{Ca}, \text{Y}, \bar{\text{Al}}, \bar{\text{Si}}, \bar{\text{Ti}}$  schmilzt nur unvollkommen an den Kanten mit lebhaftem Sprudeln zu einer

schwärzlichen Masse. Von Salzsäure wird er wenig angegriffen. Mit Kalihydrat geschmolzen und mit Salzsäure behandelt reagirt die Lösung, nach Abscheidung der Kieselerde mit Stanniol gekocht, wie beim Sphen.

*Orthoklas*  $\text{K}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{S}}\text{i} + \ddot{\text{A}}\text{l}\ddot{\text{S}}\text{i}^3$  und *Albit*  $\text{N}\ddot{\text{a}}\ddot{\text{S}}\text{i} + \ddot{\text{A}}\text{l}\ddot{\text{S}}\text{i}^3$  (Feldspäthe) stehen in der Härte zwischen Apatit und Quarz. Sie schmelzen ruhig, Orthoklas = 5, Albit = 4. Von Säuren werden sie nicht angegriffen. Orthoklas spaltet sehr deutlich nach zwei aufeinander rechtwinklichen Richtungen, Albit nach zwei Richtungen unter  $93\frac{1}{2}^\circ$ . Dem Albit sehr ähnlich aber noch etwas leichter schmelzbar ist der *Oligoklas* ( $\text{N}\ddot{\text{a}}, \text{K}\ddot{\text{a}}, \text{C}\ddot{\text{a}}^2$ )  $\ddot{\text{S}}\text{i}^2 + 2\ddot{\text{A}}\text{l}\ddot{\text{S}}\text{i}^3$ . Er zeigt auf einer Spaltungsfläche gewöhnlich eine ausgezeichnete Zwillingsstreifung, wie der *Labrador*, welcher aber von Salzsäure grossentheils zersetzt wird, was beim Oligoklas nicht der Fall ist.

Dem Orthoklas sehr ähnlich ist der *Hyalophan*. Wenn man diese Mineralien im Silberlöffel mit Kalihydrat schmilzt und die Masse mit etwas Salzsäure und Wasser löst und filtrirt, so giebt die Lösung des Hyalophan mit Schwefelsäure ein merkliches Präcipitat von schwefelsaurem Baryt, bei Orthoklas und Albit aber kein Präcipitat.


*Zoisit*  $\text{C}\ddot{\text{a}}^2\ddot{\text{S}}\text{i} + 2\ddot{\text{A}}\text{l}\ddot{\text{S}}\text{i}$  und *Pistazit*  $\text{C}\ddot{\text{a}}^2\ddot{\text{S}}\text{i} + 2\left. \begin{array}{l} \ddot{\text{A}}\text{l} \\ \text{F}\ddot{\text{e}} \end{array} \right\} \ddot{\text{S}}\text{i}$

(Epidot). Ihre Härte ist 6,5. Sie schmelzen v. d. L. = 3—3,5 mit Anschwellen und Schäumen zu einer blasigen blumenkohlähnlichen oder schlackigen Masse, welche von Zoisit weiss oder gelblich, von Pistazit schwarz oder dunkelbraun ist. — Nach dem Schmelzen gelatiniren sie. — Die Farbe des Zoisit ist grau, gelb-



lichgrau, graulichweiss, die des Pistazit grün. Zoisit spaltet vorzüglich in *einer* Richtung deutlich, Pistazit spaltet ziemlich deutlich nach zwei Richtungen unter 115°.

*Grossular* (Thonkalkgranat)  $\text{Ca}^3 \ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}$ , *Vesuvian*



Ihre Härte = 6,5 — 7,5. *Grossular* und *Vesuvian* schmelzen = 3, der erste ruhig, der letztere mit Aufschäumen; beide gelatiniren nach dem Schmelzen. *Pyrop* schmilzt = 4,5 ruhig. *Vesuvian* ist spaltbar nach den Flächen eines quadratischen Prisma's; *Grossular* und *Pyrop* sind nicht spaltbar. *Grossular* wird von concentrirter Salzsäure z. Thl. stark angegriffen; seine Farben sind grün, gelblich, braun, hyazinthroth, auch weiss; *Pyrop* wird von Säuren nicht angegriffen und ist bis jetzt nur von blutrother Farbe vorgekommen. Er giebt v. d. L. mit Borax ein chromgrünes Glas.

*Aedelforsit*  $\ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}} + 9 (\text{Ca}, \text{Mg}, \text{Fe}) \ddot{\text{Si}}$  und *Sphenoklas*  $\ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}} + 3 (\text{Ca}, \text{Mg}, \text{Fe})^2 \ddot{\text{Si}}$  sind nahezu von der Härte 6. Sie werden von Säuren nicht merklich angegriffen. *Aedelforsit* schmilzt = 4, einzelne Blasen entwickelnd. Zeigt beim Erwärmen starke Phosphorescenz mit grünlichgelbem Lichte. *Sphenoklas* schmilzt = 3 und vollkommen ruhig. Phosphorescirt mit schwach gelblichem Scheine.

Vergl. aus der folgenden Abtheilung C *Smaragd*, *Euklas*, *Cordierit*, *Biotit* und *Muscovit*.

*Obsidian*, *Pechstein*, *Perlstein* und *Bimsstein* schmelzen mit Anschwellen 3,5—4 zu einem blasigen weissen

Glase oder porcellanartigen Masse. Sie sind amorph. Obsidian ist durch einen starken Glasglanz, grossmuschligen Bruch und scharfkantige Bruchstücke charakterisirt, Pechstein durch ausgezeichneten Fettglanz, Perlstein durch Perlmutterglanz und Bimsstein durch schaumartig aufgeblähte Formen. — Gehören zu den vulkanischen Gläsern. Manche Pechsteine geben im Kolben Wasser.  $\ddot{S}i$ ,  $\ddot{A}l$ ,  $\ddot{N}a$ ,  $\ddot{K}a$ ,  $\ddot{H}$ .

### C. Unschmelzbar oder von dem Schmelzgrade über 5.

1. *Es nehmen (einige nach vorhergegangenem Glühen und in Pulverform) mit Kobaltauflösung befeuchtet und geglüht eine schöne blaue Farbe an.*

Bei den härteren, wasserfreien Mineralien, welche hieher gehören, zeigt sich die Farbe am deutlichsten, wenn man sie zu einem feinen Pulver zerreibt und dieses mit der Kobaltauflösung befeuchtet und glüht. Die Farbe erscheint erst nach dem Erkalten der Probe und ist nur beim Tageslicht deutlich zu sehen.

a) V. d. L. im Kolben viel Wasser gebend:

*Alunit*  $\ddot{K}a \ddot{S} + 3 \ddot{A}l \ddot{S} + 6 \ddot{H}$  und *Aluminit*  $\ddot{A}l \ddot{S} + 9 \ddot{H}$  geben mit Soda auf Kohle geschmolzen Hepar, was bei den folgenden nicht der Fall ist. Aluminit ist in Salzsäure leicht auflöslich, Alunit wird nicht merklich angegriffen. Aus dem geglühten Alunit wird von Wasser Alaun ausgezogen, welcher bei gelindem Abdampfen der Auflösung in Octaedern krystallisirt. Der Alunit verliert beim Glühen 13 Proc. Wasser, der Aluminit 47 Proc., ein ähnliches Mineral, der *Felsobanyit*, 37 Procent.

Dem Aluminit ähnlich verhält sich der *Pissophan* (v. Reichenbach in Schlesien)  $\ddot{S}$ ,  $\ddot{Al}$ ,  $\ddot{Fe}$ ,  $\dot{H}$ , brennt sich aber theilweise schwärzlich und färbt die Flamme etwas grünlich. Der Aluminit ist weiss und undurchsichtig, der *Pissophan* grünlich und durchscheinend.

Vergl. Kali- und Ammoniakalaun und Keramohalit, welche in Wasser auflöslich, was bei den vorhergehenden nicht der Fall ist.

*Bleigummi*  $\dot{Pb}^3 \ddot{P} + 6 \ddot{Al} \dot{H}^3$  schwillt v. d. L. an und schmilzt halb bei strengem Feuer, ohne aber zum Flusse zu kommen. Giebt mit Soda auf Kohle metallisches Blei.

*Calamin* (Kieselgalmei)  $2 \dot{Zn}^3 \ddot{Si} + 3 \dot{H}$  bildet mit Salzsäure vollkommene Gallerte und giebt v. d. L. mit Soda auf Kohle bei starkem Blasen einen gelblich-weissen Beschlag, welcher mit Kobaltaufl. befeuchtet und erhitzt grüne Flecken zeigt. Nach Abscheidung der Kieselerde giebt die salzs. Aufl. mit Aetzammoniak ein Präc., welches in Ueberschuss wieder auflöslich ist, aus der Lösung fällt Schwefelammonium ein weissliches Präc. von Schwefelzink.

*Wavellit*  $\ddot{Al}^4 \ddot{P}^3 + 18 \dot{H}$ , *Evansit*  $\ddot{Al}^3 \ddot{P} + 18 \dot{H}$ , *Peganit*  $\ddot{Al}^2 \ddot{P} + 6 \dot{H}$  und *Fischerit*  $\ddot{Al}^2 \ddot{P} + 8 \dot{H}$ , *Berlinit*  $\ddot{Al}^3 \ddot{P} + \frac{1}{2} \dot{H}$  und *Richmondit*,  $\ddot{P}$ ,  $\ddot{Al}$ ,  $\dot{H}$ , sind in Kalilauge grossentheils auflöslich. Wird der Aufl. etwas Wasserglasaufl. zugesetzt, dann mit Essigsäure schwach angesäuert, gekocht und filtrirt, so erhält man im Filtrat mit essigsauerem Bleioxyd ein Präc. von phosphorsauerem Bleioxyd. Mit Schwefelsäure befeuchtet färben sie den Saum der Löthrohrflamme blass grünlich. Berlinit verliert beim Glühen

nur 4 Proc. Wasser, Peganit verliert 24 Proc., Wavellit 27, Fischerit 29, Richmondit 35, Evansit 40. Aehnliche Verbindungen sind der *Trolleit* mit 6 Proc. Wasser, der *Sphärit* mit 23 Proc., der *Tavistokit* und *Amphithalit* ( $\ddot{P}$ ,  $\ddot{Al}$ ,  $\ddot{Ca}$ ,  $\ddot{H}$ ) mit 12 Procent Wasser.

*Gibbsit* (Hydrargillit)  $\ddot{Al} \ddot{H}^3$ , *Diaspor*  $\ddot{Al} \ddot{H}$ , *Xanthophyllit*  $\ddot{Si}$ ,  $\ddot{Al}$ ,  $\ddot{Ca}$ ,  $\ddot{Mg}$ ,  $\ddot{H}$  und *Pholerit* (Nakrit)  $\ddot{Al}^3 \ddot{Si}^4 + 6 \ddot{H}$ . Hydrargillit ist in Kalilauge ziemlich leicht auflöslich, verliert beim Glühen  $34\frac{1}{2}$  Proc. Wasser. Die übrigen sind in Kalilauge nicht löslich. Sie spalten deutlich in *einer* Richtung. Xanthophyllit, wachsgelb, verliert beim Glühen nur  $4\frac{1}{2}$  Proc.; Diaspor und Nakrit verlieren gegen 15 Proc., diese sind durch die Härte zu unterscheiden, welche bei Diaspor nahezu 6, bei Nakrit 1 ist. Der letztere kommt in perlmutterglänzenden Schuppen und Blättchen vor.

*Allophan*  $\ddot{Al}^3 \ddot{Si}^2 + 15 \ddot{H}$ , *Halloysit*  $\ddot{Al}^3 \ddot{Si}^4 + 12 \ddot{H}$ , *Samoit*  $\ddot{Al} \ddot{Si} + 5 \ddot{H}$  und *Kollyrit*  $\ddot{Al}^3 \ddot{Si} + 15 \ddot{H}$ \*) werden von der Salzsäure mit Ausscheidung gelatinöser Kieselerde zerlegt. Die Härte von Allophan ist 3, er gelatinirt vollkommen, färbt die Löthrohrflamme gewöhnlich grün (von zufälligem Kupfergehalt) und verliert beim Glühen 42 Proc. Wasser. Ist amorph. Die Härte von Samoit ist 4, er hat blättrige Structur und verliert beim Glühen 30 Procent. Die Härte der übrigen ist 1—2. Der Glühverlust von Halloysit ist 16 Proc., von Kollyrit  $33\frac{1}{2}$  Proc.

\*) Es ist hiemit der zuerst unter diesem Namen von Klaproth analysirte Kollyrit vom Stephani-Schacht zu Chemnitz gemeint. Andere sog. Kollyrite, z. B. der von Weissenfels, gelatiniren nicht.

*Cimolite*  $\bar{\text{Al}} \bar{\text{Si}}^3 + 3 \bar{\text{H}}$  und *Porcellanerde* (Kaolin)  $\bar{\text{Al}}^3 \bar{\text{Si}}^4 + 6 \bar{\text{H}}$  und  $\bar{\text{Al}}^2 \bar{\text{Si}}^3 + 6 \bar{\text{H}}$  werden von Salzsäure nur schwer angegriffen. Sie zeigen keine kristallinische Structur. Porcellanerde fühlt sich fein, aber nicht fett, sondern etwas rauh an, und wird von Schwefelsäure zersetzt. Cimolite ist zähe, giebt beim Schaben Späne und wird von Schwefelsäure nur unvollkommen zersetzt. Diese Mineralien verlieren beim Glühen 12 — 16 Proc. Wasser. Hier schliessen sich die unreinen gewöhnlichen Thone (Argillite) an, welche mit Wasser einen Teig bilden, ferner manches sog. *Steinmark* mit 14 Proc. Wasser, der *Schröterit* mit 35 Proc. Wasser, der *Miloschin* und *Bolus* mit 24 — 26 Proc. Diese bilden mit Wasser keinen Teig, die letztern zwei zerfallen darin mit Knistern.

Vergl. unter den folgenden Lazulith, Svanbergit, Pyrophyllit, Disterrit, Wörthit, Myelin und Agalmatolith, welche im Kolben ebenfalls, aber nur wenig Wasser geben. Vergl. auch Ripidolith.

b) Vor dem Löthrohre im Kolben wenig oder kein Wasser gebend:

*Alumian*,  $\bar{\text{Al}}, \bar{\text{S}}$ , giebt v. d. L. auf Kohle mit Soda Hepar. *Lazulith*  $\bar{\text{P}}, \bar{\text{Al}}, \text{Mg}, \bar{\text{H}}$  färbt die Löthrohrflamme schwach grünlich\*), bläht sich etwas auf, zerklüftet und zerfällt in kleine Stücke. Dabei verliert er seine blaue Farbe und wird weiss. Von Säuren wird er unmittelbar nicht angegriffen und die blaue Farbe nicht verändert. *Svanbergit*,  $\bar{\text{P}}, \bar{\text{S}}, \bar{\text{Al}}, \text{Ca}, \bar{\text{H}}$  . . . giebt auf Kohle mit Soda Hepar; gelb, gelblichbraun.

\*) Deutlich, wenn er vorher mit Schwefelsäure befeuchtet wird.

*Willemit* (Hebetin)  $Zn^3 \ddot{S}i$  wird mit Kobaltaufl. v. d. L. blau und stellenweise grün. Gelatiniert mit Salzsäure. Die Lösung giebt nach Abscheidung der Kieselerde mit Aetzammoniak ein in Ueberschuss lösliches Präc. Aus der ammoniakalischen Lösung wird durch Schwefelammonium Schwefelzink gefällt.

*Myelin* (Talksteinmark)  $2 \ddot{A}l^3 \ddot{S}i^2 + 3 \ddot{H}$ , *Agalmatolith*  $\ddot{S}i, \ddot{A}l, \ddot{K}a, \ddot{H}$  und *Pyrophyllit*  $Mg^3 \ddot{S}i^2 + 9 \ddot{A}l \ddot{S}i + 9 \ddot{H}$ , sind von geringer Härte = 1—3. Pyrophyllit ist in *einer* Richtung sehr vollkommen spaltbar und zertheilt sich v. d. L. fächerförmig zu einer aufgequollenen sehr voluminösen Masse, wobei er theilweise zerfällt und mit weissem Lichte leuchtet. Glühverlust 5 Proc. Die übrigen sind nicht spaltbar und v. d. L. unveränderlich. Myelin wird von Säuren theilweise zersetzt, Agalmatolith wird nicht merklich angegriffen.

*Muscovit* (Zweiaxiger Glimmer)  $\ddot{K}a \ddot{S}i + 3 \ddot{A}l \ddot{S}i$ . Ist in *einer* Richtung höchst vollkommen spaltbar. Die Blätter sind elastisch biegsam. Bläht sich v. d. L. nicht merklich auf und schmilzt in sehr dünnen Blättchen. Das Blau mit Kobaltauflösung ist nur stellenweise rein. Wird von Säuren nicht angegriffen. Seine Härte = 2,5.

*Disterrit*,  $\ddot{S}i, \ddot{A}l, Mg, \ddot{C}a, \ddot{H}$ , in *einer* Richtung spaltbar. Frische Blätter werden v. d. L. graulichweiss und trübe, dann mit Kobaltaufl. befeuchtet und geglüht deutlich blau. Härte = 4—5. Von concentrirter Schwefelsäure zersetzt.

*Andalusit* (Chiastolith) und *Disthen*  $\ddot{A}l^3 \ddot{S}i^2$  werden von Säuren nur wenig angegriffen. V. d. L. werden

sie von Phosphorsalz zerlegt und scheiden ein Kieselskelett aus. Andalusit spaltet ziemlich deutlich nach zwei Richtungen unter  $91\frac{1}{2}^{\circ}$ ; die Härte des Andalusits ist 7,5. Die Chistolith genannten Krystalle haben eine Zersetzung erlitten und sind meist nur von der Härte 5,5. Gewöhnlich sind 4 prismatische Krystallindividuen bei paralleler Hauptaxe so zusammengewachsen, dass ein hohler Raum zwischen ihnen bleibt, welcher mit Thonschiefermasse ausgefüllt ist. — Disthen spaltet nach zwei Richtungen unter  $106^{\circ}$ , besonders in einer Richtung ist die Spaltbarkeit sehr deutlich. Seine Härte ist 6 und weniger. Das spec. Gew. des Andalusit = 3,2, das des Disthen = 3,6. Dem Disthen nahestehend ist der *Sillimanit* (Wörthit, Monrolith), sein spec. Gew. ist aber geringer, nämlich = 3.

*Topas*  $2 \text{Al Fe}^3 + 5 \text{Al Si}$  und *Rubellit* (Lithionturmalin)  $\text{Si, Bo, Al, Mn, I, K}$ . Sie werden von Säuren nicht angegriffen, und sind v. d. L. in Phosphorsalz nicht vollkommen auflöslich; das Glas opalisirt beim Abkühlen. Topas behält beim Glühen seine Durchsichtigkeit und schwillt nicht an. In grössern Stücken erhitzt brennen sich die gelben Var. weiss, beim Erkalten aber nehmen sie eine Rosenfarbe an. Rubellit wird weiss und schwillt an, manchmal zur schlackigen Masse. Topas ist in *einer* Richtung deutlich spaltbar und seine Härte = 8; Rubellit ist nicht spaltbar und seine Härte = 6,5. Rubellit wird durch Erwärmen ziemlich stark elektrisch, was beim Topas nur in einzelnen Var. der Fall ist. Das spec. Gew. des Topas = 3,5, das des Rubellit = 3.

*Korund* (Saphir)  $\text{Al}$  und *Chrysoberill*  $\text{Be Al}$  werden

von den gewöhnlichen Säuren nicht [angegriffen, mit Phosphorsäure bis zur anfangenden Verflüchtigung derselben erhitzt, wird das feine Pulver von Korund vollkommen aufgelöst, das von Chrysoberill weniger. Die Lösungen beider geben mit Kalilauge ein Präc., welches sich in Ueberschuss wieder vollkommen löst. Sie sind (als Pulver) v. d. L. in Phosphorsalz langsam, aber vollkommen auflöslich und das Glas opalisirt nicht beim Erkalten. Die Härte des Korund = 9, die des Chrysoberill = 8,5; das spec. Gew. des erstern = 4, das des letztern = 3,7. Vergl. Spinell.

Auch von manchem *Leucit* wird das Pulver, mit Kobaltauflösung befeuchtet und geglüht, blau gefärbt. Seine Härte ist nicht über 6. Ebenso nimmt mancher Kassiterit als Pulver mit Kobaltauflösung befeuchtet und erhitzt eine bläuliche, auch grünliche Farbe an. Giebt mit Cyankalium auf der Kohle leicht Zinnkugeln.

Das Blau, welches feines Quarzpulver mit Kobaltauflösung giebt, unterscheidet sich von dem der vorhergehenden Mineralien durch einen Stich in's Rothe und geringe Intensität.

2. *Es nehmen, mit Kobaltauflösung befeuchtet und geglüht, eine grüne Farbe an.*

Es genügt, die befeuchtete Probe zum Rothglühen zu erhitzen.

Die hierher gehörenden Verbindungen von Zinkoxyd beschlagen die Kohle mit einem, in der Hitze gelben, beim Abkühlen sich bleichenden Rauch.

*Smithsonit* (Zinkspath)  $\dot{Z}n \ddot{C}$  und *Hydrozinkit* (Zinkblüthe)  $\dot{Z}n \ddot{C} + \dot{H} + 2 \dot{Z}n \dot{H}$  lösen sich in Salzsäure leicht und mit Brausen, unter Entwicklung von Kohlensäure, auf. Die Aufl. giebt mit Aetzammoniak ein im Ueberschuss auflösliches Präcipitat. Smithsonit giebt



v. d. L. im Kolben kein oder nur wenig, Hydrozinkit viel Wasser.

*Willemit*  $\text{Zn}^3 \ddot{\text{Si}}$  und *Calamin* (Kieselgalmei)  $2 \text{Zn}^3 \ddot{\text{Si}} + 3 \text{H}$  bilden mit Salzsäure vollkommene Gallerte. Der letztere giebt v. d. L. im Kolben Wasser, der erste nicht. Diese Zinksilicate werden v. d. L. mit Kobaltaufl. nur stellenweise grün und mehr blau.

Vergl. Zinkvitriol und Zinkblende. Vergl. Kassiterit.

3. *Es reagiren nach dem Glühen alkalisch und färben ein angefeuchtetes Curcumapapier rothbraun (geröthetes Lakmuspapier blau).*

Vergl. die Anmerkung pag. 48.

*Brucit*  $\text{Mg} \text{H}^*$ ), *Hydromagnocalcit*,  $\text{Ca}$ ,  $\text{Mg}$ ,  $\ddot{\text{C}}$ ,  $\text{H}$ , und *Hydromagnesit*  $\text{Mg} \text{H}^3 + 3 \text{Mg} \ddot{\text{C}}$  geben v. d. L. im Kolben viel Wasser, was bei den folgenden nicht der Fall ist. Brucit löst sich in Salzsäure leicht und ruhig, die beiden andern mit Brausen auf. Die conc. salzs. Lösung von Hydromagnesit giebt mit Schwefels. kein, die von Hydromagnocalcit ein starkes Präc. (von Gyps). Aehnlich wie der letztere verhält sich auch der *Predazit* und *Pencatit*.

Dem Hydromagnesit ähnlich verhält sich der *Nemalith*  $\text{Mg}^6 \ddot{\text{C}} + 6 \text{H}$ , wahrscheinlich ein Gemeng von Brucit und Hydromagnesit.

*Calcit* (Kalkstein)  $\text{Ca} \ddot{\text{C}}$  und *Aragonit*  $\text{Ca} \ddot{\text{C}}$  brausen beide mit einem Tropfen Salzsäure befeuchtet lebhaft und werden schon in grössern Stücken, ohne Beihülfe

\*) Ein Mangan-Brucit ist der *Pyrochroit*, verhält sich ähnlich wie Brucit, giebt aber mit concentr. Phosphorsäure gekocht, auf Zusatz von Salpetersäure eine violettrothe Flüssigkeit.

der Wärme, aufgelöst. Die concentr. Aufl. giebt mit Schwefelsäure ein Präc. von schwefelsauerm Kalk, die stark verdünnte giebt damit keinen Niederschlag. Der Aragonit zerbröckelt v. d. L. und zerfällt, der Calcit verknistert manchmal, zeigt aber nicht das Zerfallen des Aragonits. Das spec. Gew. des Calcit ist 2,6—2,8; das des Aragonit = 2,9—3.

Vergl. Strontianit p. 80.

*Dolomit* (Bitterkalk)  $Mg \bar{C} + Ca \bar{C}$  und *Magnesit*  $Mg \bar{C}$  brausen mit Salzsäure befeuchtet nicht oder nur vorübergehend, wenn sie zu Pulver zerrieben sind. Bei Einwirkung der Wärme lösen sie sich mit Brausen auf, Magnesit viel schwerer als Dolomit. Die concentrirte Aufl. des Dolomits giebt mit Schwefelsäure ein Präc. von schwefelsauerm Kalk, die des Magnesit's giebt keinen Niederschlag. Der Magnesit löst sich auch in Schwefelsäure vollkommen oder grösstentheils auf, der Dolomit nur zum Theil\*). Vergl. die nächstfolgenden.

*Strontianit*  $Sr \bar{C}$  und *Barytocalcit*  $Ba \bar{C} + Ca \bar{C}$  sind von den vorhergehenden leicht zu unterscheiden, indem sie in kleinen Stücken mit concentrirter Salzsäure übergossen, nicht oder nur vorübergehend brausen, auf Zusatz von etwa dem doppelten Vol. Wasser aber das Brausen lebhaft mit der Auflösung stattfindet. Auch die stark verdünnte Aufl. giebt mit Schwefelsäure ein Präcipitat, bei Barytocalcit sogleich, bei Strontianit

\*) Dem Bitterkalk ähnlich verhält sich der Braunspath, welcher beim Glühen schwarz und gewöhnlich schwach magnetisch wird. Vergl. auch *Siderit* (Eisenspath) und *Diagenit* (Manganspath), welche nach dem Glühen in manchen Varietäten alkalisch reagiren.

nach einiger Zeit. Strontianit bekommt v. d. L. im starken Feuer kleine Aeste, welche mit blendend weissem Scheine leuchten und die Flamme schön purpurroth färben. Barytocalcit färbt dagegen die Flamme schwach gelblichgrün und nimmt selbst eine grüne Farbe an.

Vergl. Ytrocercit.

4. *Es werden von Salzsäure oder, wo diese nicht wirksam, von Salpetersäure vollkommen oder grösstentheils aufgelöst, ohne zu gelatiniren oder einen bedeutenden Rückstand von Kieselerde zu hinterlassen.*

*Cervantit*  $\ddot{\text{S}}\text{b}$ , v. d. L. auf Kohle unschmelzbar, mit Soda leicht zu Antimon reducirbar. Gelblich.

Aehnlich der *Stiblich* und *Volgerit*, welche im Kolben Wasser geben (5 Proc. und 15 Proc.).

*Siderit* (Eisenspath)  $\dot{\text{F}}\text{e} \ddot{\text{C}}$ , *Mesitin* (Mesitinspath)  $\left. \begin{array}{l} \dot{\text{F}}\text{e} \\ \text{Mn} \end{array} \right\} \ddot{\text{C}}$

+  $\dot{\text{M}}\text{g} \ddot{\text{C}}$ , *Dialogit* (Manganspath)  $\dot{\text{M}}\text{n} \ddot{\text{C}}$  und *Nickelsmaragd*  $\dot{\text{N}}\text{i}^3 \ddot{\text{C}} + 6 \dot{\text{H}}$  sind in Salzsäure bei Einwirkung der Wärme mit Brausen, unter Entwicklung von Kohlensäure auflöslich. Die folgenden brausen nicht. *Siderit*, *Mesitin* und *Nickelsmaragd* brennen sich v. d. L. sogleich schwarz oder grau und werden vom Magnet gezogen. *Nickelsmaragd* ist durch seine grüne Farbe leicht kenntlich, sowie dadurch, dass die salzs. Aufl. sich durch einen Ueberschuss von Aetzammoniak lichte kornblau färbt. *Siderit* verknistert in den meisten Variat. sehr stark. Dem Boraxglase ertheilt er eine bouteillengrüne Farbe. Die salpetersaure Aufl. von *Mesitin* giebt, nach Präc. des Eisenoxyds durch Aetzammoniak, mit klesauerem Ammoniak kein, mit phos-

phorsaurem Natron und Ammoniak aber noch ein starkes Präc.; die Aufl. von Siderit giebt mit den letztgenannten Reagentien keine oder nur geringe Niederschläge. — Dialogit brennt sich v. d. L. grau oder schwarz, wird manchmal magnetisch. Das Boraxglas färbt er im Oxydationsfeuer stark amethystroth.

Dem Siderit ähnlich verhält sich der *Ankerit*  $\text{Ca } \ddot{\text{C}}$   
 $+ \left. \begin{array}{l} \text{Fe} \\ \text{Mg} \end{array} \right\} \ddot{\text{C}}$ , dessen salpetersalzsaure Lösung nach Fällung des Eisenoxyds mit Aetzammoniak, im Filtrat mit kleesaurem Ammoniak ein starkes Präcipitat giebt.

*Völknerit* (Hydrotalkit)  $\ddot{\text{Al}}$ ,  $\text{Mg}$ ,  $\text{H}$ ,  $\ddot{\text{C}}$ , giebt im Kolben viel Wasser. Wird im Reductionsfeuer nicht magnetisch. Das Pulver braust anfangs mit Salzsäure und löst sich dann vollkommen auf. Neutralisirt man die saure Lösung mit doppelt kohlensaurem Natron und bringt das Präcipitat auf's Filtrum, so erhält man im Filtrat mit kleesaurem Ammoniak kein, mit phosphorsaurem Natrum und Ammoniak aber ein starkes Präc.

*Parisit*,  $\text{Ce}$ ,  $\text{La}$ ,  $\ddot{\text{C}}$ ,  $\text{Ca } \text{F}$ , ist in Salzs. langsam und mit Brausen auflöslich. Die nicht zu saure Lösung giebt mit Kleesäure ein weisses Präc., welches beim Glühen ziegelfarben wird.

*Göthit*  $\text{Fe } \text{H}$  und *Limonit* (Brauneisenerz)  $\text{Fe}^2 \text{H}^{3*}$ )

\*) Das Eisenoxydhydrat in Form von Pyrit kommt chemisch mit Göthit überein. Der gelbe Thoneisenstein, das Bohnerz, die Eisenniere, das Sumpferz etc. sind Gemenge von Limonit, Thon, Sand, phosphorsaurem Kalk und Eisenoxyd etc. Sie sind gewöhnlich schmelzbar, manohmal sehr leicht und werden von Salzsäure mit Ausscheidung von Thon etc. aufgelöst. Ein Gemenge von Limonit mit Quarz scheint auch der *An-*

werden v. d. L. im Reductionsfeuer erhitzt, schwarz und magnetisch; im Kolben geben sie Wasser. In concentr. Salzsäure sind sie langsam und ohne Brausen auflöslich. Die Aufl. giebt mit Aetzammoniak ein braunrothes Präc. Göthit kommt krystallisirt vor und spaltet deutlich in *einer* Richtung; seine Farbe ist hyazinthroth, auch braun und schwärzlichbraun; er verliert beim Glühen 10 Proc. Limonit kommt gewöhnlich in faserigen, auch dichten Massen von brauner Farbe vor und verliert beim Glühen  $14\frac{1}{2}$  Proc. Die Strichfarbe beider ist ockergelb.

Der *Hydrohämatit* (Turgit)  $\text{Fe}^{\text{II}} \text{H}$  hat ein braunrothes Pulver und verliert beim Glühen 5–7 Proc. Wasser; der Hämatit, in manchen Var. ohne Metallglanz und auch von rothem Strich, giebt kein oder nur Spuren von Wasser.

*Sphalerit* (Zinkblende)  $\text{Zn}$ , *Marmatit*  $\text{Fe} + 3 \text{Zn}$  und *Greenokit*  $\text{Cd}$  entwickeln mit Salzsäure gekocht Schwefelwasserstoffgas (mit Eisenpulver gemengt, schon in gewöhnlicher Temperatur) und geben v. d. L. mit Soda Hepar, wobei Greenokit die Kohle mit einem braunrothen Ring von Cadmiumoxyd beschlägt, die übrigen gelblichen Zinkbeschlag geben. Concentr. Salpetersäure löst sie mit Ausscheidung von Schwefel auf. Aetzammoniak bringt ein Präc. hervor, welches bei Sphalerit und Greenokit grösstentheils in Ueberschuss wieder auflöslich ist, bei Marmatit aber eine merkliche Menge Eisenoxyd zurücklässt. Die ammoniakalische Flüssig-

---

*thosiderit* von Antonio Pereira zu sein. Die bei der Zersetzung mit Salzsäure ausgeschiedene Kieselerde verhält sich gegen Kalilauge wie Quarzpulver.

keit giebt mit Schwefelammonium ein starkes weissliches Präcipitat von Schwefelzink.

*Wad*  $\ddot{M}n$   $\ddot{H}$  und *Zinkit*  $\ddot{Z}n$ ,  $\ddot{M}n$  reagiren v. d. L. mit Borax stark auf Mangan. *Zinkit* (Rothzinkerz) hat eine rothe Farbe, das Pulver tief orangegelb, *Wad* eine braune Farbe.

Vergl. Psilomelan (ist von grauer Farbe). Vergl. Pyrochroit.

*Asbolan* (Erdkobalt)  $\ddot{C}o$ ,  $\ddot{M}n$ ,  $\ddot{H}$  etc. giebt v. d. L. mit Borax ein schön sapphirblaues Glas. Riecht gewöhnlich auf Kohle schwach nach Arsenik. Mit Phosphors. bis zum dicken Syrup eingekocht giebt er eine violette Lösung, welche sich, mit Eisenvitriol geschüttelt, rosenroth färbt. (Mancher Erdkobalt schmilzt.)

*Nasturan* (Uranpfecherz)  $\ddot{U}$   $\ddot{U}$  und *Zippeit* (Uranocker)  $\ddot{U}$ ,  $\ddot{S}$ ,  $\ddot{H}$  geben v. d. L. mit Phosphorsalz im Oxydationsfeuer ein gelbes, im Reductionsfeuer ein schön grünes Glas. In Salpetersäure sind sie zu einer gelben Flüssigkeit auflöslich, worin Aetzammoniak ein schwefelgelbes Präcipitat hervorbringt, beim Zippeit giebt auch salpetersaurer Baryt in der sauren Lösung ein Präc. von schwefels. Baryt. Die Farbe von Nasturan ist pechschwarz, die von Zippeit\*) gelb. Das spec. Gew. des Nasturans = 6,5.

*Kalait*  $\ddot{P}$ ,  $\ddot{A}l$ ,  $\ddot{H}$ ,  $\ddot{C}u$ , färbt die Löthrohrflamme grün und mit Salzsäure befeuchtet vorübergehend blau. Ist in Kalilauge grösstentheils aufl. mit Hinterlassung eines braunen kupferhaltigen Rückstandes. Im Kolben viel Wasser gebend. Himmelblau und grün. Sp. G. 2,6—2,8.

\*) Mancher unreine Uranocker ist schmelzbar.

*Apatit*  $3 \text{Ca}^3 \overset{\text{ii}}{\text{P}} + \text{Ca} \left\{ \begin{array}{l} \text{Gl} \\ \text{F} \end{array} \right\}$ , schmelzbar = 5, färbt mit Schwefelsäure befeuchtet die Löthrohrflamme schwach grünlich. Ist in Salpetersäure aufl. Die nicht zu saure Aufl. giebt mit essigsauerm Bleioxyd starkes Präc. von phosphorsaurem Bleioxyd, mit kleeausem Ammoniak ein Präc. von kleeausem Kalk. Giebt v. d. L. im Kolben kein Wasser. Spec. Gew. 3,2.

*Monazit*,  $\overset{\text{ii}}{\text{P}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{Ce}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{La}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{Th}}$ , unschmelzbar, färbt als Pulver mit Schwefelsäure befeuchtet und in einem engen Oehr eines Platindrahts erhitzt die Löthrohrflamme grünlich. In Salzs. schwer aufl. Wird das Pulver mit Kalihydrat geschmolzen und die Masse mit Wasser ausgelaugt und filtrirt, so giebt das mit Salzs. ausgesäuerte Filtrat auf Zusatz von salzs. Kalk und Aetzammoniak ein Präc. von phosphors. Kalk. Der Rückstand vom Auslaugen giebt mit Salzs. eine Lösung, die, nicht zu sauer, mit Kleesäure ein starkes Präc. giebt, welches sich, im Platinlöffel geglüht, ziegelroth färbt (Ceroxyd). Bis jetzt nur in kleinen tafelförmigen Xllen von röthlichbrauner oder gelblicher Farbe vorgekommen. Spec. Gew. 4,9—5,2.

*Childrenit*,  $\overset{\text{ii}}{\text{P}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{Al}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{Fe}}$  etc. frittet v. d. L. nur auf der Oberfläche und wirkt nach dem Glühen im Reductionsfeuer auf die Magnetnadel. Mit Schwefels. befeuchtet färbt er die Löthrohrflamme grünlich. In Salzs. schwer aufl. Mit Kalilauge gekocht färbt sich das Pulver dunkel bräunlich. Spec. Gew. 3,2.

*Polykras*,  $\overset{\text{ii}}{\text{Nb}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{Ti}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{Zr}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{Y}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{Fe}}$ ,  $\overset{\text{ii}}{\text{Ce}}$  etc. V. d. L. verkniesternd, wenn er rasch erhitzt wird, unschmelzbar und unveränderlich. Wird das Pulver mit Kalihydrat ge-

schmolzen, die Masse mit Wasser gelöst und filtrirt, so entsteht beim Neutralisiren des Filtrats mit Salzsäure ein Präcipitat, welches mit einem Ueberschuss von concentr. Salzsäure und mit Stanniol gekocht eine bläuliche trübe Flüssigkeit giebt, die sich mit wenig Wasser klärt und blau filtrirt. Diese Lösung färbt Curcumapapier orangegelb. — Schwarz. Sp. Gew. 5. Farbe schwarz.

*Fluocerit*  $\text{Ce Fe}$  entwickelt mit Schwefelsäure flusssaures Gas. V. d. L. wird er weiss und von Borax im Oxydationsfeuer zu einem rothen oder dunkelgelben Glase aufgelöst, dessen Farbe sich beim Abkühlen bleicht und endlich gelb wird. Das Glas kann emailweiss geflattert werden. Sp. Gew. 4,7. Aehnlich verhält sich der *Yttrocerit*  $\text{Fe Ca, Y, Ce}$ , welcher sich durch Spaltbarkeit nach den Flächen eines quadratischen Prisma's unterscheidet. (Reagirt nach starkem Glühen wahrscheinlich alkalisch.) Sp. Gew. 3,5.

5. *Es bilden mit Salzsäure eine Gallerte oder werden mit Ausscheidung der Kieselerde zersetzt, ohne zu gelatiniren.* — Zeigen nicht die Kennzeichen der vorhergehenden Nummern.

a) V. d. L. im Kolben Wasser gegend:

*Dioplas*  $\text{Cu}^3 \text{Si}^2 + 3 \text{H}$ , *Chrysokoll* (Kieselmalachit)  $\text{Cu}^3 \text{Si}^2 + 6 \text{H}$  und *Asperolith*  $\text{Cu}^3 \text{Si}^2 + 9 \text{H}$  geben v. d. L. mit Soda unter Brausen ein Glas, welches ein geschmeidiges Kupferkorn einschliesst. Dioplas bildet mit Säuren eine vollkommene Gallerte, Chrysokoll und Asperolith werden zersetzt, ohne zu gelatiniren. Wird das Pulver dieser Mineralien mit Kalilauge gekocht, so erhält man eine sapphirblaue Flüs-



sigkeit und das Pulver wird bräunlich; bei weiterem Kochen nimmt die blaue Farbe der Lauge wieder ab und das Pulver wird braunschwarz. In der filtrirten Lösung fällt Salmiak (in hinreichender Menge zugesetzt) weisses Kieselerdehydrat. Diopas verliert beim Glühen 11 Proc. Wasser, Chrysokoll 20 Proc., Asperolith 27 Procent\*).

*Xonallit*  $\text{Ca}^3 \ddot{\text{Si}}^2 + \frac{3}{4} \text{H}$  (nach Rammelsberg unerschmelzbar). Die salzs. Lösung nach Abscheidung der Kieselerde giebt mit Aetzammoniak kein, mit kleeurem Ammoniak ein starkes Präc. 3,7 Proc. Wasser. Dicht.

*Thorit*  $\text{Th}^3 \ddot{\text{Si}} + 3 \text{H}$  und *Cerit*  $\text{Ce}^3 \ddot{\text{Si}} + 3 \text{H}$  geben mit Soda kein Kupferkorn und gelatiniren\*\*). Die Lösung des Cerits giebt (nicht zu sauer) mit Kleeure ein weisses Präcipitat, welches im Platinlöffel geglüht ziegelfarben wird (Ceroxyd). Die Farbe von Thorit ist schwarz, Strich dunkelbraun, die von Cerit ist schmutzig röthlichgrau, im Striche weiss. Ihr spec. Gew. ist 4,7—5.

*Chloropal*,  $\text{Fe} \ddot{\text{Si}}^2 + 3 \text{H}$  (Nontronit), *Wolchonskoit*  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\text{Al}$ ,  $\text{Ch}$ ,  $\text{H}$  und *Röttisit* (Nickelgymnit?)  $\ddot{\text{Si}}$ ,  $\text{Ni}$ ,  $\text{H}$ , sind amorph und von grüner Farbe, Wolchonskoit dunkel lauchgrün, die übrigen gelblichgrün. Wolchonskoit giebt v. d. L. mit Borax ein smaragdgrünes Glas, welches sich beim Erkalten nicht bleicht, Chloropal

\*) Nach Nordenskiöld findet sich noch ein ähnliches Kupfersilicat  $\text{Cu}^3 \ddot{\text{Si}}^2 + 12 \text{H}$  mit 34 Procent Wasser.

\*\*\*) Die Gallerte von Cerit mit ziemlich verdünnter Salzsäure ist etwas weich; mit einer etwas starken Salzsäure giebt er nur eine gallertähnliche Masse.

ein grünes Glas, welches sich beim Erkalten bleicht, Röttisit ein braunes Glas. Wird das grüne Pulver mit Kalilauge übergossen, so färbt es sich bei Chloropal sogleich (ohne Kochen) schwärzlich, bei Röttisit wird die Farbe erst beim Kochen und bei starker Concentration in's Braune verändert, bei Wolchonskoit wird sie nicht merklich verändert. Die salzs. Lösung von Röttisit färbt sich mit Ammoniak in Ueberschuss himmelblau. Dem Röttisit sehr ähnlich verhält sich der *Genthit*.

*Thraulit*  $\text{Fe Si} + 3 \text{Aq}$  und *Xylotil* (Bergholz)  $\text{Fe Si}^3 + \text{Mg}^3 \text{Si}^2 + 5 \text{H}$  werden nach längerem Glühen oder nach dem Schmelzen v. d. L. im Reductionsfeuer magnetisch. Sie werden von Salzsäure leicht zersetzt, ohne vollkommene Gallerte zu bilden. Die Aufl. von Xylotil giebt, nach Fällung des Eisenoxyds mit Aetzammoniak, mit phosphorsaurem Natron und Ammoniak noch ein starkes Präcipitat, die von Thraulit keines. Thraulit ist zerbrechlich, spröde und von bräunlich-schwarzer Farbe; Xylotil ist bis jetzt nur in fasrigen, zähen, holzähnlichen Massen von holzbrauner Farbe vorgekommen.

*Sepiolith* (Meerschaum),  $\text{Mg Si} + 2 \text{H}$ , ist sehr leicht, sp. Gew. = 1,5. V. d. L. brennt er sich weiss und schrumpft zusammen. Von Salzs. wird er leicht zu einer gallertähnlichen Masse zerlegt. Saugt begierig Wasser ein.

*Bastit* (Schillerspath)  $3 \left. \begin{array}{l} \text{Mg} \\ \text{Fe} \end{array} \right\} \text{Si} + 2 \text{Mg H}^2$  und *Chry-*  
*sotil*  $\text{Mg}^3 \text{Si}^2 + \text{Mg H}^3$  zeigen metallähnlichen schil-


lernden Perlmutterglanz, der erste auf einer Spaltungsfläche, der Chrysotil auf den fasrigen Massen, die er bildet. Mancher Chrysotil zeigt Seidenglanz. V. d. L. brennt sich der Bastit braun, der Chrysotil weiss. Beide werden von concentr. Salzs., leichter von Schwefelsäure ohne Gallertbildung zersetzt. Glühverlust = 12 Proc. Dem Chrysotil ähnlich (von schwachem Seidenglanze) ist der derb- und feinfasrig vorkommende *Metaxit*. Er ist grünlichweiss, der meiste Chrysotil graulichgrün oder gelblichgrün.

*Kerolith*  $Mg^3 \ddot{S}i^2 + \ddot{A}l \ddot{S}i + 15 H$ . Amorph. H. 2—3. Nimmt v. d. L. mit Kobaltlösung befeuchtet und ge-  
glüht eine blass fleischrothe Farbe an. Glühverlust 30 Procent.

*Serpentin*  $2 Mg^3 \ddot{S}i^2 + 3 Mg H^2$ , wird von concentr. Salzsäure ohne Gallertbildung zersetzt. Gewöhnlich derb und dicht, H. 3—4. Glühverlust 12—13 Proc. Aehnlich verhalten sich nachstehende wasserhaltige Talksilicate, welche aber krystallinische Struktur und Spaltbarkeit zeigen: *Pikrophyll*, H. 2,5. Glühverlust  $10\frac{1}{2}$  Proc. *Pikrosmin*, H. 2,7. Glühverl. 9 Proc. *Marmolith*, H. 2,5—3. Glühverl. 15,7 Proc. *Kämmererit*,  $\ddot{S}i, Mg, \ddot{A}l, H$ . H. 1,5—2. Glühverl. 13 Proc.\*) Der Kämmererit ist carmoisinroth, die übrigen sind von grünlicher oder graugrüner Farbe. Mit dem Kämmererit kommt chemisch der *Kotschubeit* überein. Sie unterscheiden sich optisch, da jener einaxig, dieser zweiaxig.

---


\*) Vergl. auch Chlorit und Ripidolith, welche, obwohl schwer, von concentrirter Salzsäure zersetzt werden. G. Vgl. Gymnit.



+ 3  $\bar{\text{H}}$ , *Neolith*  $\text{Mg}^3 \bar{\text{Si}}^2 + \bar{\text{H}}$  und *Clintonit*  $\bar{\text{Si}}, \bar{\text{Al}}, \text{Mg}, \text{Ca}, \bar{\text{H}}$  werden ebenfalls von concentr. Salzsäure ohne Gallertbildung zersetzt, der Glühverlust beträgt aber nur 4—6 Procent. Antigorit kommt sehr dünn-schiefrig vor, in *einer* Richtung vollkommen spaltbar. Härte 2,5; Monradit krystallinisch blättrig, H. 6; Clintonit von metallähnlichem Perlmutterglanz ist in *einer* Richtung vollkommen spaltbar, H. 4,4—5; Neolith sehr weich, H. 1, geschmeidig wie Seife anzufühlen.

b) V. d. L. im Kolben kein oder nur Spuren von Wasser gebend:

Vergl. die zuletzt genannten Mineralien der vorhergehenden Abtheilung.



Gadolinit schwillt v. d. L. an und manche Var. zeigen ein eigenthümliches Verglühen. Stark geglüht nimmt er eine lichte schmutzig grünliche Farbe an. Einiger rundet sich an sehr dünnen Kanten. Nicht spaltbar. Farbe schwarz, schwärzlichgrün; spec. Gew. 4—4,3. Gehlenit schwillt v. d. L. nicht an und rundet sich in dünnen Kanten ohne besondere Erscheinungen. Farbe graulichweiss; spec. Gew. 3 \*).

\*) Der sogenannte derbe Gehlenit von Montzoni schmilzt viel leichter und bildet eine besondere Species.

*Chrysolith* (Olivin)  $\text{Mg}^3 \ddot{\text{Si}}$  und *Chondrodit*  $2 \text{Mg}^3 \ddot{\text{Si}}$  +  $\text{Mg} \ddot{\text{F}}$  gelatiniren mit Salzsäure vollkommen. Chondrodit entwickelt mit Schwefelsäure viel Flusssäure, Chrysolith entwickelt keine. Chrysolith ist von der Härte 7 und v. d. L. wenig veränderlich. Farbe olivengrün. Chondrodit ist von der Härte 6,5. Farbe gelb, bräunlich, grünlich. Der eisenhaltige Olivin, *Hyalosiderit*, giebt mit Salpetersalzsäure zersetzt, nach Abscheidung der Kieselerde, mit Ammoniak ein braunrothes Präcipitat; der kalkhaltige, *Monticellit* (Batrachit), giebt nach Fällung von etwas Eisenoxyd durch Ammoniak, mit klesurem Ammoniak ein starkes Präc.

*Boltonit*  $\text{Mg}^3 \ddot{\text{Si}}$ , in einer Richtung deutlich spaltbar. Spec. Gew. 3. Wird von concentr. Salzsäure zersetzt und scheidet die Kieselerde als schleimiges Pulver aus.

*Leucit*  $\text{Ka}^3 \ddot{\text{Si}}^2 + 3 \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}^2$ , nicht spaltbar, kommt fast nur in Trapezoedern krystallisirt vor. Von Salzsäure ohne Gallertbildung zersetzt. Manche Var. geben mit Kobaltlösung ein schönes Blau. H. 5,5. Sp. G. 2,5.

6. Die noch übrigen Species, welche nicht unter die vorhergehenden Abtheilungen gebracht werden können, lassen sich nach der Härte in zwei Gruppen unterscheiden.

a) In der Härte unter 7 (Quarz).

*Biotit* (einaxiger Glimmer)  $\left. \begin{array}{l} \ddot{\text{A}} \\ \ddot{\text{Fe}} \end{array} \right\} \ddot{\text{Si}} + \left. \begin{array}{l} \text{Mg}^3 \\ \text{Ka}^3 \end{array} \right\} \ddot{\text{Si}}$ , *Mus-*

*kovit* (zweiaxiger Glimmer)  $\text{Ka} \ddot{\text{Si}} + 3 \ddot{\text{Al}} \ddot{\text{Si}}$  und *Talk*  $\text{Mg}^4 \ddot{\text{Si}}^3$  geben v. d. L. im Kolben kein oder nur wenig Wasser. Der Glühverlust geht beim Talk (und

Speckstein) nicht über 5 Procent. Sie sind in einer Richtung vollkommen spaltbar, ihre Härte ist 1—2,5. Talk fühlt sich fett an, die übrigen nicht. Biotit wird von concentr. Schwefelsäure zersetzt, die übrigen werden nicht zersetzt. Biotit verändert beim Drehen im Stauroskop das schwarze Kreuz nicht, die übrigen verändern es mit verschiedenen Farben. Die Blätter von Muskovit sind elastisch biegsam, die von Talk nicht. (Als ein dichter Talk ist der Speckstein (Steatit) anzusehen, welcher ebenso fettig anzufühlen ist.) Vergl. Pyrophyllit. Dem Biotit ähnlich verhalten sich *Margarodit* und *Phlogopit*, die von concentr. Schwefelsäure zersetzt werden. Sie sind optisch zweiaxig und drehen das Kreuz im Stauroskop oder verändern es mit Farben.

Dem Muskovit nahestehend ist der stark perlmutterglänzende *Margarit* und der *Oellacherit* mit  $5\frac{1}{2}$  Proc. Baryterde, welche, nachdem das Mineral durch Kali aufgeschlossen, aus der salzsauren Lösung durch Schwefelsäure gefällt wird.

*Chlorit* und *Ripidolith* (Klinochlor)  $\ddot{\text{S}}\text{i}$ ,  $\ddot{\text{M}}$ , Mg, Fe, H geben v. d. L. im Kolben eine merkliche Quantität Wasser. Der Glühverlust ist 12 Proc. Sie sind in einer Richtung vollkommen spaltbar, die Blätter nicht elastisch (Chlorit zeigt oft kleinblättrig körnige Massen), ihre H. 1—2,5. Sie werden bei längerem Kochen von concentr. Salzsäure, leichter von Schwefelsäure zersetzt. Ripidolith brennt sich v. d. L. weiss und schmilzt schwer (5,5) zu einem graulichgelben Email, Chlorit wird schwarz und irritirt eine feine Magnetnadel. Die Ripidolithe geben v. d. L. mit Borax in gehöriger Menge zusammengeschmolzen meistens ein

von Chrom grün gefärbtes Glas, die Chlorite aber ein von Eisen gefärbtes, welches sich beim Abkühlen bleicht. In die Nähe des Ripidolith gehört der *Leuchtenbergit*, von gelblicher Farbe; er verhält sich optisch einaxig, während der Ripidolith, besonders in der, Klinochlor genannten, Var. sich zweiaxig zeigt. Der nahestehende ebenfalls einaxige *Pennin* hat wie der Chlorit dunkelgrüne Farbe, kryst. in Rhomboedern von  $65\frac{1}{2}^{\circ}$  Randktw. Diesen Mineralien ähnlich verhält sich der *Chloritoid* (Sismondin, Masonit), welcher von der Salzsäure nicht merklich angegriffen, von concentr. Schwefelsäure zersetzt wird. Seine Härte = 5—6 unterscheidet ihn leicht, auch ist der Glühverlust nur  $7\frac{1}{2}$  Procent.


*Kerolith* (vergl. Abthl. 5 a). Amorph, gelblichweiss. H. 2—3, Glühverlust 30 Proc. Wird von Salzsäure grossentheils zersetzt.

*Bauxit*  $\bar{\text{Al}}$ ,  $\ddot{\text{Fe}}$ ,  $\text{H}$ . Amorph, graulichweiss, röthlichbraun. H. 3. Glühverlust 20 Proc. Wird von Salzs. wenig angegriffen, von concentr. Phosphorsäure fast vollständig aufgelöst. Vergl. Argillit.

*Wolchonskoit*,  $\bar{\text{Si}}$ ,  $\bar{\text{Ch}}$ ,  $\bar{\text{Al}}$ ,  $\text{H}$ . Amorph, dunkelgrün. Mit Phosphors. eingekocht eine smaragdgrüne Lösung gebend, die mit Wasser verdünnt die Farbe behält und gelatinöse Kieselerde ausscheidet. — *Chromit*, zuweilen von metallähnlichem Fettglanz, zeigt wie der vorige Chromreaction, ist aber von schwarzer Farbe und gelblichbraunem Striche. Vergl. I. B. 3.

*Warwickit*  $\bar{\text{B}}$ ,  $\bar{\text{Ti}}$ ,  $\text{Mg}$ ,  $\text{Fe}$ . Das Pulver wird von concentr. Schwefels. zersetzt. Zur Trockne abgeraucht,

ertheilt die Masse dem Weingeist die Eigenschaft mit grüner Flamme zu brennen. Wenn man diese Masse mit Salzsäure kocht und Stanniol zusetzt, so färbt sich die Flüssigkeit beim Concentriren violett und nimmt dann mit Wasser verdünnt eine rosenrothe Farbe an.



+ 3  $\overset{\text{Mg}^3}{\text{Si}^2}$ . Broncit ist in *einer* Richtung vollkommen spaltbar und zeigt auf den Spaltungsflächen starken metallähnlichen Perlmutterglanz; Anthophyllit ist in zwei Richtungen unter  $124^\circ 30'$  deutlich spaltbar und zeigt auf diesen Flächen einen ähnlichen, doch weniger lebhaften Glanz. Ihre Härte = 5—5,5. *Hypersthen*, dem Broncit sehr nahestehend, spaltet deutlich unter  $86\frac{1}{2}^\circ$ .

*Wolframsäure*  $\overset{\text{W}}{\text{W}}$  giebt mit Phosphors. gekocht eine bläuliche Lösung, welche noch warm mit Eisenpulver und wenig Wasser umgerührt sogleich dunkelblaue Farbe annimmt. — Findet sich in weichen erdigen Massen von gelber Farbe.

*Schcelit*  $\overset{\text{Ca}}{\text{Ca}} \overset{\text{W}}{\text{W}}$  (schmilzt = 5), hinterlässt beim Kochen des Pulvers mit Salpetersäure einen citrongelben Rückstand von Wolframsäure. Mit Phosphors. stark eingekocht eine (oft blaue) Masse bildend, welche mit viel Wasser gelöst, eine farblose Flüssigkeit giebt, die beim Schütteln mit Eisenpulver eine schöne blaue Farbe annimmt. H. 4,5—5. Spec. Gew. 6.

*Kassiterit* (Zinnstein)  $\overset{\text{Sn}}{\text{Sn}}$ , wird in Splittern v. d. L. mit Cyankalium auf Kohle leicht (für sich nur sehr schwer) zu metallischem Zinn reducirt. Ist bedeutend schwerer,



als ähnliche Mineralien; specif. Gewicht = 6,8—7.  
Härte 6,5.

*Anatas* und *Rutil*  $\ddot{T}i$ . Wird das feine Pulver mit Kalihydrat geschmolzen und dann in Salzsäure aufgelöst, so nimmt diese Aufl. beim Einkochen mit Stanniol eine violette Farbe an, die beim Verdünnen mit Wasser roth wird und diese Farbe nicht weiter verändert. *Anatas* ist vollkommen spaltbar nach den Flächen einer Qnadratpyramide von  $136^{\circ} 22'$  Randktw., *Rutil* nach den Flächen eines quadratischen oder auch eines gleichwinklichen octogonalen Prisma's. Die Härte von *Anatas* = 5,5; Farbe indigoblau, braun, selten roth. Die Härte von *Rutil* = 6,5; Farbe meistens roth, bräunlichroth, gelb, schwärzlich. Beide besitzen starken metallähnlichen Diamantglanz. Aehnlich verhält sich der *Brookit*, ebenfalls  $\ddot{T}i$ , aber von rhombischer Krystallisation. Härte 5,5—6, gelblich-röthlichbraun.

*Aeschinit* und *Eitzenit* (Niobsaure Verb. von  $\ddot{Z}r$ ,  $\ddot{C}e$ ,  $\ddot{Y}$ ,  $\ddot{L}a$ ,  $\ddot{C}a$  etc.) Wird das Pulver mit Kalihydrat im Silbertiegel geschmolzen, ausgelaugt, filtrirt und das Filtrat mit Salzsäure neutralisirt, so erhält man ein Präc., welches mit Ueberschuss von concentr. Salzsäure und Stanniol einige Minuten gekocht, auf Zusatz von Wasser eine klare sapphirblaue Lösung giebt, die sich an der Lnft bald olivengrün färbt und allmählig bleicht. Wird der beim Auslaugen bleibende Rückstand mit Salzsäure und Stanniol gekocht, so erhält man beim Verdünnen eine blass rosenrothe Flüssigkeit, welche vom Aeschinit das Curcupapier orangegelb färbt. Aeschinit schwillt v. d. L. stark an und wird gelb

oder bräunlich. Die Farbe des Aeschinit ist schwarz, das Pulver lichte bräunlich; der Euxenit ist v. d. L. unveränderlich, seine Farbe bräunlichschwarz, das Pulver röthlichbraun. Sie sind von metallähnlichem Fettglanz. — Eine sich ähnlich verhaltende Verbindung ist der *Pyrochlor* (von Miask), welcher durch seine oktaedrische Form charakterisirt ist. Seine Farbe ist braunroth, das Pulver blassgelb.

*Opal*  $\ddot{S}i$ ,  $\ddot{H}$  giebt v. d. L. im Kolben Wasser und mit Soda unter Brausen ein klares Glas. Unschmelzbar. H. 6—6,5. Spec. Gew. 2—2,3. Amorph. In Kalilauge beim Kochen grösstentheils oder vollkommen auflöslich. Die Aufl. mit einer hinreichenden Menge Salmiakauflösung versetzt, fällt Kieselerdehydrat.

*Xenotim* (Phosphorsaure Yttererde)  $Y^3 P^5$ . V. d. L. mit Schwefelsäure befeuchtet, die Flamme schwach grünlich färbend, in Phosphorsalz sehr schwer zu einem ungefärbten Glase aufl. H. 5. Sp. Gew. 4,4.

Vergl. Childrenit. Vergl. Orthoklas und Hyalophan.


b) *In der Härte = 7 und über 7.*

Vergl. aus der vorhergehenden Abtheilung Kassiterit, Rutil und Opal, deren Härte 7 nahe steht.

*Quarz* (Bergkrystall, Amethyst, Hornstein, Feuerstein, Chaledon etc.)  $\ddot{S}i$  schmelzen v. d. L. auf Kohle mit Soda (wovon nicht zu viel zugesetzt werden darf) leicht unter Brausen zu einem klaren Glase zusammen. Für sich sind sie auch im strengsten Feuer unschmelzbar und unveränderlich. Das feine Pulver mit Kalihydrat geschmolzen giebt mit Wasser eine mehr oder weniger vollständige Lösung, in welcher eine hinreichende Menge von Salmiaklösung ein starkes weisses Präc.

(Kieselerdehydrat) hervorbringt. Die Härte des Quarzes = 7, giebt lebhafte Funken am Stahl, seine gewöhnliche Krystallform die Comb. einer hexagonalen Pyr. von  $103\frac{1}{3}^{\circ}$  Randktw. mit dem hexagonalen (horizontal gestreiften) Prisma. Spec. Gew. 2,6.

Vergl. Korund.



sind von der Härte = 7. Sie geben v. d. L. mit Soda kein klares Glas. Cordierit ist schmelzbar = 5—5,5; seine Farbe blau, graulich. Sp. Gew. 2,6. Staurolith ist unschmelzbar; seine Farbe bräunlichroth, braun. Sp. Gew. 3,6.

*Smaragd* (Berill)  $\text{Be}^3 \bar{\text{Si}}^2 + \bar{\text{Al}} \bar{\text{Si}}^2$ , *Euklas*  $\bar{\text{Si}}$ ,  $\bar{\text{Al}}$ ,  $\bar{\text{Be}}$ ,  $\bar{\text{H}}$ . *Phenakit*  $\text{Be}^3 \bar{\text{Si}}$  und *Zirkon*  $\bar{\text{Zr}} \bar{\text{Si}}$  sind von der Härte 7,5. Smaragd und Euklas werden v. d. L. in strengem Feuer milchweiss und runden sich in sehr dünnen Kanten. Smaragd XXsirt in hexagonalen Prismen und ist basisch ziemlich deutlich spaltbar. Euklas XXsirt in klinorhombischen Prismen und ist vollkommen nach zwei rechtwinkligen Richtungen spaltbar. Phenakit und Zirkon sind v. d. L. unschmelzbar, Zirkon brennt sich farblos. Wenn man Zirkonpulver mit kaustischem Kali zusammenschmilzt und dann mit Salzsäure kocht, so färbt die verdünnte saure Flüssigkeit das Curcumapapier orangefarben. Wird die salzsaure Lösung bis zur Krystallisation concentrirt und dann mit einer gesättigten Lösung von schwefelsaurem Kali gekocht, so bildet sich ein weisses Präc. (von Zirkonerde). Beide kommen nur krystallisirt vor, Phenakit in hexagonalen Pyramiden, Prismen und

Rhombodern, Zirkon in Quadratpyramiden und quadratischen Prismen. (Das spec. Gew. des Zirkons = 4,4—4,6; das der übrigen 2,7—3.)

*Topas*  ${}^2\text{Al F}^3 + 5 \text{Al Si}$ . Härte = 8. Krystallisirt in rhombischen Prismen, basisch deutlich spaltbar. Der gelbe wird in grösseren Stücken geglüht blass rosenroth; die Farbe zeigt sich erst nach dem Erkalten. Schmilzt man Borsäure im Platindraht so lange, bis die Flamme nicht mehr grün gefärbt erscheint und setzt dann feingeriebenes Topaspulver zu, so kommt bei anhaltendem Blasen die grüne Farbe wieder deutlich zum Vorschein (Fluorborgas.)\* Sp. Gew. 3,5.

*Uwarowit*,  $\text{Ca}^3 \text{Si} + \text{Er Si}$ , smaragdgrün, unschmelzbar, färbt sich in der Hitze schwärzlichgrün, nimmt aber beim Erkalten die Smaragdfarbe wieder an. Mit Borax als Pulver zusammenschmolzen ein smaragdgrünes Glas gebend. H. 7,5—8. Sp. Gew. 3,5.

*Spinell*  $\text{Mg Al}$ , *Pleonast*  $\left. \begin{array}{l} \text{Mg} \\ \text{Fe} \end{array} \right\} \text{Al}$ , *Gahnit*  $\left. \begin{array}{l} \text{Zn} \\ \text{Mg} \end{array} \right\} \text{Al}$

und *Chlorospinell*  $\text{Mg} \left\{ \begin{array}{l} \text{Al} \\ \text{Fe} \end{array} \right\}$  sind von der Härte 7,5—8.

Sie kommen fast nur in Octaedern krystallisirt vor. Das feine Pulver mit Phosphorsäure bis zum Verflüchtigen dieser Säure im Platintiegel erhitzt giebt auf Zusatz von Wasser (nach dem Erkalten) bei allen eine meist vollständige Lösung. Diese Lösung mit Kalilauge in Ueberschuss versetzt, giebt beim Spinell ein starkes weisses Präc., beim Chlorospinell ein ähnliches

\*) Um die Flussssäure in Topas sicher nachzuweisen, vergl. Einleitung p. XV.

gelbliches, beim Pleonast ein grünliches; die von den Niederschlägen abfiltrirte Flüssigkeit giebt mit Schwefelammonium kein Präc. — Gahnit giebt in der phosphorsauren Lösung mit Kali in Ueberschuss ein geringes Präc., dessen Filtrat mit Schwefelammonium aber ein starkes grüneschwarzes Präc., welches v. d. L. auf Kohle erhitzt starken Zinkbeschlag giebt. — Spinell ist gewöhnlich von rother oder bläulicher Farbe, Pleonast schwarz, Gahnit dunkelgrün, Chlorospinell olivengrün und durchscheinend. Dem Gahnit ähnlich verhält sich der *Dysluit* und der *Kreittonit*, welcher vor dem Glühen auf eine feine Magnetnadel wirkt. Das spec. Gew. des Gahnit, Dysluit und Kreittonit = 4,3—4,6, das der übrigen Spinelle 3,6.

*Diamant C*, durch seine Härte, welche die des Korunds übertrifft, hinlänglich charakterisirt. Tesserall. Spec. Gew. 3,5—3,6.

## A n h a n g.

---

Die wichtigsten fossilen Kohlen sind der Anthracit, die eigentlichen Stein- oder Schwarzkohlen und die Braunkohlen. Den Schwarzkohlen theilweise sehr ähnlich ist der Asphalt. Zu ihrer chemischen Unterscheidung dienen folgende Kennzeichen:

Der *Anthracit* ist an der Flamme eines Kerzenlichtes nicht entzündlich, giebt im Kolben ausser etwas Wasser keinen oder nur einen sehr geringen Beschlag von Theer und verbrennt v. d. L. allmählig ohne zu schmelzen mit Hinterlassung von etwas Asche. Mit Kalilauge gekocht ertheilt er der Lauge keine Färbung.

Die *Stein-* und *Braunkohlen* und der *Asphalt* sind an der Flamme eines Kerzenlichtes entzündlich und brennen mit Entwicklung eines brenzlichen Geruches. V. d. L. im Kolben erhitzt geben sie bräunliche und bräunlich-gelbe Theertropfen.

Die *Steinkohlen* und der *Asphalt* ertheilen der Kalilauge beim Kochen keine oder nur eine schwach gelbliche Farbe. Kocht man ihr Pulver mit Aether, welches am besten in einem Kolben oder in einer an einem Ende zugeblasenen Glasröhre geschieht, welche in heisses Wasser gestellt werden, so färbt der Asphalt den Aether weinroth oder braunroth, die Steinkohlen aber färben

ihn nicht oder nur schwach gelblich. Asphalt schmilzt auch merklich leichter als die meisten schmelzbaren Steinkohlen und fließt am Kerzenlicht wie Siegellack.

Die *Braunkohlen* unterscheiden sich von den vorhergehenden leicht durch ihr Verhalten zur Kalilauge, indem sie ihr beim Kochen eine braune Farbe ertheilen.

Die Steinkohlen an der Flamme eines Lichtes oder v. d. L. zum Glühen erhitzt, erlöschen sogleich, wenn sie aus der Flamme genommen werden, bei den Braunkohlen aber dauert dann das Glühen noch einige Zeit fort.

Alle diese Kohlen geben in einem Kolben oder bedeckten Platintiegel scharf geglühte Koaks, welche mit einer Zinkkluppe in eine Lösung von Kupfervitriol getaucht sich sogleich mit metallischem Kupfer belegen.

### Z u s a t z.

Bei eisenhaltigen Nickelerzen, wie Chatamit, ist es zweckmässig, statt Salpetersäure zur Zersetzung Salpetersalzsäure anzuwenden, um die blaue Farbe des ammoniakalischen Filtrats reiner zu erhalten. — Das Kupfer aus Kupfererzen wird am schönsten als metallischer Ueberzug auf Eisen erhalten, wenn man die Erze durch Salpetersäure zersetzt, dann Schwefelsäure zugebt und eindampft, dann mit Wasser verdünnt und ein blankes Eisenblech in die Flüssigkeit stellt.

Pag. 60 Z. 13 statt Chonihrit lies Chonikrit.

Pag. 77 Z. 16 statt  $\text{Fe}^3$  lies  $\text{Fe}^2$ .

## Register.

- Abichit 35.  
Achmit 46.  
Adamin 52  
Aedelforsit 71.  
Aegyriu 46.  
Aeschinit 95.  
Agalmatolith 76.  
Akanthit 13.  
Alabandin 14.  
Alaunstein = Alunit.  
Albit 70.  
Algodonit 4.  
Allanit 20. 44.  
Allochroit 45.  
Alloklas 4.  
Allophan 74.  
Almandin 46.  
Altaït 8.  
Alumian 76  
Aluminit 72.  
Alunit 72.  
Amalgam 18.  
Amblygonit 54.  
Amethyst 96.  
Amianth 69.  
Ammoniakalaun 52.  
Amphibol 69.  
Amphithalit 74.  
Analcim 60.  
Anatas 95.  
Andalusit 76.  
Anglesit 32.  
Anhydrit 50.  
Ankerit 82.  
Annabergit 38.  
Anorthit 64.  
Anthophyllit 94.  
Anthosiderit 82.  
Anthracit 100.  
Antigorit 90.  
Antimonblende 27.  
Antimonfahlerz 11.  
Antimonglanz 10.  
Antimonit 10.  
Antimonnickel 13.  
Antimonoxyd 27.  
Antimonsilber 11.  
Antimonsilberblende 28.  
Antozonit 62.  
Apatit 54. 85.  
Apophyllit 59.  
Aquamarin = Beryll.  
Aräoxen = Dechenit.  
Aragonit 79.  
Arfvedsonit 45.  
Argentit 2. 13.  
Argillite 75.  
Arkansit 24.  
Arksutit 62.  
Arquerit 18.  
Arsenichte Säure 27.  
Arsenikfahlerz 3.  
Arsenikkies 6.  
Arseniksaures Bleioxyd 30.  
Arsenosiderit 39.  
Arsenit 27.  
Arsenomelan 3.  
Arsenopyrit 6.  
Arsensilberblende 28.  
Asbest 69.  
Asbolan 84.  
Asperolith 86.  
Asphalt 100.  
Astrophyllit 44.  
Atakamit 36.  
Atlasit 37.  
Augit 68.  
Aurichalcit 87.



Automolit = Gahnit.

Axinit 68.

Azurit 37.

Babingtonit 46.

Barnhardit 15.

Barsowit 58.

Baryt 51.

Barytharmotom 67.

Barytoalcit 80.

Bastit 88.

Batrachit 91.

Bauxit 93.

Bayldonit 34.

Belonit 15.

Beraunit 42.

Bergholz 45, 88.

Bergkrystall 96.

Berlinit 73.

Berthierit 13.

Beryll 97.

Berzelin 7.

Beudantit 39.

Bimsstein 71.

Bindheimit 30.

Binnit 3.

Biotit 91.

Bismuthin 18.

Bismuthit 47.

Bitterkalk = Dolomit.

Bittersalz 48.

Bitterspath = Dolomit.

Blättererz 9.

Bleicarbonat 32.

Bleiglanz-Galenit 14.

Bleigummi 73.

Bleivitriol 32.

Blumit 46.

Bohnerz 82.

Boltonit 91.

Bolus 75.

Boracit 53.

Borax = Tinkal.

Borickit 42.

Bornit 15.

Borocalcit 50.

Boronatrocalcit 50.

Borsäure 53.

Botryogen 40.

Boulangerit 11.

Bournonit 10.

Brauneisenerz 82.

Braunit 21.

Braunkohle 100.

Braunspath 80.

Breithauptit 13.

Brewsterit 61.

Brochantit 36.

Brongniartin 50.

Brongniartit 12.

Bronzit 94.

Brookit 95.

Brucit 79.

Brushit 54.

Buntkupfererz 15.

Buratit 37.

Calamin 73, 79.

Calcit 79.

Calomel 28.

Cancrinit 52.

Carmentit 17.

Carrollit 17.

Castillit 15.

Cerit 87.

Cerussit 32.

Cervantit 81.

Chabasit 61.

Chalcedon 96.

Chalkantit 36.

Chalkodit 43.

Chalkolith 38.

Chalkophyllit 35.

Chalkopyrit 15.

Chalkosin 14.

Chalkostibit 12.

Chatamit 5.

Chenevixit 34.

Chiastolith 76.

Childronit 85.

Chiolith 52.

Chiviatit 18.

Chloanthit 5.

Chlorblei 28, 32.

Chforit 92.

Chloritoid 93.

Chloropal 87.

Chlorospinell 98.

Chlorquecksilber 28.

Chlorsilber 29.

Chodneffit 52.

Chonikrit 60.

Chondroarsenit 52.  
 Chondrodit 91.  
 Chromeisenerz 23.  
 Chromit 23.  
 Chromsaurer Bleioxyd 31.  
 Chrysoberill 77.  
 Chryskohl 86.  
 Chrysolith 91.  
 Chrysotil 88.  
 Cimolit 75.  
 Clausthalit 7.  
 Clintonit 90.  
 Comptonit 55.  
 Cookeit 66.  
 Copiapit 40.  
 Coquimbit 40.  
 Cölestin 51.  
 Cordierit 97.  
 Cornwallit 36.  
 Covellin 36.  
 Crednerit 21.  
 Cronstedtit 43.  
 Cuban 15.  
 Cuprëin 17.  
 Cuprit 36.  
 Cuproplumbit 14 15.  
 Cyanit = Disthen.

Danalit 56.  
 Danburit 65.  
 Datolith 55.  
 Davyn 58.  
 Dechenit 81.  
 Descloizit 34.  
 Desmin 61.  
 Deveylit 62.  
 Diadochit 42.  
 Diallage 67.  
 Dialogit 81.  
 Diamant 93.  
 Dianit 25.  
 Diaspor 74.  
 Dichroit = Cordierit.  
 Digenit 17.  
 Diopsid 68.  
 Dioptas 86.  
 Diskrasit 11.  
 Disterrit 76.  
 Disthen 76.  
 Dolomit 80.  
 Domeykit 8.

Dufrenoyzit 3.  
 Dysluit 99.  
 Edingtonit 55.  
 Ehlit 88.  
 Einaxiger Glimmer 91.  
 Eisenglanz, Eisenglimmer =  
 Hämatit.  
 Eisenkalkgranat 15.  
 Eisenkies 17.  
 Eisennickelkies 15.  
 Eisenniere 82.  
 Eisenerker, gelber s. Limonit.  
 Eisensinter 39.  
 Eisenspath 41 81.  
 Eisenvitriol 40.  
 Ekmannit 43.  
 Eläolith 58.  
 Elektrum 1.  
 Embolit 20.  
 Emerylit 66.  
 Enargit 3.  
 Epidot 70.  
 Epsomit 48.  
 Erdkobalt 81.  
 Erinit 35.  
 Erythrin 38.  
 Euchroit 35.  
 Eudialyt 57.  
 Eukairit 7.  
 Eukolith 64.  
 Euklas 97.  
 Eulytin 47.  
 Euphyllit 66.  
 Ensynchit 33.  
 Euxenit 95.  
 Evansit 73.  
 Fahlerz 3.  
 Fayalit 20 41.  
 Feldspath s. Orthoklas 70.  
 Felsobanyit 72.  
 Ferberit 46.  
 Fergusonit 25.  
 Feuerstein 96.  
 Fibroferrit 40.  
 Fischerit 73.  
 Flucocerit 86.  
 Flussspath 51.  
 Franklinit 22.  
 Freieslebenit 12.

- Gadolinit 90.  
 Gahuit 98.  
 Galenit 14.  
 Gallmei s. Calamin.  
 Gaylussit 50.  
 Gearsutit 52.  
 Gediegen Antimon 10.  
   — Arsenik 3.  
   — Blei 2.  
   — Eisen 2.  
   — Gold 1.  
   — Kupfer 2.  
   — Palladium 2.  
   — Platin 2.  
   — Quecksilber 2.  
   — Silber 1.  
   — Tellur 8.  
   — Wismuth 18.  
 Gehlenit 90.  
 Gelbbleierz s. Wulfenit.  
 Genthit 88.  
 Geokronit 11.  
 Gersdorffit 5.  
 Gibbsit 74.  
 Gismondin 56.  
 Glanzarsenikkies 6.  
 Glanzkobalt 4.  
 Glaserit 48.  
 Glaserz 13.  
 Glaubersalz 48.  
 Glaukodot 4.  
 Glaukolith 63.  
 Glimmer s. Biotit und Muscovit.  
 Göthit 82.  
 Goldsilber 1.  
 Goslarit 53.  
 Grammatit 69.  
 Granaten 45, 46, 65, 17.  
 Graphit 24.  
 Grauspiessglanzerz = Antimonit.  
 Greenokit 83.  
 Grossular 71.  
 Grünbleierz = Pyromorphit.  
 Grüneisenstein 42.  
 Grünerde 46.  
 Guarinit 69.  
 Gymnit 62.  
 Gyps 50.  
 Haarkies 17.  
 Hämatit 22.  
 Halloysit 74.  
 Harmotom 67.  
 Hauerit 14.  
 Hausmannit 21.  
 Hauyn 57.  
 Hebetin 76.  
 Hedenbergit 68.  
 Hedyphan 31.  
 Helvin 56.  
 Hessit 2, 8.  
 Homichlin 15.  
 Hornblei 32.  
 Hornblende 69.  
 Hornstein 96.  
 Howlit 65.  
 Huascolit 14.  
 Humboldtith 58.  
 Hureaulith 41.  
 Hyalit = Opal.  
 Hyalophan 70.  
 Hyalosiderit 91.  
 Hyazinth = Zirkon.  
 Hydrargillit 74.  
 Hydroboracit 53.  
 Hydrohämatit 83.  
 Hydromagnesit 79.  
 Hydromagnoalecit 79.  
 Hydrotalkit 82.  
 Hydrozinkit 78.  
 Hypersthen 94.  
 Hystatit 22.  
 Jalpait 13.  
 Jamesonit 10.  
 Jarosit 40.  
 Ilmenit 22.  
 Jodit 29.  
 Jodsilber 29.  
 Jollyt 60.  
 Jordanit 3.  
 Josëit 9.  
 Iridosmin 25.  
 Iserin 22.  
 Ittnerit 56.  
 Ivaarit 63.  
 Kämmererit 80.  
 Kainit 49.  
 Kakoxen 42.  
 Kalait 84.  
 Kalialaun 48.

Kalisalpeter 48.  
 Kalkharmotom 56.  
 Kalkspath = Calcit.  
 Kalomel 28.  
 Kaolin 73.  
 Karpholith 65.  
 Karphosiderit 40.  
 Kassiterit 94.  
 Katapleit 60.  
 K eramohalit 58.  
 Kerargyr 29.  
 Kerolith 89.  
 Kerasin 82.  
 Kibdelophan 22.  
 Kieselgalmei 79.  
 Kieselmalachit 86.  
 Kilbrickenit 11.  
 Klaprothit 16.  
 Klinochlor 92.  
 Klipsteinit 49.  
 Kobaltbl the 38.  
 Kobaltin 4.  
 Kobellit 11.  
 Kohlensaures Silberoxyd 30.  
 Kollyrit 74.  
 Konichalcit 35.  
 Korund 77.  
 Korynit 5.  
 Kotschoubeit 89.  
 Kraurit 42.  
 Kreittonit 99.  
 Krokoit 31.  
 Krokydolith 45.  
 Kryolith 51.  
 Kryophyllit 62.  
 Kupferantimonglanz 12.  
 Kupferglanz 14.  
 Kupferglimmer 85.  
 Kupferindig 36.  
 Kupferkies 15.  
 Kupferlasur 37.  
 Kupferschaum 35.  
 Kupferschw rze 36.  
 Kupfervitriol 36.  
 Kupferwismuthertz 11.  
  
 Labrador 64.  
 Lanarkit 32.  
 Langit 36.  
 Lasurit 57.  
 Lasurstein 57.

Laumontit 55.  
 Lazulith 75.  
 Leadhillit 32.  
 Lehrbachit 6.  
 Lepidokrokot = G thit.  
 Lepidolith = Lithionit.  
 Lepidomelan 45.  
 Leuchtenbergit 93.  
 Leucit 91.  
 Leukophan 67.  
 Libethenit 37.  
 Lievrit 20. 44.  
 Limonit 82.  
 Linarit 32.  
 Linn it 17.  
 Linsenerz 35.  
 Liparit 51.  
 Lirokonit 35.  
 Lithionglimmer 66.  
 Lithionit 47. 66.  
 Lithionturmalin 77.  
 L lingit 6.  
 Lunnit 37.  
  
 Magnesioferrit 22.  
 Magnesit 80.  
 Magneteisenerz 22.  
 Magnetit 19. 22.  
 Magnetkies 17.  
 Magnoferrit 22.  
 Malachit 37.  
 Manganchrysolith 56.  
 Manganepidot 65.  
 Manganglanz 14.  
 Manganit 21.  
 Manganspath 81.  
 Margarit 66. 92.  
 Margarodit 92.  
 Markasit 17.  
 Marmatit 88.  
 Marmolith 89.  
 Mascagnin 27.  
 Masonit 93.  
 Matlockit 32.  
 Meerscham 62. 88.  
 Megabasit 46.  
 Mejonit 58.  
 Melanterit 40.  
 Melilith 55.  
 Menakan 22.  
 Mendipit 82.

- Meneghinit 11.  
 Mennig 31.  
 Mesitinspath 81.  
 Mesolith 55.  
 Metaxit 89.  
 Millerit 17.  
 Miloschin 75.  
 Mimetesit 30.  
 Mirabilit 48.  
 Molybdänglanz 24.  
 Molybdänit 24.  
 Molybdänocker 47.  
 Molybdänsaures Bleioxyd 33.  
 Monazit 85.  
 Monradit 90.  
 Monrolith 77.  
 Monticellit 91.  
 Mordenit 62.  
 Moroxit = Apatit.  
 Mosandrit 60.  
 Müllerin 9.  
 Muscovit 76, 91.  
 Myargyrit 12.  
 Myelin 76.  
 Mysorin 37.  
 Nadelers 15.  
 Nagyagit 9.  
 Nakrit 74.  
 Nasturan 26, 84.  
 Natrolith 55.  
 Natrumsalpeter 48.  
 Naumannit 7.  
 Nemalith 79.  
 Neolith 90.  
 Nephelin 58.  
 Nephrit 69.  
 Newjanskite 25.  
 Nickelantimonglanz 13.  
 Nickelarsenikglanz 5.  
 Nickelin 5.  
 Nickelocker = Annabergit 38.  
 Nickelsmaragd 81.  
 Nickelwismuthglanz 15.  
 Niohit 25.  
 Nitratin 48.  
 Nontronit 87.  
 Nosin 57.  
 Nuttallit 63.  
 Obsidian 71.  
 Ocellacherit 92.  
 Okenit 59.  
 Oligoklas 70.  
 Olivenit 34.  
 Olivin = Chrysolith 91.  
 Opal 96.  
 Operment 27.  
 Orthit 44.  
 Orthoklas 70.  
 Pachnolith 52.  
 Palagonit 43.  
 Parisit 82.  
 Pastreit 40.  
 Pechstein 71.  
 Peganit 78.  
 Pektolith 59.  
 Pencatit 79.  
 Pennin 93.  
 Pentlandit 15.  
 Percylit 86.  
 Perlstein 71.  
 Perowskit 24.  
 Petalit 66.  
 Pettkoit 40.  
 Petzit 9.  
 Pharmakolith 51.  
 Phenakit 97.  
 Phillipsit 56.  
 Phlogopit 92.  
 Phönicit 31.  
 Pholerit 74.  
 Phosphorit = Apatit.  
 Phosphorochalcit 37.  
 Phosphorsaure Yttererde 96.  
 Piemontit 65.  
 Pikrophyll 89.  
 Pikrosmin 89.  
 Pissophan 73.  
 Pistazit 70.  
 Pittzit 39.  
 Plagionit 11.  
 Plattnerit 20.  
 Pleonast 98.  
 Polyant 22.  
 Polybasit 3.  
 Polyhallit 50.  
 Polykras 85.  
 Polytelit 11.  
 Porcellanerde 75.  
 Porcellanit 68.  
 Predazit 79.

- Prehmit 61.  
 Proustite 28.  
 Psilomelan 20. 21.  
 Pyrargyrit 28.  
 Pyrit 17.  
 Pyrochlor 96.  
 Pyrochroit 79.  
 Pyrolusit 22.  
 Pyromelin 39.  
 Pyromorphit 31.  
 Pyrop 71.  
 Pyrophyllit 76.  
 Pyrosklerit 60.  
 Pyrosmalith 44.  
 Pyrostibit 27.  
 Pyrrhotin 17.  
  
 Quarz 96.  
 Quecksilber, gediegen 2.  
 Quecksilberfahlerz 12.  
  
 Raimondit 40.  
 Rammelsbergit 5.  
 Raphanosmit 7.  
 Realgar 27.  
 Römerit 40.  
 Röttisit 87.  
 Rhodonit 47. 65.  
 Rhomb. Eisenkies 17.  
 Richmondit 73.  
 Richterit 65.  
 Ripidolith 92.  
 Rothbleierz = Krokoit.  
 Rotheisenerz 22.  
 Rother Mangankiesel 65.  
 Rothkupfererz 36.  
 Rothnickelkies 5.  
 Rothzinkerz 84.  
 Rubellit 77.  
 Rutil 95.  
  
 Salmiak 27.  
 Salpeter 48.  
 Samarskit 20.  
 Sawoit 74.  
 Sapphir 77.  
 Sarkopsid 41.  
 Sassolin 53.  
 Saynit 15.  
 Scheelit 66. 94.  
 Schillerspath 88.  
  
 Schorlomit 63.  
 Schriftez 9.  
 Schrötterit 75.  
 Schwarzer Mangankiesel 19.  
 Schwarzkohle 100.  
 Schwefel 26.  
 Schwefelkies = Pyrit und Markasit.  
 Schwefelsaures Kali 48.  
 Schwerspath = Baryt.  
 Seladonit 46.  
 Selbit 30.  
 Selenblei 7.  
 Selenbleikupfer 7.  
 Selenkupfer 7.  
 Selenquecksilber 6.  
 Selenquecksilberblei 6.  
 Selensilber 7.  
 Senarmontit 27.  
 Sepiolith 62. 88.  
 Serpentin 89.  
 Siderit 81.  
 Sideroschisolith 43.  
 Siegenit 17.  
 Silberfahlerz 11.  
 Silberkupferglanz 14.  
 Sillimanit 77.  
 Sismondin 93.  
 Sisserskit 25.  
 Skapolith = Wernerit.  
 Skolezit 55.  
 Skolopsit 57.  
 Skorodit 39.  
 Skutterudit 4.  
 Smaltin 4.  
 Smaragd 97.  
 Smithsonit 78.  
 Soda 48.  
 Sodalith 57.  
 Sordawalit 62. 67.  
 Spaniolith 12.  
 Spatheisenstein = Siderit.  
 Speckstein 92.  
 Speiskobalt 4.  
 Spessartin 65.  
 Sphärit 74.  
 Sphalerit 83.  
 Sphen 69.  
 Sphenoklas 71.  
 Spinell 98.  
 Spodumen = Triphan.

Sprödglasserz = Stephanit 11.

Staffelit 50.

Stannin 15.

Stassfurthit 63.

Stanrolith 97.

Steatit 92.

Steinkohle 100.

Steinmark 75.

Steinsalz 49.

Stephanit 11.

Sternbergit 17.

Stiblich 81.

Stilbit 61.

Stilpnomelan 43. 47.

Stolzit 33.

Strahlstein 69.

Stroganowit 63.

Stromeyerit 14.

Strontianit 80.

Struvit 53.

Stylotyp 11.

Susannit 32.

Svanbergit 75.

Sylvanit 9.

Sylvin 49.

Szajbelyit 53.

Tachylit 62.

Tagilit 38.

Talk 91.

Talksteinmark 75.

Tallingit 96.

Tannenit 16.

Tantalit 25.

Tavistokit 74.

Tellurblei 8.

Tellursilber 8.

Tennantit 3.

Tenorit 37.

Tephroit 56.

Tesseralkies 4.

Tetradymit 9.

Tetraedrit 11.

Thenardit 48.

Thermophyllit 65.

Thomsenolit 52.

Thomsonit 55.

Thone 75.

Thoneisengranat = Almandin.

Thoneisenstein 45.

Thonkalkgranat = Grossular.

Thonmangangranat = Spessartin.

Thorit 87.

Thraulit 45. 88.

Tiemannit 6.

Tinkal 49.

Tirolit 35.

Titaneisen 22.

Titanit 69.

Topas 77. 98.

Tremolit 69.

Triphan 66.

Triphylin 41.

Triplit 41.

Trolleit 74.

Trona 48.

Tschermigit 52.

Tschewkinit 63.

Türkis = Kalait.

Turgit 83.

Turmalin 68.

Ulexit 50.

Ullmannit 13.

Uranit 54.

Uranocker 84.

Uranpecherz 26. 84.

Uwarowit 98.

Valentinit 27.

Vanadinbleierz 33.

Vanadinit 33.

Vauquellinit 33.

Vesuvian 71.

Vivianit 42.

Völknerit 82.

Voigtit 43.

Volborthit 38.

Volgerit 81.

Voltait 40.

Wad 84.

Wagnerit 54.

Warwickit 93.

Wavellit 73.

Weissbleierz 32.

Weissnickelkies 5.

Weisstellur 9.

Wernerit 63.

Willemit 76. 77.

Wilsonit 67.

- Wismuthblende 47.  
 Wismuthglanz 18.  
 Witherit 50.  
 Withneyit 4.  
 Wittichit 14.  
 Wöhlerit 63.  
 Wörthit 77.  
 Wolchonskoit 87. 99.  
 Wolfram 19. 46.  
 Wolframsäure 94.  
 Wolframsaures Bleioxyd 33.  
 Wollastonit 57.  
 Würfelerz 39.  
 Wulfenit 33.  
 Xanthokon 29.  
 Xanthophyllit 74.  
 Xenotim 96.  
 Xenotit 87.  
 Xylotil 45. 88.
- Ytterantal 25.  
 Ytrococerit 86.  
 Ytrotitanit 69.
- Zinkblende 83.  
 Zinkblüthe 78.  
 Zinkenit 10.  
 Zinkit 84.  
 Zinkspath 79.  
 Zinkvitriol 53.  
 Zinnkies 15.  
 Zinnober 14. 28.  
 Zinnstein 94.  
 Zippeit 84.  
 Zirkon 97.  
 Zoisit 70.  
 Zweiaxiger Glimmer 76.  
 Zwieselit 41.









